

Aviva Tiefengrund LM

4080

Couche de fond pour l'extérieur à base de solvants, à usage privé et professionnel

DESCRIPTION DU PRODUIT

Généralités

Couche de fond transparente à base de solvants pour les peintures de fond sur les supports minéraux poreux, extrêmement absorbants et friables. Résiste aux alcalis et au gel. Consolide les surfaces très friables ou légèrement crayeuses et égalise les supports extrêmement absorbants ou au caractère absorbant très variable. Le produit se caractérise par un excellent pouvoir de pénétration et une grande perméabilité à la vapeur d'eau.

Domaines d'utilisation



Pour les supports minéraux absorbants et friables comme le crépi ou le béton, etc. à l'extérieur.


APPLICATION

Indications d'application



- Veuillez bien remuer ou bien agiter le produit avant usage.
- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 5 °C minimum.
- Les conditions optimales de traitement sont comprises entre 15 - 25 °C à une humidité d'air relative de 40 - 80 %.
- Application de préférence au pinceau ou à la brosse.
- Si le support est très absorbant et sableux, appliquer éventuellement deux couches au pinceau selon la technique mouillé sur mouillé.
- Éviter absolument le séchage brillant.
- Aviva Tiefengrund LM doit avoir la possibilité de pénétrer profondément dans le support.
- Couvrir et masquer soigneusement les zones ne devant pas être revêtues. Enlever immédiatement les éclaboussures de peinture avec Adlerol-Verdünner 7231 (7231).
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.

Technique d'application



	Au pinceau
Quantité d'application par couche (ml/m²)	150 - 200
Rendement par application (m²/l)	6 - 9

La forme et l'état de surface de la pièce ainsi que le type d'application influencent la consommation réelle. Les valeurs de consommation exactes

peuvent seulement être déterminées en réalisant un essai de revêtement au préalable.

Temps de séchage

(à 23 °C et 50 % d'humidité rel.)



Couche suivante

après env. 24 heure(s)

Les valeurs citées doivent servir de référence. Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de la couche, de la température, de la ventilation et de l'humidité relative de l'air.

Des températures basses et/ou une humidité importante de l'air sont susceptibles de prolonger le temps de séchage.

Éviter les rayons directs du soleil !

Nettoyage des outils



7231

Immédiatement après usage avec Adlerol-Terpentinölersatz (7231).

SUPPORT

Type de support

Pour les supports minéraux friables et absorbants comme le crépi ou le béton, etc.

Qualité du support

Le support doit être sec, propre, bien adhérent, exempt de substances ségrégatives telles que graisse, cire, silicone, etc. et de poussière, mais il doit également être approprié au revêtement.

Veuillez consulter les documents complémentaires :

- ÖNORM B 2230-2
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Fiches techniques BFS actuelles

Préparation du support

Aucun prétraitement n'est nécessaire pour les supports propres, secs et bien adhérents.

Retirer les anciennes couches de peinture non adhérentes.

Réparer les fissures, les trous ou les aspérités avec un mastic approprié. Poncer les bavures et enlever soigneusement la poussière.

Laisser sécher complètement le crépi, le béton et les chapes qui sont frais pendant au moins 4 semaines. Les parties de crépi corrigées doivent avoir bien durci et être bien sèches. Les fluater si besoin. Nettoyer les dépôts de saleté, les agents réduisant l'adhérence ou la couche farineuse mécaniquement ou avec un puissant jet d'eau (en respectant les dispositions légales).

Éliminer soigneusement les impuretés grasses ou huileuses avec Clean Multi-Entfetter (7233).

Traiter les attaques d'algues, de mousse et de moisissure à l'extérieur avec Aviva Fungisan (8308).

STRUCTURE DE REVÊTEMENT

Couche d'apprêt

1 x Aviva Tiefengrund LM (4080)

Couche intermédiaire/finale

Aviva Acryl-Color (4084)

INDICATIONS DE COMMANDE	
Conditionnement	750 ml, 5 l
Teintes	Teinte(s) standard : Farblos (4080000200)
Produits complémentaires	Adlerol-Verdünnern 7231 (7231) Clean Multi-Entfetter (7233) Aviva Fungisan (8308) Veuillez respecter les fiches techniques de chaque produit.
AUTRES REMARQUES	
Délai de conservation/stockage  	Au moins 3 année(s) dans son récipient d'origine fermé. Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C). Bien refermer les récipients entamés et utiliser leur contenu au plus vite.
Données techniques	Teneur en COV du mélange prêt à l'emploi : valeur limite selon la directive 2004/42/CE pour Aviva Tiefengrund LM (Cat A/h) : 750 g/l. Aviva Tiefengrund LM contient au maximum 730 g/l de COV.
GISCODE	BSL50
Déclaration des ingrédients selon VdL-RL 01	résines acryliques / composés aliphatiques / agent filmogène
Données techniques de sécurité 	Seuls les récipients vides doivent être envoyés au recyclage ; les résidus de matières liquides peuvent être éliminés comme déchets de peintures à base aqueuse, les résidus de matières séchées comme peintures durcies ou comme déchets ménagers. Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet www.adler-lacke.com.