

Aviva Tiefengrund LM

4080

Fondo al solvente per l'esterno, per il fai da te e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Fondo trasparente al solvente per applicazioni di fondo su supporti minerali porosi, fortemente assorbenti e leggermente sabbiosi. Resistente agli alcali e al gelo. Rinforza le superfici sabbiose o leggermente gessose e uniforma i supporti fortemente assorbenti e con assorbimento disomogeneo. Il prodotto si caratterizza per l'ottima capacità di penetrazione e l'elevata permeabilità al vapore acqueo.

Campi di applicazione



Per supporti minerali assorbenti e sabbiosi come intonaci o calcestruzzo ecc. in ambienti esterni.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare o agitare bene il prodotto prima dell'uso.
- Una temperatura minima di + 5 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Le condizioni ottimali per lavorazione sono comprese tra 15 - 25 °C con un'umidità relativa dell'aria tra il 40 - 80 %.
- Applicazione preferibilmente a pennello oppure spazzola.
- Se si tratta di supporti d'intonaci molto assorbenti e sabbiosi applicare eventualmente due mani preliminari, bagnato su bagnato.
- Evitare assolutamente l'essiccazione lucida.
- Aviva Tiefengrund LM deve essere in grado di penetrare in profondità nel supporto.
- Coprire accuratamente le aree che non devono essere rivestite. Rimuovere immediatamente con Adlerol-Verdünnern 7231 (7231) gli schizzi di vernice.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.

Metodo di applicazione



	A pennello
Quantità per applicazione (ml/m²)	150 - 200
Resa per mano (m²/l)	6 - 9

La forma e le condizioni superficiali dell'oggetto e il tipo di applicazione influenzano il consumo effettivo del prodotto. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



Verniciatura successiva	ca. 24 ora/e
-------------------------	--------------

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende dal fondo, spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e l'umidità relativa dell'aria.

Temperature basse e/o un'elevata umidità dell'aria possono prolungare i tempi di essiccazione.

Evitare l'esposizione diretta al sole!

Pulizia degli utensili

7231

Con Adlerol-Terpentinölersatz (7231) subito dopo l'uso.

SUPPORTO**Tipo di supporto**

Per supporti minerali sabbiose e assorbenti, come intonaco oppure calcestruzzo, etc.

Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, ecc. e privo di polvere; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura.

Consultare gli altri documenti:

- ÖNORM B 2230-2
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Attuali schede illustrative BFS

Preparazione del supporto

Per supporti puliti, asciutti e stabili non è necessario alcun trattamento preliminare.

Non rimuovere vecchi strati di vernice non portanti.

Correggere piccole fessure, fori o disuguaglianze con una spatola idonea. Carteggiare le sbavature della spatola e rimuovere accuratamente la polvere.

Lasciare asciugare bene intonaci, calcestruzzo e sottofondi freschi per almeno 4 settimane. Le parti d'intonaco corrette devono aver fatto bene presa e devono essere bene asciutte. Se necessario trattare con fluosilicati. Pulire meccanicamente o con getto d'acqua idraulico (rispettando le norme legali) lo sporco depositatosi, le sostanze distaccanti o le parti che non presentano un buon aggrappaggio.

Rimuovere a fondo lo sporco grasso ed oleoso con lo sgrassante Clean Multi-Entfetter (7233).

Trattare le parti colpite da alghe, rivestimento verde o muffa all'esterno con Aviva Fungisan (8308).

CICLO DI VERNICIATURA**Fondo**

1 x Aviva Tiefengrund LM (4080)

Applicazione intermedia/finale

Aviva Acryl-Color (4084)

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni	750ml, 5l
Tonalità	Tonalità standard: Farblos (4080000200)
Prodotti complementari	Adlerol-Verdünner 7231 (7231) Clean Multi-Entfetter (7233) Aviva Fungisan (8308) Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio  	Almeno 3 anno/i in confezioni originariamente sigillate. Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C). Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.
Dati tecnici	Contenuto di COV della miscela pronta all'uso: Valore limite secondo la direttiva 2004/42/CE per Aviva Tiefengrund LM (Cat A/h): 750 g/l. Aviva Tiefengrund LM contiene un massimo di 730 g/l COV.
GISCODE	BSL50
Dichiarazione degli ingredienti secondo VdL-RL 01	Resine acriliche / Composti alifatici / Agenti coalescenti
Indicazioni tecniche di sicurezza 	Smaltire solo le confezioni completamente svuotate per il riciclaggio. Resti di vernici/smalti liquidi possono essere smaltiti come rifiuti di vernici a base acquosa. Resti induriti di vernici/smalti completamente essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito www.adler-lacke.com.