

Aviva Tiefengrund WV

4074

Fondo per interno ed esterno per il fai da te e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Fondo trasparente all'acqua a base di dispersione per applicazioni di fondo su supporti minerali porosi, fortemente assorbenti e leggermente sabbiosi. Rinforza le superfici sabbiose o leggermente gessose e uniforma i supporti fortemente assorbenti e con assorbimento disomogeneo. Il prodotto è a basso odore e si caratterizza per l'ottima capacità di penetrazione e l'elevata permeabilità al vapore acqueo.

Caratteristiche particolari e norme



- **Regolamento francese DEVL1104875A**
Relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+.

Campi di applicazione



Per superfici minerali sabbiose e assorbenti, come intonaco, calcestruzzo, massetti e gessi per ambienti esterni ed interni.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare o agitare bene il prodotto prima dell'uso.
- Una temperatura minima di + 5 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Le condizioni ottimali per lavorazione sono comprese tra 15 - 25 °C con un'umidità relativa dell'aria tra il 40 - 80 %.
- Applicazione preferibilmente a pennello oppure spazzola.
- Trattare i supporti normalmente assorbenti diluito 1:1 con acqua mentre i supporti molto assorbenti vengono lavorate non diluito. Se si tratta di supporti d'intonaci molto assorbenti e sabbiosi applicare eventualmente due mani preliminari, bagnato su bagnato.
- Nel caso di pannelli in cartongesso, stendere prima il prodotto Aviva Tiefengrund WV (4074) diluito 1:1 con acqua.
- Evitare assolutamente l'essiccazione lucida.
- Aviva Tiefengrund WV deve essere in grado di penetrare in profondità nel supporto.
- Coprire accuratamente le aree che non devono essere rivestite. Rimuovere immediatamente con acqua gli schizzi di vernice.

- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.

Metodo di applicazione

1:1 H₂O100 -
125 ml
↓
1 m²1 l
↓
8 - 10 m²

	A pennello
Diluizione	Acqua
Aggiunta di diluente in %	max. 100
Quantità per applicazione (ml/m²)	100 - 125
Resa per mano (m²/l)	8 - 10

La forma e le condizioni superficiali dell'oggetto e il tipo di applicazione influenzano il consumo effettivo del prodotto. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



5h

Verniciatura successiva	ca. 5 ora/e
-------------------------	-------------

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende dal fondo, spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e l'umidità relativa dell'aria.

Temperature basse e/o un'elevata umidità dell'aria possono prolungare i tempi di essiccazione.

Evitare l'esposizione diretta al sole!

Pulizia degli utensili



Pulire con acqua subito dopo l'uso.

SUPPORTO

Tipo di supporto

Per supporti minerali assorbenti come intonaci, calcestruzzi ecc. e gessi, nonché per rivestimenti vecchi assorbenti e saldamente aderenti.

Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, ecc. e privo di polvere; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura.

Consultare gli altri documenti:

- ÖNORM B 2230-2
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Attuali schede illustrative BFS

Preparazione del supporto

Per supporti puliti, asciutti e stabili non è necessario alcun trattamento preliminare.

Rimuovere vecchi strati di vernice non portanti.

Correggere piccole fessure, fori o disuguaglianze con una spatola idonea. Carteggiare le sbavature della spatola e rimuovere accuratamente la polvere.

Lasciare asciugare bene intonaci, calcestruzzo e sottofondi freschi per almeno 4 settimane. Le parti d'intonaco corrette devono aver fatto bene presa e devono essere bene asciutte. Se necessario trattare con fluosilicati. Pulire meccanicamente o con getto d'acqua idraulico (rispettando le norme legali) lo sporco depositatosi, le sostanze distaccanti o le parti che non presentano un buon aggrappaggio.

Rimuovere a fondo lo sporco grasso ed oleoso con lo sgrassante Clean Multi-Entfetter (7233).

Lavare accuratamente le pitture viniliche.

Trattare le parti colpite da alghe, rivestimento verde o muffa all'esterno con Aviva Fungisan (8308).

Trattare le infestazioni di muffa in ambienti interni con Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) o Aviva Fungisan (8308).

CICLO DI VERNICIATURA

Fondo

1 Aviva Tiefengrund WV (4074)

Applicazione intermedia/finale

Pitture murali Aviva, pitture per facciate Aviva o rivestimento per calcestruzzo Vivido Beton-Beschichtung.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

1l, 5l, 10l

Tonalità

Tonalità standard:
Farblos (4074000200)

Prodotti complementari

Clean Multi-Entfetter (7233)
Aviva Fungisan (8308)
Aviva Schimmelex chlorfrei (8312)
Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio



Almeno 3 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.

Dati tecnici

Contenuto di COV della miscela pronta all'uso: Valore limite secondo la direttiva 2004/42/CE per Aviva Tiefengrund WV (Cat A/h): 30 g/l. Aviva Tiefengrund WV contiene un massimo di 0 g/l COV.

GISCODE

BSW20

Dichiarazione degli ingredienti secondo VdL-RL 01

Dispersioni acriliche / Acqua / Additivi interfacciali

Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, miscela di reazione composta da 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1).

Può provocare reazioni allergiche.

Informazioni per gli allergici al numero di telefono +43 5242 6922-713.

Indicazioni tecniche di sicurezza



Smaltire solo le confezioni completamente svuotate per il riciclaggio. Resti di vernici/smalti liquidi possono essere smaltiti come rifiuti di vernici a base acquosa. Resti induriti di vernici/smalti completamente essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.