

Aviva Tiromin-Color

4066

Tónovatelná prémiová silikátová interiérová barva bez přidaných konzervačních látek pro domácí a řemeslné zpracování

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Tónovatelná, nefilmotvorná interiérová barva, bez zápachu, na bázi draselného vodního skla s organickými stabilizátory. Tento snadno zpracovatelný a účinný produkt neobsahuje žádné přidané rozpouštědla, změkčovadla, látky způsobující zamlžování ani konzervační prostředky.

Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- **DIN EN 52615**
vysoce difúzní



- **ÖNORM EN 13300**
Oděruodolnost za mokra: R-třída 2
Kontrast (neprůhlednost): H₁₀-třída 2 (při 7 m²/l)
Stupeň lesku: G4 hluboce matná
Maximální zrnitost: S1 jemná



- **Francouzská směrnice DEVL1104875A**
Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+

Oblasti použití



Pro minerální nátěry v celém sektoru bydlení, ve školách a školkách, veřejných budovách i v oblasti památkové péče. Vhodné zejména pro minerální podklady a nosné silikátové nátěry.

ZPRACOVÁNÍ


Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt pečlivě rozmíchejte.
- Je vyžadována teplota výrobku, objektu a místnosti nejméně +8 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování jsou v rozmezí 15 - 25 °C při relativní vzdušné vlhkosti 40 - 80 %.
- Zajistěte dobré větrání, aby nátěr mohl ztuhnout.
- Nanášejte nátěr mokry na mokry jedním tahem, abyste zabránili tvorbě nánosů.
- Štětcem natíraná místa dobře rozetřete a nakonec povrch přejeďte válečkem jedním směrem.

- Známký oprav na povrchu závisí na mnoha faktorech, a proto se jim nelze vyhnout (návod BFS 25).
- Při opravě povrchu musí být použit materiál stejné konzistence a čísla šarže a stejný nástroj.
- Vhodnost materiálu na podklad, je nutné ověřit vytvořením zkušebního vzorku na originálním podkladu.
- Při přepracování tmelů může dojít k prasklinám a změně barvy nátěrového materiálu. Vzhledem k velkému množství těsnících systémů je nutné v jednotlivém případě provést vlastní testy pro posouzení přilnavosti a výsledků zpracování.
- Plochy, které nemají být natřeny, pečlivě zamaskujte. Stříkance barvy okamžitě odstraňte vodou.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.

Technika nanášení

0-5% H₂O

1L
↓
7m²

	Airless	Natřání	Válečkování
Tryska Ø (mm)	0,53 - 0,63	-	-
Tryska Ø (palce)	0,021 - 0,026	-	-
Úhel trysky (°)	50	-	-
Stříkací tlak (bar)	150 - 180	-	-
Jemnost sítka (µm)	200	-	-
Ředidlo	Voda		
Přídavek ředidla (%)	0 - 5		
Spotřeba na jednu vrstvu (ml/m ²)	ca. 145		
Vydatnost na jednu vrstvu (m ² /l)	ca. 7		

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Přelakování po:

cca 12 hod.

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou výrazně prodloužit dobu schnutí.

Čištění pracovních nástrojů



Umyjte ihned po použití mýdlovou vodou.

Pro odstranění zaschlých zbytků barvy nebo laku doporučujeme použít prostředek Clean Abbeizer-Express (8313).

PODKLAD

Druh podkladu

Minerální podklady (omítka, beton), sádrokarton, nosné silikátové nátěry.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Odstraňte nesoudržné staré nátěry.

Dodržujte prosím:

- ÖNORM B 2230-2
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Aktuální BFS technický list

Příprava podkladu

Drobné praskliny, díry nebo nerovnosti opravte vhodným tmelem.

Důkladně odstraňte mastné a olejové nečistoty přípravkem Clean Multi-Entfetter (7233).

U čistých, mírně savých, suchých a stabilních podkladů není nutná žádná předběžná úprava.

Plísň v interiéru ošetřete pomocí Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) nebo Aviva Fungisan (8308).

Omítky z malty skupin P I, P II a P III

Nové omítky nechte 3 až 4 týdny bez ošetření. Lokálně vyspravená místa v omítce V případě potřeby proveďte fluataci.

Na hrubě porézní, lehce pískující nebo savé povrchy naneste základní nátěr Aviva Silikat-Primer (4079) zředěný vodou v poměru 1:1.

V případě vysoce savých a pískujících omítek naneste dvě vrstvy Aviva Silikat-Primer (4079) zředěné vodou v poměru 1:1, mokré na mokré.

Sádra a hotové omítky z malty skupin P IV a P V:

Všechny případné sintrové vrstvy obruste.

Na hrubě porézní, lehce pískující nebo savé povrchy naneste základní nátěr Aviva Silikat-Primer (4079) zředěný vodou v poměru 1:1.

Sádrokartonové desky:

Vytmelená místa obruste a důkladně odstraňte prach.

Základní nátěr Aviva Tiefengrund WV (4074) zředěný vodou v poměru 1:1.

U desek s vodou rozpustnými, barvicími složkami je nutný dodatečný základní nátěr s např. Aviva Isolier-Weiß CT (4049). Dodržujte návod BFS č. 12.

Betonové povrchy:

Špinavé usazeniny, separační prostředky nebo nánosy prachu, vyčistit mechanicky či vysokotlakým čističem.

Na hrubě porézní, lehce pískující nebo savé povrchy naneste základní nátěr Aviva Silikat-Primer (4079) zředěný vodou v poměru 1:1.

Nosné minerální nátěry


Na hrubě porézní, lehce pískující nebo savé povrchy naneste základní nátěr Aviva Silikat-Primer (4079) zředěný vodou v poměru 1:1.

Hliněné omítky:

Vyčistit podklad.

Základní nátěr Aviva Silikat-Primer (4079) zředěný vodou v poměru 1:1.

Je nezbytné provést zkušební nátěr a zkontrolovat možné hnědé zbarvení.

Příprava podkladu	Klíhové barvy: Důkladně omyjte a natřete základním nátěrem Aviva Tiefengrund WV (4074) zředěným vodou v poměru 1:1. Zabraňte lesklému zaschnutí Aviva Tiefengrund WV (4074).
SYSTÉMOVÁ SKLADBA	
Základní vrstva	Viz příprava podkladu
Mezivrstva	1 x Aviva Tiromin-Color (4066) neředěný nebo ředěný maximálně 5 % vodou.
Vrchní vrstva	1 x Aviva Tiromin-Color (4066) neředěný nebo ředěný maximálně 5 % vodou.
POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ	
Velikosti balení	1 l; 3 l; 9 l; 15 l
Barevné odstíny / stupně lesku Color4You	Barevné odstíny lze míchat pomocí tónovacího systému ADLER Color4you Báze pro tónování: Aviva Tiromin-Color Basis W15 (4066000015) Aviva Tiromin-Color Basis W30 (4066000030) Aby byla zajištěna shoda barevného odstínu, použijte na jedné ploše a výrobku pouze materiál se stejným číslem výrobní šarže. Pro posouzení výsledného barevného odstínu doporučujeme vyhotovit zkušební vzorek na originálním podkladu. Zářivé a intenzivní odstíny mohou mít horší kryvost. U těchto odstínů proto doporučujeme předem povrch natřít sjednocujícím, krycím pastelovým odstínem na bázi W15. U tmavých odstínů může mechanické namáhání vést ke vzniku světlých pruhů (efekt psaní). Jedná se o specifickou vlastnost všech matných barev na stěny. Na kvalitu a funkčnost výrobku to nemá vliv.
Související produkty	Aviva Silikat-Primer (4079) Aviva Tiefengrund WV (4074) Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) Clean Multi-Entfetter (7233) Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.
DALŠÍ POKYNY	
Životnost / skladování 	Min. 2 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu. Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C). Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.
Technická data	Obsah těkavých organických látek (VOC): Limitní hodnota dle směrnice 2004/42/ES pro Aviva Tiromin-Color (Kat A/a): 30 g/l. Aviva Tiromin-Color obsahuje max. 0 g/l VOC.
Prohlášení o obsahu látek podle VdL-RL 01	Akrylátové disperze / Vodní sklenice s draslíkem / Anorganické bílé a barevné pigmenty / Voda / Povrchová aditiva / Smáčedlo
GIS KÓD	BSW10

Bezpečnostně technické údaje

Při zpracování produktů s nízkým obsahem znečišťujících látek je třeba dodržovat obvyklá ochranná opatření.

Je bezpodmínečně nutné zabránit vdechování aerosolů z laků a barev při nanášení stříkáním. To zajistíte správným použitím ochranné masky (kombinovaný filtr A2/P2).

V případě rizika postříkání použijte ochranné brýle. V případě zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře!

Zamezte styku s kůží a očima.

Aviva Tiromin-Color je silně alkalický.

Během zpracování a schnutí zajistěte dobré větrání.

Při aplikaci nejezte, nepijte a nekuřte.

Zamezte úniku do kanalizace, vodních toků nebo půdy.

K recyklaci zasílejte pouze prázdné nádoby. Zbytky tekutých materiálů zlikvidujte jako odpad z nátěrových hmot na vodou ředitelné bázi. Zaschlé zbytky materiálů lze zlikvidovat jako vytvrzené barvy nebo domácí odpad.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.
