

Betoneffekt

4083

Efektová farba s jemným obsahom Kremeňového pieska na vytvorenie autentického vzhľadu **betónu** v nábytkárstve a interiérovom dizajne pre priemysel a obchod

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Pigmentovaná základná farba na vodnej báze s disperznou zložkou a jemným obsahom kremeňového pieska na dosiahnutie vysokokvalitných betónových efektov. Produkt sa vyznačuje veľmi dobrou priľnavosťou, konštrukciou s nízkym napätím a jednoduchou spracovateľnosťou. Je optimálne vhodný ako základ pre dekoratívne povrchy v modernom nábytkárstve a interiérovom dizajne.


Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- **Francúzska smernica DEVL1104875A**

Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

Oblasti použitia




Na lakovanie povrchov, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu v oblasti nábytku a interiérového vybavenia, napr. dosky stola a odkladacie plochy v obytných priestoroch, čelné a trvalo viditeľné plochy, namáhané plochy sedacieho nábytku a plochy, ktoré nie sú trvalo viditeľné. Oblasti použitia III až IV podľa normy ÖNORM A 1610-12.

Špeciálna farba na dosiahnutie betónového efektu v nábytkárstve a interiérovom dizajne.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota materiálu, podkladu a okolia pri aplikácii musí dosahovať minimálne +5 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sa pohybujú medzi 15 - 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 - 80 %.
- Naneste pomocou hladkých špachtlí z nehrdzavejúcej ocele, hrúbka vrstvy 1 – 2 mm. Podľa požiadavky štruktúrované jemnejšie alebo hrubšie.
- Plochy, ktoré nemajú byť natreté, starostlivo zamaskujte.
- Vhodnosť materiálu na podklad je nutné overiť vytvorením skúšobnej vzorky na originálnom podklade.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.

Technika nanášania

	Stierkovanie
Množstvo na nános (ml/m ²)	200 - 500

Produkt je pripravený na okamžité použitie.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



prelakovateľný	16 hod.
manipulovateľný a stohovateľný	16 hod.

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

Čistenie náradia

Ihneď po použití mydlovou vodou.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov farby alebo laku odporúčame použiť prostriedok Clean Abbeizer-Express (8313).

PODKLAD**Druh podkladu**

Drevotrieskové alebo drevovláknité dosky (napr. MDF) vhodné pre krycie lakovanie.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Na použitie v sanitárnych oblastiach zásadne odporúčame použitie MDF dosiek typu V100 odolných voči vlhkosti.

Neodporúča sa použitie na vodorovných plochách, ktoré sú často v kontakte s vodou, ako napr. umývadie stoly.

Príprava podkladu

Materiály na báze dreva

Brúsenie dreva zrnitosťou P150 – P180

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**Základná vrstva**

Betoneffekt (4083) naneste hladkou špachtľou v požadovanom odtieni.
Medzisušenie: cca 12 hod.

Medzibrúsenie

V závislosti od oblasti použitia alebo požadovaného efektu: Zrnitosťou 80
Treba sa vyvarovať prebrúseniu, ktoré môže viesť k rozdielom vo výraznení podkladu, ktoré sa pri starnutí ešte zvýrazňujú žltnutím.

Vrchná vrstva

Nábytkové laky odolné voči svetlu, ako napríklad Aduro Antiscratch (2517) alebo Aduro Legnopur (2513), ako aj Bluefin Top-Antiscratch (2960) alebo Bluefin Terra-Resist (2972), najlepšie v matnom prevedení (G5 alebo G10).

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosti balenia**

2.7 l

Farebné odtiene/stupne lesku**Color4You** **Štandardné farebné odtiene**

Cuba Libre (4083053189)
 Bahama Mama (4083053190)
 Caipirinha (4083053191)
 Daiquiri (4083053192)
 White Lady (4083053193)

Bázy:

Betoneffekt Basis W15 (4083000015)

Iné farebné odtiene je možné miešať pomocou miešacieho **systému ADLER Color4you.**

Na posúdenie výsledného farebného odtieňa odporúčame vyhotoviť vzorku na originálnom podklade so zvoleným typom povrchovej úpravy.

Na dosiahnutie rovnomerného farebného odtieňa na jednej ploche používať iba materiál s rovnakou šaržou.

Výsledný efekt je možné individuálne ovplyvniť hrúbkou nánosu, druhom spracovania a brúsením.

Prosím, rešpektujte našu pracovnú smernicu **ARL 800 – Pracovná smernica pre prácu (vrátane starostlivosti a údržby) s dávkovacími zariadeniami ADLER Mix, Pur Mix a Color4You.**

Súvisiace produkty

Clean Abbeizer-Express (8313)
 Aduro Antiscratch (2517)
 Aduro Legnopur (2513)
 Bluefin Top-Antiscratch (2960)
 Bluefin Terra-Resist (2972)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY**Trvanlivosť/skladovanie**

Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Technické údaje

Obsah VOC zmesi pripravenej na použitie: limitná hodnota podľa smernice 2004/42/EG pre Betoneffekt (Kat A/h): 30 g/l.
 Betoneffekt obsahuje max. 0 g/l VOC.

Technicko-bezpečnostné údaje

Produkt je vhodný iba na priemyselné použitie.

Pri brúsení použite prachový filter P2/P3.

Na recykláciu zasielajte iba nádoby vyprázdnené bez zvyškov obsahu. Zvyšky tekutých materiálov zlikvidujte ako odpad z náterových hmôt na báze vody. Zaschnuté zvyšky materiálov je možné zlikvidovať ako vytvrdené farby alebo domáci odpad.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.