

Bluefin Pure-Metal

3133

Echtmetaalcoating voor meubels voor de industrie en professioneel gebruik

PRODUCTBESCHRIJVING

Productnummers

3133000210

Algemeen

Watergedragen 3-componenten-echtmetaalcoating die met een spuitsysteem kan worden aangebracht. Het metallic oppervlak ziet er in hoge mate metaalachtig uit en voelt ook zo aan.

Toepassingsgebieden



Voor het lakken van oppervlakken die onderhevig zijn aan normale slijtage bij meubels en interieur, bij slaapkamer- en woonkamerinrichting: toepassingsgebieden III - IV volgens ÖNORM A 1610-12.

Toepassing in combinatie met een geschikte top laag.

Met Aquafix Ferro (8130000300) wordt een magnetisch oppervlak bereikt.

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Roer het product goed om voor gebruik en tijdens de verwerking.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +15 °C is vereist.
- Het schuren beïnvloedt het resulterende effect.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.
- Neem onze **ARL 150 – Werkrichtlijnen voor watergedragen meubellaken** in acht.

Mengverhouding



8450 5%



Metallpulver

Stap 1:

100 gewichtsdeel/gewichtsdelen Bluefin Pure-Metal (3133)
5 gewichtsdeel/gewichtsdelen Aqua-Hardener 8450 (8450000210)

Aqua-Hardener 8450 (8450000210) moet voor de verwerking voorzichtig al roerend in de product worden ingewerkt.

Bluefin Pure-Metal (3133) kan uitsluitend worden gebruikt met aangegeven verharder en mengverhouding. Afwijkingen leiden tot film- en hechtingsstoringen.

Stap 2:

250 gewichtsdelen Aquafix Ferro, koper, messing, brons of tin voorzichtig en zonder klonten onder roeren met het lak-verhardersmengsel mengen. Het roeren gebeurt best machinaal met een korfmenger.

Open tijd

2 uur(en)

De open tijd kan niet verder worden verlengd. Bij hogere temperaturen wordt de open tijd korter.

Bereid altijd alleen zoveel materiaal voor als binnen de open tijd verwerkt kan worden.

Opbrengtechniek

	Spuitpistool met beker
Applicator	Drukbekerpistool
Spuitpistool Ø (mm)	1,8 - 2,2
Spuitdruk (bar)	3,0 - 5,0
Aanbrenghoeveelheid per laag (g/m²)	500 - 800

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik. Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen slechts worden bepaald door eerst een proefstuk te lakken.

Droogtijden

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigh.)



Schuurbaar en overschilderbaar:	ca. 5 uur(en)
---------------------------------	---------------

De vermelde waarden zijn richtwaarden. Het droogproces is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, temperatuur, luchtverversing, relatieve luchtvochtigheid, stapeldruk en stapelomstandigheden.

Gereedschap schoonmaken

8029

Onmiddellijk na gebruik met water.

Voor het verwijderen van opgedroogde lakresten adviseren wij Clean Aqua-Cleaner (8029) (1:1 met water verdund).

ONDERGROND**Soort ondergrond**

Spaanplaten, MDF-platen of dragerplaten gecoat met grondeerfolie.

MDF-platen of dragerplaten gevuld (bv. Bluefin Isospeed (3134) voor 2-componenten-verwerking of Aduro Ecofill (2416)).

Ondergrondhoedanigheid

De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende stoffen zoals vet, was, silicone, hars enz. en vrij van houtstof zijn en moet worden getest op geschiktheid voor het aanbrengen van een coating.

Ondergrondvoorbereiding

Houtschuurgang Korrel 240

COATINGOPBOUW**Opbrengen van het product**

1 x Bluefin Pure-Metal (3133) (gemengd en uitgehard)

Tussendroogtijd

Een nacht laten drogen bij kamertemperatuur.

Tussenschuurgang

Getrapte schuurgang met finishpapier korrel 180/240/360/600/1000/1500/3000 (eindschuurgang).

Het oppervlak schoonmaken met een doekje bevochtigd met Waschbenzin (7234000210).

Het schuren mag niet worden uitgevoerd op een slijpmachine of met een handslijpmachine met stofafzuiging: brandgevaar en verkleuring van de volgende laklagen door roestvorming!

Aflaklaag	1 x Aduro Tiropur (2548) of Aduro Pigmotop (2514) met de gewenste glansgraad / bij voorkeur G70 of G100
SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD	
Schoonmaken en onderhoud	Reiniging met Clean-Möbelreiniger (7202).
AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING	
Formaten van de verpakkingen	1 kg, 5 kg, 25 kg
Toevoegingsproducten	Aduro Ecofill (2416) Aduro Pigmotop (2514) Aduro Tiropur (2548) Clean Aqua-Cleaner 8029 (8029) Aquafix Bronze (8137000300) Aquafix Ferro (8130000300) Aquafix Kupfer (8135000300) Aquafix Messing (8136000300) Aquafix Zinn (8138000300) Aqua-Hardener 8450 (8450) Bluefin Isospeed (3134) Clean-Möbelreiniger (7202) Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.
OVERIGE AANWIJZINGEN	
Houdbaarheid / opslag 	Minstens 9 maand(en) in de originele, gesloten verpakking. Bewaar koel, maar vorstvrij. Geopende verpakkingen goed sluiten en inhoud zo snel mogelijk opgebruiken.
Veiligheidstechnische informatie 	Het product is uitsluitend geschikt voor industriële en commerciële verwerking. Vermijd bij het spuiten altijd om aerosolen uit lak in te ademen. Hiervoor zorgt het juiste gebruik van een ademhalingsbeschermingsmasker (combinatiefilter A2/P2). Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via www.adler-lacke.com inzien.