

Bluefin Pure-Metal

3133

Náter s efektom pravého kovu na nábytok na priemyselné a remeselné použitie

POPIS PRODUKTU


Číslo produktu

3133000210

Všeobecne

Vodou riediteľný trojzložkový lak z obsahom kovových častíc, ktorý sa nanáša striekaním. Lakovaný povrch má výrazný kovový charakter, a to ak na pohľad, ako aj na dotyk.

Oblasti použitia




Na lakovanie bežne namáhaných plôch v nábytku a vybavení interiéru, spálni a obývacích izieb: oblasti použitia III - IV podľa ÖNORM A 1610-12.

Používajte v kombinácii s vhodným vrchným lakovým systémom.

Magnetický povrch sa dosiahne pomocou Aquafix Ferro (8130000300).


SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Pred použitím a počas spracovania výrobok dobre premiešajte.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Brúsenie ovplyvňuje výsledný efekt.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Dodržujte, prosím, pracovnú smernicu **ARL 150 – Pracovná smernica pre vodouriediteľné laky na nábytok**.

Pomer miešania



Krok 1:

100 hmot. dielov Bluefin Pure-Metal (3133)

5 hmot. diely Aqua-Hardener 8450 (8450000210)

Aqua-Hardener 8450 (8450000210) musí byť ihneď pred spracovaním starostlivo zapracovaný do laku za stáleho miešania.

Bluefin Pure-Metal (3133) smie byť použitý výlučne s uvedeným tužidlom a v uvedenom pomere miešania. Odchýlky vedú k poruchám filmu a priľnavosti.

Krok 2:

Do zmesi vytvrdzovadla s lakom zapracujte za stáleho miešania opatrne a bez hrudiek 250 hmotnostných dielov Aquafixu Ferro, Kupfer, Messing, Bronze alebo Zinn. Najlepšie je strojové miešanie pomocou košového miešadla.

Doba spracovateľnosti

cca 2 hod.

Ďalšie predlžovanie doby spracovateľnosti nie je možné. Zvýšená teplota skracuje dobu spracovateľnosti.

Prípravte si vždy len toľko materiálu, koľko je možné spracovať v rámci doby spracovateľnosti.

Technika nanášania

	Nádobková pištoľ
Aplikačné zariadenie	Tlaková pištoľ s nádobkou
Tryska Ø (mm)	1,8 - 2,2
Striekací tlak (bar)	3,0 - 5,0
Množstvo na nános (g/m ²)	500 - 800

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



Brúsiteľný a prelakovateľný:

cca 5 hod.

Uvedené doby sú orientačné. Schnutie závisí od podkladu, hrúbky nánosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vzdušnej vlhkosti, tlaku pri stohovaní a podmienok pri stohovaní.

Čistenie náradia

8029

Vodou, ihneď po použití.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov farby odporúčame Clean Aqua-Cleaner (8029) (zriedený vodou v pomere 1:1)

PODKLAD**Druh podkladu**

Drevotrieskové dosky, dosky MDF alebo nosné dosky potiahnuté základnou fóliou.

Dosky MDF alebo nosné dosky s výplňou (napr. Bluefin Isospeed (3134) pre dvojzložkové spracovanie alebo Aduro Ecofill (2416)).

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený dreveného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Príprava podkladu

Brúsenie dreva zrnitosťou P240

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**Nános produktu**

1 x Bluefin Pure-Metal (3133) (zmiešané a vytvrdené)

Čas medzisušenia

Schnutie cez noc pri izbovej teplote.

Medzibrúsenie

Stupňové brúsenie finšovacím papierom zrnitosti 180/240/360/600/1000/1500/3000 (finálne brúsenie).

Povrch očistite handričkou navlhčenou v Waschbenzin (7234000210).

Brúsenie sa nesmie vykonávať na brúsnom zariadení alebo pomocou ručnej brúsky s odsávaním prachu: Nebezpečenstvo požiaru a zmeny farby následného laku v dôsledku tvorby hrdze!

Vrchné lakovanie	1 x Aduro Tiropur (2548) alebo Aduro Pigmotop (2514) v požadovanom stupni lesku / najlepšie G70 alebo G100
ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ	
Čistenie a starostlivosť	Čistenie s Clean-Möbelreiniger (7202).
POKYNY PRE OBJEDNANIE	
Veľkosti balenia	1 kg, 5 kg, 25 kg
Súvisiace produkty	Aduro Ecofill (2416) Aduro Pigmotop (2514) Aduro Tiropur (2548) Clean Aqua-Cleaner 8029 (8029) Aquafix Bronze (8137000300) Aquafix Ferro (8130000300) Aquafix Kupfer (8135000300) Aquafix Messing (8136000300) Aquafix Zinn (8138000300) Aqua-Hardener 8450 (8450) Bluefin Isospeed (3134) Clean-Möbelreiniger (7202) Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.
ĎALŠIE POKYNY	
Trvanlivosť/skladovanie 	Min. 9 mesiac/-e/-ov v originálne uzavretom obale. Skladovať na chladnom mieste, ale bez mrazu. Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.
Technicko-bezpečnostné údaje 	Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie. Je bezpodmienečne nutné zabrániť vdýchnutiu aerosólu laku. Toto je zabezpečené správnym použitím ochrannej masky (kombinovaný filter A2/P2). Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke www.adler.sk .