

Ceradur-Spritzwachs

1617

Vosk s obsahem rozpouštědel, určený k nanášení stříkáním, pro povrchovou úpravu nábytku a interiérového vybavení, pro průmyslové a řemeslné zpracování

POPIS PRODUKTU

Číslo produktů

1617000210

Všeobecné informace

Velmi rychle schnoucí stříkací vosk na bázi rozpouštědel s dobrou odolností proti vodě, určený k efektivnímu voskování a průmyslovému ošetření dřevěných povrchů. Ošetřeným povrchům dodává elegantní matný vzhled a sametově hebký povrch.


Oblasti použití



Pro neošetřené a předlakované hoblované dřevo, dřevěné stropy, obklady stěn a povrchy nábytku.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Produkt, prosím, před použitím i během zpracování dobře rozmíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně + 15 °C.
- Ceradur-Spritzwachs (1617) lze nanést buď dvakrát na surové dřevo, nebo jednou na povrch, který byl předem vyzákladovaný 2-složkovým PUR lakem na nábytek (např. Aduro Tiropur (2548)).
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.

Technika nanášení



	Nádobková pistole
Tryska Ø (mm)	1,8
Stříkací tlak (bar)	2 - 3
Spotřeba na jednu vrstvu (g/m²)	100 - 120
Celkové nanášené množství (g/m²)	max. 250

Produkt je připravený k okamžitému použití.

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí

Brousitelný a přelakovatelný	1 hod.
------------------------------	--------

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Manipulovatelnost a stohování

16 hod.

Doba sušení se může zkrátit díky vyšším teplotám. Je důležité zajistit, aby v sušicím tunelu nebyla překročena maximální teplota 50 ° C, protože jinak budou voskové složky vylučovat a vytvářet nevzhledné lesklé skvrny.

Čištění pracovních nástrojů

7215



8017

Okamžitě po použití s Aceton-Waschmittel (7215) nebo Nitro-Verdünnern 8017 (8017).

PODKLAD**Druh podkladu**

Listnaté a jehličnaté dřeviny

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Příprava podkladu

Listnaté dřeviny: zrnitost P 150 - 180

Jehličnaté dřeviny: zrnitost P 120 - 150

Důkladně odstraňte brusný prach - zejména z pórů dřeva

SYSTÉMOVÁ SKLADBA**Základní vrstva**

1 x CeraDur-Spritzwachs (1617)

Alternativně lze použít také dvousložkový polyuretanový lak na nábytek, jako je např. Aduro Tiropur (2548).

Doba mezischnutí závisí na použitém základu.

Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

Mezibroušení

Mezibroušení brusným roumem např. Scotch-Brite od 3m.

Na povrchy lakované PUR laky (např. Aduro Tiropur (2548)) se vosk nanáší stříkáním bez mezibroušení; Poslední nátěr nesmí být starší než 6 hodin, jinak by mohlo dojít k problémům s přilnavostí.

Odstraňte prach vzniklý broušením.

Vrchní vrstva

1 x CeraDur-Spritzwachs (1617)

ČIŠTĚNÍ & OŠETŘOVÁNÍ**Čištění a ošetřování**

Čistěte vodou, výrobkem Clean-Möbelreiniger (7202) nebo jemným čistícím prostředkem pro domácnost.

Čištění je možné provést nejdříve 14 dní po nanesení oleje/vosku/tvrdeho voskového oleje.

Použití ošetřovacích přípravků není možné kvůli voskovanému povrchu - nebezpečí lokálního vyleštění a tvorby skvrn!

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ**Velikosti balení**

1 l; 4 l; 22 l

Související produkty

Aceton-Reiniger (7215)
Aduro Tiropur (2548)

Clean-Möbelreiniger (7202)
Nitro-Verdünner 8017 (8017)

Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY

Životnost / skladování



Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.

Technická data

Dodávaná viskozita: 11 – 13 sekundy dle DIN 53211
(4 mm průtokový pohárek při 20 °C)

Bezpečnostně technické údaje



Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.

Je bezpodmínečně nutné zabránit vdechování aerosolů z laků a barev při nanášení stříkáním. To zajistíte správným použitím ochranné masky (kombinovaný filtr A2/P2).

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.