

Ceradur-Spritzwachs

1617

Cire à pulvériser à base de solvants pour l'ameublement et l'aménagement intérieur à usage industriel et professionnel

DESCRIPTION DU PRODUIT

Numéro(s) de produit

1617000210

Généralités

Cire à pulvériser à séchage très rapide à base de solvants, avec une bonne résistance à l'eau, pour le cirage rationnel et le traitement industriel des surfaces en bois. Confère aux surfaces traitées un effet mat distingué ainsi qu'un toucher velouté.


Domaines d'utilisation



Pour le bois raboté non traité et préverni, les plafonds en bois, les revêtements muraux, les surfaces de meubles.

APPLICATION

Indications d'application



- Bien remuer le produit avant l'utilisation et pendant l'application.
- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 15 °C minimum.
- Ceradur-Spritzwachs (1617) peut être appliqué soit 2 fois sur du bois brut, soit une fois sur une surface apprêtée avec un vernis pour meubles polyuréthane bi-composant (par exemple, Aduro Tiropur (2548)).
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.

Technique d'application



	Pistolet à godet
Buse de pulvérisation Ø (mm)	1,8
Pression de pulvérisation (bar)	2 - 3
Quantité d'application par couche (g/m²)	100 - 120
Quantité d'application totale (g/m²)	max. 250

Le produit est prêt à l'emploi.

La forme et l'état de surface de la pièce ainsi que le type d'application influencent la consommation réelle. Les valeurs de consommation exactes peuvent seulement être déterminées en réalisant un essai de revêtement au préalable.

Temps de séchage

(à 23 °C et 50 % d'humidité rel.)



Ponçable et recouvrable	1 heure(s)
Manipulable et empilable	16 heure(s)

Le temps de séchage peut être raccourci en augmentant la température. Il faut veiller à ne pas dépasser la température maximale de 50 °C dans le canal de séchage, sinon les composants de la cire vont suer, ce qui entraînera des parties brillantes inesthétiques.

Nettoyage des outils

Immédiatement après usage avec Aceton-Waschmittel (7215) ou Nitro-Verdünner 8017 (8017).

SUPPORT**Type de support**

Bois de feuillus et de conifères

Qualité du support

Le support doit être sec, propre, bien adhérent, exempt de substances ségrégatives telles que graisse, cire, silicone, résine, etc. et de poussière de bois, mais il doit également être approprié au revêtement.

Préparation du support

Bois de feuillus : grain 150-180
Bois de conifères : grain 120-150

Éliminer la poussière de ponçage, en particulier des pores du bois.

STRUCTURE DE REVÊTEMENT**Couche d'apprêt**

1 x Ceradur-Spritzwachs (1617)

Il est également possible d'utiliser un vernis pour meubles polyuréthane bi-composant, tel que Aduro Tiropur (2548).

La durée de séchage intermédiaire dépend de la couche de fond utilisée.

Veuillez respecter les fiches techniques de chaque produit.

Ponçage intermédiaire

Ponçage intermédiaire avec un tampon abrasif comme Scotch-Brite de 3M.

Sur les surfaces recouvertes de vernis polyuréthanes (par exemple, Aduro Tiropur (2548)), la cire est pulvérisée sans ponçage intermédiaire. La dernière application de vernis **ne doit pas dater de plus de 6 heures**, sinon des problèmes d'adhérence peuvent apparaître.

Éliminer la poussière de bois.

Couche de finition

1 x Ceradur-Spritzwachs (1617)

NETTOYAGE ET ENTRETIEN**Nettoyage et entretien**

Nettoyer à l'eau, avec Clean-Möbelreiniger (7202) ou un nettoyant ménager doux.

Le nettoyage doit être effectué au plus tôt 14 jours après l'application de l'huile/la cire/l'huile-cire dure.

L'utilisation de produits d'entretien n'est pas possible en raison de la surface cireuse – risque de parties brillantes et de formation de taches !

INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement

1 l, 4 l, 22 l

Produits complémentaires

Aceton-Reiniger (7215)
 Aduro Tiropur (2548)
 Clean-Möbelreiniger (7202)
 Nitro-Verdünner 8017 (8017)

Veuillez respecter les fiches techniques de chaque produit.

AUTRES REMARQUES

Délai de conservation/stockage



Au moins 1 année(s) dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Bien refermer les récipients entamés et utiliser leur contenu au plus vite.

Données techniques

Viscosité à la livraison : 11 – 13 secondes selon la norme DIN 53211
 (4 mm-Godet, 20 °C)

Données techniques de sécurité



Le produit est uniquement approprié pour l'application industrielle et professionnelle.

En règle générale, l'inhalation d'aérosols de vernis en cas d'application par pulvérisation doit être évitée. Cela est garanti par le port conforme d'un masque respiratoire (filtre combiné A2/P2).

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet www.adler-lacke.com.