

Ceradur-Spritzwachs

1617

Cera a spruzzo a base solvente per mobili e arredi interni per l'industria e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice(i) di prodotto

1617000210

Indicazioni generali

Cera a spruzzo a base di solventi ad essiccazione molto rapida, con una buona resistenza all'acqua, indicata per la ceratura efficiente e il trattamento industriale delle superfici in legno. Conferisce alle superfici trattate un elegante effetto opaco e una consistenza morbida e vellutata al tatto.


Campi di applicazione



Per legname piallato non trattato e preverniciato, soffitti in legno, rivestimenti murali e superfici di mobili.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso e durante la lavorazione.
- Una temperatura minima di + 15 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Ceradur-Spritzwachs (1617) può essere applicato due volte sul legno grezzo oppure una volta su una superficie su cui è stata applicata una mano di fondo con una vernice per mobili bicomponente a base di poliuretano (ad es. Aduro Tiropur (2548)).
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.

Metodo di applicazione



	Pistola a tazza
Ugello Ø (mm)	1,8
Pressione spruzzo (bar)	2 - 3
Quantità da applicare per mano (g/m²)	100 - 120
Quantità di applicazione totale (g/m²)	max. 250

Il prodotto è pronto all'uso.

La forma e le condizioni superficiali dell'oggetto e il tipo di applicazione influenzano il consumo effettivo del prodotto. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



Carteggiabile e sovraverniciabile	1 ora/e
Manipolabile e accatastabile	16 ora/e

I tempi di essiccazione possono essere ridotti dall'aumento delle temperature. Tuttavia bisogna prestare attenzione che la temperatura nel canale di essiccazione non superi 50° C, perché altrimenti si potrebbe manifestare un trasudamento delle componenti di cera e così risulterebbero macchie lucide spiacevoli alla vista.

Pulizia degli utensili

7215



8017

Con Aceton-Waschmittel (7215) o Nitro-Verdünner 8017 (8017) subito dopo l'uso.

SUPPORTO**Tipo di supporto**

Legni di latifoglia e di conifera.

Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, resina, ecc. e privo di polvere di legno; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura.

Preparazione del supporto

Legni di latifoglia: grana 150 - 180

Legno di conifera: grana 120 - 150

Rimuovere accuratamente la polvere di carteggiatura, in particolare dai pori del legno.

CICLO DI VERNICIATURA**Prima mano**

1 x Ceradur-Spritzwachs (1617)

In alternativa, è possibile utilizzare anche una vernice per mobili PUR bicomponente, come ad esempio Aduro Tiropur (2548).

Il tempo di essiccazione intermedia dipende dal fondo utilizzato.

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

Carteggiatura intermedia

Carteggiatura intermedia con vello abrasivo come ad esempio Scotch-Brite della 3M.

Sulle superfici verniciate con vernici PUR (ad es. Aduro Tiropur (2548)), la cera viene spruzzata senza carteggiatura intermedia; L'ultima mano di vernice deve **essere stata applicata al massimo 6 ore prima**, altrimenti potrebbero verificarsi problemi di adesione.

Rimuovere la polvere di carteggiatura.

Finitura

1 x Ceradur-Spritzwachs (1617)

PULIZIA E MANUTENZIONE**Pulizia e manutenzione**

Pulizia con acqua, Clean-Möbelreiniger (7202) o detergente delicato.

La pulizia non deve essere eseguita prima di 14 giorni dopo l'applicazione dell'olio/cera/dell'olio-cera duro.

L'uso di prodotti per la manutenzione non è possibile a causa della superficie cerosa - pericolo di punti lucidi e macchie!

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

1 l, 4 l, 22 l

Prodotti complementari

Aceton-Reiniger (7215)
 Aduro Tiropur (2548)
 Clean-Möbelreiniger (7202)
 Nitro-Verdünner 8017 (8017)

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio



Almeno 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.

Dati tecnici

Viscosità di fornitura: 11 – 13 secondi secondo DIN 53211
 (4 mm-misurino, 20 °C)

Indicazioni tecniche di sicurezza



Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

In generale è da evitare l'inalazione di aerosol di vernice durante l'applicazione a spruzzo. Questo è possibile indossando correttamente una maschera protettiva delle vie aeree (filtro combinato A2/P2).

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.