

Ceradur-Spritzwachs

1617

Wosk w sprayu na bazie rozpuszczalnika do powierzchni mebli i elementów wykończenia wnętrz dedykowany dla przemysłu i rzemiosła

OPIS PRODUKTU

Numer produktu

1617000210

Informacje ogólne

Bardzo szybko schnący wosk w sprayu na bazie rozpuszczalnika, charakteryzujący się dobrą odpornością na wodę, przeznaczony do wydajnego woskowania i przemysłowej obróbki powierzchni drewnianych. Nadaje obrabianym powierzchniom elegancki matowy wygląd oraz aksamitną gładkość w dotyku.

Obszary zastosowania



Do nieobrobionych i wstępnie polakierowanych elementów struganych, sufitów drewnianych, okładzin ściennych oraz powierzchni mebli.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Produkt przed użyciem oraz w trakcie stosowania należy dobrze wymieszać.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +15°C.
- Ceradur-Spritzwachs (1617) można nałożyć 2 x na surowe drewno lub raz na powierzchnię zagruntowaną przy użyciu poliuretanowego lakieru do mebli 2K (np. Aduro Tiropur (2548)).
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.

Technika nanoszenia



	Pistolet kubkowy
Dysza Ø (mm)	1,8
Ciśnienie natrysku (bar)	2 - 3
Ilość nanoszona jednorazowo (g/m ²)	100 - 120
Łączna ilość nanoszona (g/m ²)	max. 250

Produkt jest gotowy do użycia.

Kształt i jakość powierzchni elementu, jak również rodzaj aplikacji wpływają na rzeczywiste zużycie. Dokładne ilości zużywane można określić tylko na podstawie przeprowadzonych wcześniej prób lakierowania.

Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)



Możliwość szlifowania i nanoszenia kolejnej warstwy	1 godz.
Możliwość wykonywania dalszych prac i układania w sztapłu	16 godz.

Czas suszenia można skrócić podwyższając temperaturę. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby maksymalna temperatura w kanale suszarniczym nie przekroczyła 50°C, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do wypacania składników wosku, co spowoduje powstanie nieestetycznych wybłyszczzeń.

Czyszczenie narzędzi

7215



8017

Natychmiast po użyciu Aceton-Waschmittel (7215) lub Nitro-Verdünner 8017 (8017).

PODŁOŻE**Rodzaj podłoża**

Drewno drzew liściastych i iglastych

Właściwości podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, wytrzymałe, wolne od substancji znacząco obniżających przyczepność, takich jak tłuszcz, wosk, silikon, żywica itd. oraz od pyłu drzewnego, a także sprawdzone, czy nadaje się pod dany system lakierniczy.

Przygotowanie podłoża

Drewno drzew liściastych: papierem o granulacji 150-180
Drewno drzew iglastych: papierem o granulacji 120-150
Dokładnie usunąć pył ze szlifowania - szczególnie z porów drewna.

BUDOWA POWŁOKI**Warstwa podkładowa**

1 x CeraDur-Spritzwachs (1617)
Alternatywnie można również użyć poliuretanowego lakieru do mebli 2K, np. Aduro Tiropur (2548).
Czas schnięcia międzyoperacyjnego zależy od zastosowanego podkładu.
Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

Szlifowanie międzyoperacyjne

Szlifowanie międzyoperacyjne włókniną ścierną, jak np. Scotch-Brite z 3M.
W przypadku powierzchni pokrytych lakierami poliuretanowymi (np. Aduro Tiropur (2548)) wosk natryskuje się bez konieczności przeprowadzania szlifowania międzyoperacyjnego; Ostatnia warstwa lakieru nie może być starsza **niż 6 godzin**, ponieważ w przeciwnym razie mogą wystąpić problemy z przyczepnością.
Usunąć pył ze szlifowania.

Warstwa nawierzchniowa

1 x CeraDur-Spritzwachs (1617)

CZYSZCZENIE & PIELĘGNACJA**Czyszczenie i pielęgnacja**

Czyszczenie wodą, Clean-Möbelreiniger (7202) lub łagodnym domowym środkiem czyszczącym.
Czyszczenie można przeprowadzić najwcześniej 14 dni po naniesieniu oleju / wosku/wosku twardego olejnego.
Zastosowanie środków do pielęgnacji jest niemożliwe z powodu woskowej powierzchni - niebezpieczeństwo pojawienia się błyszczących miejsc i tworzenia się plam.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Wielkości opakowań

11, 4 l, 22 l

Produkty dodatkowe

Aceton-Reiniger (7215)
 Aduro Tiropur (2548)
 Clean-Möbelreiniger (7202)
 Nitro-Verdünner 8017 (8017)

Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Trwałość / przechowywanie



Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość.

Dane techniczne

Lepkość w stanie dostarczonym: 11 – 13 sekund/-y według DIN 53211 (kubek 4 mm, 20°C)

Dane BHP



Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.

Należy bezwzględnie unikać wdychania aerozoli lakierniczych podczas aplikacji natryskowej. Fachowe stosowanie maski ochronnej (filtr łączony A2/P2) zapewni odpowiednie zabezpieczenie.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl