

Goldpaste

9020

Rozpouštědlová zlatá pasta pro 2-složkové ADLER Pur laky pro průmyslové a řemeslné zpracování

POPIS PRODUKTU


Číslo produktů

90899

Všeobecné informace

Pigmentový koncentrát na bázi rozpouštědel s obsahem pigmentů v odstínu zlaté bronzové barvy, určený k tónování 2-složkových transparentních Pur laků na bázi rozpouštědel. Vytváření povrchů se zlatým efektem pro veškeré interiérové úpravy.

Oblasti použití



Pro lakování silně namáhaných ploch v nábytkářství a interiérových úpravách, např. kuchyňského a koupelnového vybavení a stolových desek. Oblasti použití II – IV dle ÖNORM A 1610-12.

Použijte v kombinaci s vhodným vrchním lakovým systémem.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování

- Goldpaste (9020) se nesmí míchat příliš intenzivně.
- Zpracování se provádí výhradně mícháním pomocí špachtle.
- Pro zpracování musí být nejprve připravena předmíchaná směs efektového laku.
- Nanášení efektového laku musí být relativně „suché“ - s nepříliš vysokým přívozem laku v několika tenkých vrstvách.
- Dodržujte, prosím, **ARL 131 - Pracovní směrnice pro PUR laky na nábytek**.

Příprava efektového laku

Krok 1: Zředění pasty

1 hmotnostní díl Goldpaste (9020)

1 hmotnostní díl DD-Verdünner 8519 (8519)

DD-Verdünner 8519 (8519) postupně pečlivě vmíchejte do zlaté pasty.

Krok 2: Efektový lak


2 hmotnostní díly Aduro Pigmentop G100 (2514000100)

1 hmotnostní díl zředěné zlaté pasty z kroku 1

Je velmi důležité zajistit, aby zlatá pasta byla rovnoměrně vmíchána do laku.

Tento efektový lak je zpracován bez tužidla.

Technika nanášení



	Nádobková pistole
Tryska Ø (mm)	1,5 - 1,8
Stříkácký tlak (bar)	2,0 - 2,5

Ředidlo	DD-Verdünner 8519
Přídavek ředidla (%)	10
Viskozita 4 mm pohár (s)	18

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy.

Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí
(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Lze přetírat při pokojové teplotě

ca. 3 hod.

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační.

Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu, relativní vlhkosti vzduchu, tlaku při stohování a podmínkách stohování.

Nízké teploty a /nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou výrazně prodloužit dobu schnutí.

Zamezte přímým slunečním paprskům při nanášení!

Čištění pracovních nástrojů



8519

8501

ihned po použití s DD-Verdünner 8519 (8519) nebo Waschverdünner 8501 (8501).

PODKLAD

Druh podkladu

Jehličnaté a listnaté dřeviny (masiv, překližky, dýhované dřevotřískové a dřevovláknité desky).

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Příprava podkladu

Broušení dřeva

Listnaté dřeviny: zrnitost P 150 - 180

Jehličnaté dřeviny: zrnitost P 100 - 150

Nosné desky se základovou fólií:

Zrnitost P 240

SYSTÉMOVÁ SKLADBA

Základování

Dřevotřískové desky, MDF desky atd. s Aduro Spritzfüller (2410) + 10 % Pigmpur G50 Basis Oxidgelb (24012) nebo Pigmpur G50 RAL1024 Ockergelb (2406001024)

Povrchy z přírodního dřeva s transparentními laky ADLER PUR, jako např. Aduro Legnopur (2513)

Mezibroušení

Zrnitost 320

Mezibroušení musí být provedeno bezprostředně před dalším lakováním, aby byla zaručena dobrá přilnavost jednotlivých vrstev.

Mezivrstva

Minimálně 3 vrstvy efektového laku

Mezibroušení

Pokud jsou například na frézovaných dílech z MDF vyplněny prohlubně efektoým lakem „Gold“, je před nanesením vrchního laku nutné rovné plochy pečlivě očistit broušením zrnitostí 320.

Vrchní lakování

1 x Aduro Pigmotop (2514) nebo 1 x Aduro High-Gloss (2634)

Efektový lak „Gold“ smí být přelakován pouze jednou Aduro Pigmotop (2514) v požadovaném stupni lesku nebo Aduro High-Gloss (2634).

Při vícenádobném přelakování existuje riziko zvrásnění lakového filmu

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ**Velikosti balení**

500 g

Související produkty

Aduro High-Gloss (2634)
Aduro Pigmotop (2514)
Aduro Spritzfüller (2410)
Clean-Möbelreiniger (7202)
Clean-Möbelpflege Plus (7222)
DD-Verdünner 8519 (8519)
Pigmopur G50 (2406)
Waschverdünner 8501 (8501)

DALŠÍ POKYNY**Životnost / skladování**

Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.

Bezpečnostně technické údaje

Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.

Je bezpodmínečně nutné zabránit vdechování aerosolů z laků a barev při nanášení stříkáním. To zajistíte správným použitím ochranné masky (kombinovaný filtr A2/P2).

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.