

Goldpaste

9020

Lösemittelbasierte Goldpaste für Aufbauten mit ADLER 2K-PUR-Möbellacken für Industrie und Gewerbe

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktnummer(n)

90899

Allgemeines

Lösemittelbasiertes Pigmentkonzentrat auf Basis von Goldbronce-Pigmenten für die Farbgebung bei lösemittelbasierten 2K-PUR-Klarlacken. Herstellung von Oberflächen mit Goldeffekt für den gesamten Innenausbau.

Anwendungsgebiete



Für die Lackierung von stark beanspruchten Flächen im Möbel- und Innenausbau, wie z.B. Küchen- und Badezimmereinrichtungen, Tischplatten. Verwendungsbereiche II – IV gemäß ÖNORM A 1610-12.

Anwendung in Kombination mit einem geeigneten Decklacksystem.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise

- Goldpaste (9020) darf nicht zu stark gerührt werden.
- Die Verarbeitung erfolgt ausschließlich durch Aufrühren mit einer Spatel.
- Zur Verarbeitung muss eine Effektlack-Vormischung hergestellt werden.
- Der Auftrag des Effektlacks erfolgt relativ „trocken“ – mit nicht zu starker Lackzufuhr in mehreren dünnen Schichten.
- Bitte beachten Sie unsere **ARL 131 – Arbeitsrichtlinien für PUR-Möbellacke**.

Herstellung des Effektlacks

Schritt 1: Verdünnen der Paste

1 Gew.-Teil Goldpaste (9020)

1 Gew.-Teil DD-Verdünner 8519 (8519)

DD-Verdünner 8519 (8519) portionsweise sorgfältig in die Goldpaste einrühren.


Schritt 2: Effektlack

2 Gew.-Teile Aduro Pigmotop G100 (2514000100)

1 Gew.-Teil der verdünnten Goldpaste von Schritt 1

Es ist besonders darauf zu achten, dass die Goldpaste gleichmäßig in den Lack eingerührt wird.

Dieser Effektlack wird ohne Härter verarbeitet.

Auftragstechnik

10% 8519

	Becherpistole
Spritzdüse Ø (mm)	1,5 - 1,8
Spritzdruck (bar)	2,0 - 2,5
Verdünnung	DD-Verdünner 8519
Verdünnerzugabe (%)	10
Viskosität 4-mm-Becher (s)	18

Form und Oberflächenbeschaffenheit des Werkstücks sowie Applikationsart beeinflussen den tatsächlichen Verbrauch.

Exakte Verbrauchswerte sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

Trockenzeiten

(bei 23°C und 50% r.F.)



Überlackierbar bei Raumtemperatur

3 Stunde(n)

Bei den genannten Zahlen handelt es sich um Richtwerte.

Die Trocknung ist abhängig von Untergrund, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch, relativer Luftfeuchte, Stapeldruck und Stapelbedingungen.

Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit verlängern.

Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden!

Reinigung der Arbeitsgeräte

8519



8501

Sofort nach Gebrauch mit DD-Verdünner 8519 (8519) oder Waschverdünner 8501 (8501).

UNTERGRUND**Untergrundart**

Laub- und Nadelholz (Vollholz, Furnier-, (beschichtete) Holzspan-, Holzfaserverwerkstoffe).

Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, frei von trennenden Substanzen wie Fett, Wachs, Silikon, Harz etc. und frei von Holzstaub sein, sowie auf Eignung zur Beschichtung geprüft werden.

Untergrundvorbereitung

Holzschliff

Laubhölzer: Körnung 150 - 180**Nadelhölzer:** Körnung 100 - 150**Mit Grundierfolie beschichtete Trägerplatten:**

Körnung 240

BESCHICHTUNGSaufbau**Grundierung**

Spanplatten, MDF-Platten, usw. mit Aduro Spritzfüller (2410) + 10 % Pigmpur G50 Basis Oxidgelb (24012) oder Pigmpur G50 RAL1024 Ockergelb (2406001024)

Naturholzflächen mit ADLER PUR-Klarlacken wie z.B. Aduro Legnopur (2513)

Zwischenschliff

Körnung 320

Der Zwischenschliff muss unmittelbar vor dem nachfolgenden Lackauftrag erfolgen, um eine gute Zwischenhaftung zu gewährleisten!

Zwischenbeschichtung

Mind. 3 x Effektlack

Zwischenschliff	Werden z. B. auf gefrästen MDF-Teilen die Vertiefungen mit Effektlack „Gold“ ausgespritzt, so ist vor dem Decklackieren ein sorgfältiger Reinigungsschliff der planen Flächen mit Körnung 320 erforderlich.
Decklackierung	1 x Aduro Pigmotop (2514) oder 1 x Aduro High-Gloss (2634) Effektlack „Gold“ darf nur 1 x mit Aduro Pigmotop (2514) im gewünschten Glanzgrad oder mit Aduro High-Gloss (2634) überlackiert werden. Bei mehrmaligem Überlackieren besteht die Gefahr des Hochziehens.
BESTELLHINWEISE	
Gebindegrößen	500 g
Zusatzprodukte	Aduro High-Gloss (2634) Aduro Pigmotop (2514) Aduro Spritzfüller (2410) Clean-Möbelreiniger (7202) Clean-Möbelpflege Plus (7222) DD-Verdünner 8519 (8519) Pigmopur G50 (2406) Waschverdünner 8501 (8501)
WEITERE HINWEISE	
Haltbarkeit/Lagerung	Mindestens 1 Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden. Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen und Inhalt möglichst rasch verbrauchen.
Sicherheitstechnische Angaben	Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet. Das Einatmen von Lackaerosolen bei Spritzapplikation muss generell vermieden werden. Dies ist durch die fachgerechte Anwendung einer Atemschutzmaske (Kombinationsfilter A2/P2) gewährleistet. Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.