

Goldpaste

9020

Oplosmiddelgedragen goudpasta voor een lakopbouw met ADLER 2-componenten-PUR-meubellakken **voor de industrie en professioneel gebruik**

PRODUCTBESCHRIJVING

Productnummers

90899

Algemeen

Oplosmiddelgedragen pigmentconcentraat, samengesteld uit goudbronspigmenten, voor het kleuren van oplosmiddelgedragen blanke 2-componenten-PUR-lakken. Het creëren van een oppervlak met goudeffect voor alle werkzaamheden binnen.

Toepassingsgebieden



Voor het lakken van sterk belaste oppervlakken bij meubels en interieur, zoals bij inrichting van keukens en badkamers, tafelbladen. Toepassingsgebieden II - IV volgens ÖNORM A 1610-12.

Toepassing in combinatie met een geschikte toplaag.

VERWERKING

Verwerkingsinstructies

- Goldpaste (9020) mag niet te krachtig worden geroerd.
- De verwerking vindt uitsluitend plaats door roeren met een spatel.
- Voor de verwerking moet een voormengsel voor de effectlak worden vervaardigd.
- De effectlak wordt relatief 'droog' aangebracht – met een niet te grote hoeveelheid lak in meerdere dunne lagen.
- Neem onze **ARL 131 – Werkrichtlijnen voor PUR-meubellakken in acht**.

Bereiding van de effectcoating

Stap 1: verdunnen van de pasta

1 gewichtsdeel Goldpaste (9020)

1 gewichtsdeel DD-Verdünner 8519 (8519)

Roer DD-Verdünner 8519 (8519) voorzichtig beetje voor beetje door de goudpasta.


Stap 2: Effectlak

2 gewichtsdelen Aduro Pigmotop G100 (2514000100)

1 gewichtsdeel van de verdunde goudpasta van stap 1

Het is vooral belangrijk om ervoor te zorgen dat de goudpasta gelijkmatig door de lak wordt geroerd.

Deze effectlak wordt zonder verharder verwerkt.

Opbrengtechniek

	Spuitpistool met beker
Spuitpistool Ø (mm)	1,5 - 1,8
Spuitdruk (bar)	2,0 - 2,5
Verdunner	DD-Verdünner 8519
Toevoeging van verdunner (%)	10
Viscositeit 4 mm beker (s)	18

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik.

Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen slechts worden bepaald door eerst een proefstuk te lakken.

Droogtijden

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigh.)




Overschilderbaar	ca. 3 uur(en)
------------------	---------------

De vermelde waarden zijn richtwaarden.

Het droogproces is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, temperatuur, luchtverversing, relatieve luchtvochtigheid, stapeldruk en stapelomstandigheden.

Lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd verlengen.

Vermijd direct zonlicht!

Gereedschap schoonmaken

Direct na gebruik met DD-Verdünner 8519 (8519) of Waschverdünner 8501 (8501).

ONDERGROND**Soort ondergrond**

Loof- en naaldhout (massief hout, fineer, (gecoate) houten spaanplaat, houtvezelmateriaal).

Ondergrondhoedanigheid

De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende stoffen zoals vet, was, silicone, hars enz. en vrij van houtstof zijn en moet worden getest op geschiktheid voor het aanbrengen van een coating.

Ondergrondvoorbereiding

Houtschuurgang

Loofhout: korrel 150 - 180

Naaldhout: korrel 100 - 150

Met grondeerfolie gecooate dragerplaten:

Korrel 240

COATINGOPBOUW**Grondering**

Spaanplaten, MDF-platen, enz. met Aduro Spritzfüller (2410) + 10 % Pigmpur G50 Basis Oxidgelb (24012) of Pigmpur G50 RAL1024 Ockergelb (2406001024)

Natuurlijke houten oppervlakken met blanke ADLER PUR-lakken, zoals bijvoorbeeld Aduro Legnopur (2513)

Tussenschuurgang

Korrel 320

Het tussentijds schuren moet net vóór het opbrengen van de volgende laklaag plaatsvinden om een goede tussenhechting te garanderen!

Tussenlaag	Min. 3 lagen effectlak
Tussenschuurgang	Als bijvoorbeeld de uitsparingen op gefreesde MDF-onderdelen worden bespoten met de effectlak 'Gold', is een zorgvuldige reiniging van de vlakke oppervlakken met korrel 320 noodzakelijk voordat de aflak wordt aangebracht.
Aflaklaag	1 x Aduro Pigmotop (2514) of 1 x Aduro High-Gloss (2634) De effectlak 'Gold' mag slechts één keer worden overschilderd met Aduro Pigmotop (2514) in de gewenste glansgraad of met Aduro High-Gloss (2634). Bij meermaals overlakken bestaat het risico op optrekken.
AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING	
Formaten van de verpakkingen	500 g
Toevoegingsproducten	Aduro High-Gloss (2634) Aduro Pigmotop (2514) Aduro Spritzfüller (2410) Clean-Möbelreiniger (7202) Clean-Möbelpflege Plus (7222) DD-Verdünner 8519 (8519) Pigmopur G50 (2406) Waschverdünner 8501 (8501)
OVERIGE AANWIJZINGEN	
Houdbaarheid / opslag  	Minstens 1 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking. Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C). Geopende verpakkingen goed sluiten en inhoud zo snel mogelijk opgebruiken.
Veiligheidstechnische informatie 	Het product is uitsluitend geschikt voor industriële en commerciële verwerking. Vermijd bij het spuiten altijd om aerosolen uit lak in te ademen. Hiervoor zorgt het juiste gebruik van een ademhalingsbeschermingsmasker (combinatiefilter A2/P2). Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via www.adler-lacke.com inzien.