

Goldpaste

9020

Zlatá pasta na báze rozpúšťadla do dvojzložkových Pur lakov ADLER pre priemysel a remeslá

POPIS PRODUKTU

Číslo produktu

90899

Všeobecne

Pigmentový koncentrát na báze rozpúšťadla s obsahom zlatobronzových pigmentov určený na farbenie dvojzložkových (2K) PUR transparentných lakov na báze rozpúšťadla. Vytváranie povrchov so zlatým efektom pre všetky interiérové úpravy.

Oblasti použitia



Na lakovanie intenzívne používaných povrchov pri nábytku a interiérovom vybavení, napr. kuchynských a kúpeľňových doplnkov, dosiek stola. Oblasti použitia II – IV podľa ÖNORM A 1610-12.

Používajte v kombinácii s vhodným vrchným lakovým systémom.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie

- Goldpaste (9020) sa nesmie miešať príliš intenzívne.
- Výrobok sa spracováva výlučne miešaním špachtľou.
- Na spracovanie je potrebné vyrobiť predzmes efektového laku.
- Nános efektového laku musí byť relatívne „suchý“ – nie s veľkým množstvom laku vo viacerých tenkých vrstvách.
- Prosím, rešpektujte našu pracovnú smernicu ARL 131 - Pracovná smernica pre PUR laky na nábytok.

Príprava efektového laku

Krok 1: zriedenie pasty

1 hmotnostná časť Goldpaste (9020)

1 hmotnostná časť DD-Verdünner 8519 (8519)

DD-Verdünner 8519 (8519) postupne a pečlivo vmiešajte do zlatej pasty.

Krok 2: Efektový lak


2 hmotnostné časti Aduro Pigmotop G100 (2514000100)

1 hmotnostná časť zriedenej zlatej pasty z kroku 1

Je potrebné dbať obzvlášť na to, aby Goldpaste bola do laku vmiešaná rovnomerne.

Tento efektový lak je spracovateľný bez tužidla.

Technika nanášania



10% 8519

	Nádobková pištoľ
Tryska Ø (mm)	1,5 - 1,8
Striekací tlak (bar)	2,0 - 2,5
Riedenie	DD-Verdünner 8519
Prídavok riedidla v %	10
Viskozita 4 mm pohár (s)	18

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia.

Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nanosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



3h

Prelakovateľný pri izbovej teplote

cca 3 hod.

Uvedené doby sú orientačné.

Schnutie závisí od podkladu, hrúbky nanosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vzdušnej vlhkosti, tlaku pri stohovaní a podmienok pri stohovaní.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

Zabrániť priamemu slnečnému žiareniu!

Čistenie náradia



8519



8501

Ihneď po použití s DD-Verdünner 8519 (8519) alebo Waschverdünner 8501 (8501).

PODKLAD

Druh podkladu

Listnaté a ihličnaté drevy (masív, dyhované/opracované drevo, drevotrieska, drevovláknité dosky)

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Príprava podkladu

Brúsenie dreva

Listnaté drevy: zrnitosťou P150 – P180

Ihličnaté drevy: zrnitosťou P100 - P150

Nosné dosky so základovou fóliou:

zrnitosťou P240

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Základná vrstva

Drevotrieskové dosky, MDF dosky atď. s Aduro Spritzfüller (2410) + 10 % Pigmpur G50 Basis Oxidgelb (24012) alebo Pigmpur G50 RAL1024 Ockergelb (2406001024)

Povrchy z prírodného dreva s transparentnými Pur laky ADLER, napr. Aduro Legnopur (2513)

Medzibrúsenie

Brúsenie P 320

Medzibrúsenie sa musí previesť bezprostredne pred následným lakováním, aby sa zabezpečila dobrá priľnavosť.

Medzivrstva

Minimálne 3 vrstvy efektového laku

Medzibrúsenie	Ak sa napríklad na frézovaných dieloch z MDF vyplnia vybrúsené miesta efektovým lakom „Gold“, je pred nanesením vrchného laku potrebné rovné plochy dôkladne očistiť brúsením zrnitosťou 320.
Vrchné lakovanie	1 x Aduro Pigmotop (2514) alebo 1 x Aduro High-Gloss (2634) Efektový lak „Gold“ sa smie prelakovať iba raz Aduro Pigmotop (2514) v požadovanom stupni lesku alebo Aduro High-Gloss (2634). Pri viacnásobnom prelakovaní vzniká nebezpečenstvo zvrásnenia.
POKYNY PRE OBJEDNANIE	
Veľkosti balenia	500 g
Súvisiace produkty	Aduro High-Gloss (2634) Aduro Pigmotop (2514) Aduro Spritzfüller (2410) Clean-Möbelreiniger (7202) Clean-Möbelpflege Plus (7222) DD-Verdünner 8519 (8519) Pigmopur G50 (2406) Waschverdünner 8501 (8501)
ĎALŠIE POKYNY	
Trvanlivosť/skladovanie	Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale. Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C). Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.
Technicko-bezpečnostné údaje	Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie. Je bezpečnostne nutné zabrániť vdýchnutiu aerosólu laku. Toto je zabezpečené správnym použitím ochrannej masky (kombinovaný filter A2/P2). Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke www.adler.sk .