

Grilith Holzkitt

7501

Stucco per legno per mobili e arredi interni per il professionista e il fai da te

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Stucco in pasta a base di solvente con farina di legno per livellare piccole imperfezioni; può essere carteggiato, colorato e verniciato, buona carteggiabilità.

Campi di applicazione



Per riparare piccole imperfezioni su mobili e arredi interni dopo la pre-carteggiatura, ma prima della carteggiatura del legno vera e propria.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- È necessario che il prodotto, l'oggetto e la temperatura ambiente siano di almeno +10 °C.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.

Metodo di applicazione



Metodo di applicazione

Spatola

Il prodotto è pronto all'uso.

Se il mastice livellante è troppo duro, può essere reso nuovamente lavorabile con un po' di Grilith Verdünner 8013 (8013).

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



Tra le applicazioni dello stucco

ca. 5 ore

carteggiabile, colorabile e sovraverniciabile

12 ore

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende dal supporto, dallo spessore dello strato, dalla temperatura, dal ricambio d'aria, dall'umidità relativa, dalla pressione di accatastamento e dalle condizioni di accatastamento.

Pulizia degli utensili



Subito dopo l'uso con il diluente Grilith 8013.

SUPPORTO	
Tipo di supporto	Legno di latifoglia e di conifera (Legno massiccio, impiallacciato, truciolare o materiali a base di fibre di legno)
Qualità del supporto	Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, resina, ecc. e privo di polvere di legno; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura.
Preparazione del supporto	Carteggiatura preliminare: Legni di latifoglie: carteggiare con grana 150 - 180 e pulire Legni di conifere: carteggiare con grana 100 - 150 e pulire
CICLO DI VERNICIATURA	
Applicazione del prodotto	L'applicazione del prodotto deve essere fatta appena dopo la carteggiatura per evitare una riduzione dell'adesione. Usare Grilith Holzkitt (7501) senza esagerare e solo per le piccole aree danneggiate. L'area da stuccare non deve essere più grande dell'area danneggiata. Usare uno scalpello o una spatola stretta per premere Grilith Holzkitt (7501) nelle imperfezioni, più volte se necessario. Quando si applicano più mani, assicurarsi che lo stucco si sia asciugato completamente. Infine, lasciare l'area riparata con una spatola inumidita. Due mani sottili portano a risultati migliori rispetto a una mano spessa e livellata.
Carteggiatura intermedia 	Carteggiare i punti stuccati con una grana adeguata al supporto. Rimuovere la polvere di carteggiatura. Legni di latifoglie: grana 150 - 180 Legni di conifera: grana 100 - 150 La carteggiatura intermedia va eseguita poco prima della successiva applicazione della vernice per garantire una buona adesione intermedia.
Verniciatura successiva	Il prodotto è sovraverniciabile con vernici trasparenti per mobili all'acqua o al solvente.
INDICAZIONI PER GLI ORDINI	
Confezioni	100 ml, 200 ml Altre confezioni su richiesta.
Tonalità / gradi di brillantezza	Tonalità standard: Ahorn (7501040347) Buche/Lärche (7501040348) Eiche (7501040349) Fichte/Birke/Esche (7501040354) Kiefer (7501040356) Kirschbaum/Erle (7501040357) Mahagoni (7501040358) Natur (7501040359) Nussbaum (7501040360) Nussbaum Dunkel (7501040361) Schwarz (7501040362) Weiß (7501040364) Ulteriori tonalità su richiesta. Prima di iniziare il lavoro, eseguire un campione per verificare la corretta scelta del colore!

Il colore dell'area stuccata deve corrispondere a quello della superficie finita. Se si utilizza un colorante, il colore del Grilith Holzkitt (7501) deve essere scelto in base al colore del colorante.

Prodotti complementari

Grilith Verdünner 8013 (8013)

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio

Almeno 3 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.

Indicazioni tecniche di sicurezza

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.