

Grilith Holzkitt

7501

Masa szpachlowa do mebli i elementów wyposażenia wnętrz dedykowana dla rzemiosła i DIY

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Zawierająca rozpuszczalnik masa wypełniająca o konsystencji pasty z mączką drzewną do wyrównywania małych uszkodzeń; można ją szlifować, bejcować i lakierować, wykazuje dobrą szlifowalność.

Obszary zastosowania



Do naprawy drobnych ubytków w meblarstwie i wykończeniu wnętrz po wstępnym szlifowaniu, ale przed właściwym szlifem drewna.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Produkt przed użyciem należy wymieszać.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +10 °C.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.

Technika nanoszenia



Metoda nanoszenia

Szpachlowanie

Produkt jest gotowy do użycia.

Jeśli masa szpachlowa jest zbyt twarda, można ją ponownie zmiękczyć niewielką ilością Grilith Verdünner 8013 (8013).

Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)



Pomiędzy kolejnym nanoszeniem masy szpachlowej

ok. 5 godzin

Można szlifować, bejcować i lakierować

12 godzin

Podane wartości są tylko orientacyjne. Czas schnięcia jest uzależniony od podłoża, grubości warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego względnej wilgotności, nacisku i warunków układania w sztaplu.

Czyszczenie narzędzi



Wyczyścić natychmiast po użyciu, stosując Grilith Verdünner 8013.

PODŁOŻE	
Rodzaj podłoża	Drewno drzew liściastych i iglastych (drewno lite, płyty fornirowane, wiórowe lub z włókien drzewnych)
Właściwości podłoża	Podłoże musi być suche, czyste, wytrzymałe, wolne od substancji znacząco obniżających przyczepność, takich jak tłuszcz, wosk, silikon, żywica itd. oraz od pyłu drzewnego, a także sprawdzone, czy nadaje się pod dany system lakierniczy.
Przygotowanie podłoża	Szlifowanie wstępne: Drewno drzew liściastych: przeszlifować papierem o granulacji 150-180 i oczyścić Drewno drzew iglastych: przeszlifować papierem o granulacji 100-150 i oczyścić
BUDOWA POWŁOKI	
Naniesienie produktu	Produkt powinien być nakładany jak najszybciej po szlifowaniu, aby uniknąć zmniejszenia przyczepności. Grilith Holzkitt (7501) stosować oszczędnie i tylko do małych uszkodzeń. Zaszpachlowane miejsce nie powinno być większe niż uszkodzone miejsce. Grilith Holzkitt (7501) należy wciskać w uszkodzone miejsca, w razie konieczności kilkakrotnie, przy użyciu dłuta lub wąskiej szpachli. Podczas nakładania kilku warstw należy upewnić się, że masa szpachlowa dobrze wyschła. Na koniec należy wygładzić naprawione miejsce zwilżoną szpachlą. Dwie cienko nałożone warstwy dają lepsze efekty niż jedna gruba warstwa szpachli.
Szlifowanie międzyoperacyjne 	Zaszpachlowane miejsca przeszlifować papierem o granulacji odpowiedniej dla danego podłoża. Usunąć pył ze szlifowania. Drewno drzew liściastych: papierem o granulacji 150-180 Drewno drzew iglastych: papierem o granulacji 100-150 Aby zapewnić dobrą przyczepność międzywarstwy, szlifowanie międzyoperacyjne należy wykonać bezpośrednio przed naniesieniem kolejnej warstwy lakieru.
Następna warstwa	Na produkt można nakładać bejce oraz wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe lakiery do mebli.
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA	
Wielkości opakowań	100 ml, 200 ml Pozostałe wielkości opakowań na życzenie.
Odcienie barwy / stopnie połysku	Kolor(y) standardowy(e): Ahorn (7501040347) Buche/Lärche (7501040348) Eiche (7501040349) Fichte/Birke/Esche (7501040354) Kiefer (7501040356) Kirschbaum/Erle (7501040357) Mahagoni (7501040358) Natur (7501040359) Nussbaum (7501040360) Nussbaum Dunkel (7501040361) Schwarz (7501040362) Weiß (7501040364)

Kolory specjalne na zapytanie

Przed rozpoczęciem prac należy wykonać próbną kompozycję lakierniczą, aby sprawdzić poprawność doboru kolorów!

Kolor zaszpachlowanego miejsca powinien odpowiadać kolorowi gotowej powierzchni. Jeśli ma być zastosowana bejca, to należy wybrać kolor Grilith Holzkitt (7501) zbliżony do koloru bejcy.

Produkty dodatkowe

Grilith Verdünner 8013 (8013)

Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

POZOSTAŁE INFORMACJE**Trwałość / przechowywanie**

Minimum 3 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość.

Dane BHP

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl