

Grilith Klarlack-Spray

2417

Oplosmiddelgedragen blanke lakspray voor gebruik binnen voor **industrieel en professioneel gebruik**

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen

Sneldrogende retoucheer-spuittelak op nitrocellulosebasis voor gelakte meubeloppervlakken. Het product wordt gekenmerkt door een zeer snelle droging en een goed verloop. Kan aanzetvrij worden opgespoten.

Speciale eigenschappen en testnormen



- **ÖNORM A 1605-12 (meubeloppervlakken)**
Bestendigheid tegen chemische invloeden: 1-C

Toepassingsgebieden



Kleinschalige retouchewerkzaamheden in de meubel- en interieurbouw.

Voor het bijwerken van montagesporen

Voor het retoucheren van gebruikssporen

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +15 °C is vereist.
- Schud de bus 2 minuten krachtig tijdens de verwerking. De mengkogel moet hoorbaar zijn. Tijdens gebruik ook af en toe schudden.
- Houd de bus bij het spuiten rechtop en spuit gelijkmatig en niet te dik vanaf een afstand van ongeveer 20 - 30 cm bij kamertemperatuur.
- Voer altijd een spuittest uit op een onopvallend oppervlak om de compatibiliteit, de kleur en de accentuering te beoordelen.
- Breng indien nodig na 3 tot 6 minuten een tweede spuitlaag aan; meerdere lagen zijn beter dan één dikke laag.
- Draai na gebruik de spuitbus ondersteboven en maak de sproeikop leeg totdat er alleen nog gas naar buiten stroomt zodat het ventiel niet blijft plakken.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.

Opbrengtechniek**Aanbrengmethode**Opbrenghoeveelheid (m² / ml)**Spuitbus**2 - 3 m² / 150 ml**Droogtijden**

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigh.)



< 30 min.

Schuurbaar en overschilderbaar:

ca. 10 - 15 minuten

De vermelde waarden zijn richtwaarden. Het droogproces is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, temperatuur, luchtverversing, relatieve luchtvochtigheid, stapeldruk en stapelomstandigheden.

Lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd verlengen.

ONDERGROND**Soort ondergrond**

Loof- en naaldhout (massief hout, fineer, (gecoate) houten spaanplaat, houtvezelmateriaal).

Ondergrondhoedanigheid

De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende stoffen zoals vet, was, silicone, hars enz. en vrij van houtstof zijn en moet worden getest op geschiktheid voor het aanbrengen van een coating.

Ondergrondvoorbereiding**Loofhout:** met korrel 150 - 180 opschuren en schoonmaken.**Naaldhout:** met korrel 100 - 150 opschuren en schoonmaken.**COATINGOPBOUW****Opbrengen van het product**

1 – 2 x Grilith Klarlack-Spray (2417)

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING**Formaten van de verpakkingen**

150 ml - spuitbus

Kleuren / glansgraden

Grilith Klarlack-Spray Stumpfmatt (2417077812)

Grilith Klarlack-Spray Matt (2417050253)

Grilith Klarlack-Spray Seidenmatt (2417077811)

Grilith Klarlack-Spray Farbloos, Glänzend (2417050252)

OVERIGE AANWIJZINGEN**Houdbaarheid / opslag**

Minstens 1 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Geopende verpakkingen goed sluiten en inhoud zo snel mogelijk opgebruiken.

Veiligheidstechnische informatie

Spuitbus staat onder druk. Bewaar op een goed geventileerde plaats. Houd de sproeistraal uit de buurt van het lichaam. Tijdens het werken mag er niet gegeten, gedronken of gerookt worden. Spuit niet in de richting van een vlam of een gloeiend materiaal. Na gebruik niet laten openbarsten of in brand steken.

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.