

Grilith Klarlack-Spray

2417

Rozpuszczalnikowy, bezbarwny lakier w sprayu do wnętrz dedykowany dla przemysłu i rzemiosła

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Szybkoschnący lakier w sprayu do poprawek na bazie nitrocelulozy, przeznaczony do lakierowanych powierzchni mebli. Produkt charakteryzuje się bardzo szybkim schnięciem i dobrą rozlewnością. Rozpylanie nie pozostawia smug.

Szczegółne właściwości i normy badań



- **Norma ÖNORM A 1605-12 (powierzchnie mebli)**
Odporność na czynniki chemiczne: 1-C

Obszary zastosowania



Niewielkie prace naprawcze w zakresie mebli i elementów wyposażenia wnętrz.

Do ponownego lakierowania zarysowań powstałych podczas montażu

Do naprawy śladów użytkowania.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +15°C.
- Przed stosowaniem energicznie wstrząsać puszką przez 2 minuty. Kulka mieszająca musi być słyszalna. Podczas używania wstrząsnąć od czasu do czasu.
- Trzymać puszkę w pozycji pionowej i rozpylać równomiernie, niezbyt obficie, z odległości około 20–30 cm w temperaturze pokojowej.
- Aby ocenić zgodność koloru/ podkreślenia rysunku drewna oraz kompatybilność, należy zawsze wykonać próbę, rozpylając lakier w niewidocznym miejscu.
- Po upływie 3 do 6 minut można rozpylić drugą warstwę; lepiej jest nałożyć kilka cienkich warstw niż jedną grubą.
- Po użyciu obrócić puszkę do góry dnem i opróżnić głowicę do spryskiwania do momentu aż będzie wydostawał się tylko gaz, aby zapobiec zaklejeniu zaworu.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.

Technika nanoszenia**Metoda aplikacji**Ilość nakładana (m² / ml)**Puszka z rozpylaczem**2 - 3 m² / 150 ml**Czasy schnięcia**

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)



< 30 min.

Możliwość szlifowania i nanoszenia kolejnej warstwy:

ok. 10 - 15 min.

Podane wartości są tylko orientacyjne. Czas schnięcia jest uzależniony od podłoża, grubości warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego względnej wilgotności, nacisku i warunków układania w sztaplu.

Niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność powietrza mogą wydłużyć czas schnięcia.

PODŁOŻE**Rodzaj podłoża**

Drewno drzew liściastych i iglastych (drewno lite, płyty fornirowane, (powlekane) płyty wiórowe, materiały z włókien drzewnych).

Właściwości podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, wytrzymałe, wolne od substancji znacząco obniżających przyczepność, takich jak tłuszcz, воск, silikon, żywica itd. oraz od pyłu drzewnego, a także sprawdzone, czy nadaje się pod dany system lakierniczy.

Przygotowanie podłoża

Drewno drzew liściastych: przeszlifować papierem o granulacji 150-180 i oczyścić

Drewno drzew iglastych: przeszlifować papierem o granulacji 100-150 i oczyścić

BUDOWA POWŁOKI**Naniesienie produktu**

1 – 2 x Grilith Klarlack-Spray (2417)

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA**Wielkości opakowań**

150 ml – puszka z rozpylaczem

Odcienie barwy / stopnie połysku

Grilith Klarlack-Spray Stumpfmatt (2417077812)

Grilith Klarlack-Spray Matt (2417050253)

Grilith Klarlack-Spray Seidenmatt (2417077811)

Grilith Klarlack-Spray Farblo, Glänzend (2417050252)

POZOSTAŁE INFORMACJE**Trwałość / przechowywanie**

Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość.

Dane BHP

Pojemnik z aerozolem jest pod ciśnieniem. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Strumień natrysku trzymać daleko od ciała. Podczas pracy nie jeść, nie pić, nie palić. Nie rozpylać w kierunku płomieni lub na żarzące się przedmioty. Nawet po użyciu nie otwierać na siłę i nie palić.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl