

Kunstharzspachtel

7523


Kunstharz-Spachtel für DIY und Gewerbe

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines

Weißer Kunstharz-Spachtel zum Ausspachteln von Löchern und Rissen auf Holz und Metall. Das Produkt zeichnet sich durch leichte Verarbeitung, sehr hohe Fülle und Ergiebigkeit sowie gute Durchtrocknung und Schleifbarkeit aus.

Anwendungsgebiete



Holz im Innen- und Außenbereich
Metall im Innen- und Außenbereich

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens + 5 °C ist erforderlich.
- Die optimalen Verarbeitungsbedingungen liegen zwischen 15 - 25 °C bei einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40 - 80 %.
- Das Produkt kann mehrmals am Tag nass in nass aufgetragen werden.
- Bei Spachtelungen von Holz im Außenbereich kann es durch Quellen und Schwinden zu Abplatzungen kommen (Vgl. BFS Merkblatt Nr. 18).
- Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen. Abweichungen führen zu Film- und Haftungsstörungen sowie zu Beeinträchtigungen hinsichtlich Bewitterungs- und Farbtonstabilität.

Auftragstechnik



	Spachteln
Auftragsmenge pro Auftrag (g/m²)	400 - 800
Nassfilm (µm)	max. 500

Das Produkt ist anwendungsfertig eingestellt.

Form und Oberflächenbeschaffenheit des Werkstücks sowie Applikationsart beeinflussen den tatsächlichen Verbrauch. Exakte Verbrauchswerte sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

Trockenzeiten

Schleifbar	ca. 16 Stunde(n)
------------	------------------

(bei 23°C und 50% r.F.)



Bei den genannten Zahlen handelt es sich um Richtwerte. Die Trocknung ist abhängig von Untergrund, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch und relativer Luftfeuchte.

Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit verlängern.

Reinigung der Arbeitsgeräte



Sofort nach Gebrauch mit Adlerol-Terpentinölersatz (7231) reinigen.

UNTERGRUND

Untergrundart

Laub- und Nadelholz (Massivholz) / Metall

Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, frei von trennenden Substanzen wie Fett, Wachs, Silikon, Harz etc. und frei von Holzstaub sein, sowie auf Eignung zur Beschichtung geprüft werden.

Bitte beachten Sie die weiterführenden Dokumente:

- ÖNORM B 2230-2
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Aktuelle BFS Merkblätter

Holzfeuchte

Laubhölzer: 12 % ± 2 %

Nadelhölzer: 15 % ± 2 %

Untergrundvorbereitung

Holz und Holzwerkstoffe:

Scharfe Kanten brechen, austretende Holzinhaltsstoffe wie z. B. Harze und Harzgallen entfernen.

Holzschliff Körnung 120 - 150

Eisen und Stahl:

Metallisch blank entrosten.

Mit Schleifvlies und Clean Multi-Entfetter (7233) matt anschleifen.

Zink, Aluminium und andere NE-Metalle:

Mit Schleifvlies und Clean Multi-Entfetter (7233) matt anschleifen.

Altanstriche:

Mit Körnung 240 anschleifen und reinigen. Nicht tragfähige Altanstriche entfernen.

BESCHICHTUNGSaufbau

Allgemeines

Die nachfolgenden Beschichtungsaufbauten sind exemplarisch.


Imprägnierung

Bei Bedarf im Außenbereich zum Schutz vor Bläue, Pilz- und Insektenbefall 1x mit Pullex Imprägnier-Grund (4436) imprägnieren (gilt für Hölzer der Dauerhaftigkeitsklasse 3 – 5 nach EN 350).

Bitte beachten Sie unsere **ARL 056 – Arbeitsrichtlinie zur Verwendung von Holzschutzmitteln**.

Grundierung

1 – 2 x Vivido Alkyd-Primer (4501) oder Vivido Alkyd-Primer Uni (4516) oder Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni (5604)

Produktauftrag	1 x Kunstharzspachtel (7523)
Schlussbeschichtung	1 – 2 x Vivido Samtalkyd (4514) oder Vivido Brilliantalkyd (4503) oder Vivido Expresslack (4504)
BESTELLHINWEISE	
Gebindegrößen	200 g, 400 g
Farbtöne/Glanzgrade	Standardfarbe(n): Weiß (7523040364)
Zusatzprodukte	Adlerol-Verdünner 7231 (7231) Vivido Alkyd-Primer (4501) Vivido Alkyd-Primer Uni (4516) Vivido Samtalkyd (4514) Vivido Brilliantalkyd (4503) Vivido Expresslack (4504) Pullex Imprägnier-Grund (4436)
WEITERE HINWEISE	
Haltbarkeit/Lagerung	Mindestens 1 Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden. Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern. Wir empfehlen, angebrochene Gebinde mit Folie zu verschließen.
	
GISCODE	BSL10
Sicherheitstechnische Angaben	Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com abgerufen werden.
	