

## Legno Aqua-Öl Plus

7060

Vodou ředitelný odolný olej na dřevo na bázi obnovitelných surovin, určený pro povrchovou úpravu nábytku a interiérů pro domácí, řemeslné i průmyslové zpracování

### POPIS PRODUKTU

Číslo produktů

7060000200

#### Všeobecné informace

Vodou ředitelný odolný olej na dřevo na bázi obnovitelných surovin pro povrchovou úpravu nábytku a vybavení interiérů. Produkt umožňuje dosáhnout přirozeně vypadajících matných vzhledů s přirozeným pocitem na dotek. Vyznačuje se rychlým schnutím, dobrou brousitelností, příjemným pocitem na dotek a vzhledem, jakož i velmi dobrou ochranou povrchu, zejména odolností proti krémům a tukům. Vytvrzování probíhá absorpcí kyslíku ze vzduchu (oxidativní schnutí). Produkt neobsahuje aromatická rozpouštědla ani změkčovadla a je bez obsahu těžkých kovů (podle normy EN 71-3).

#### Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- DIN 53160-1 a DIN 53160-2  
Potvrzeno externím zkušebním certifikátem.  
Odolnost vůči potu a slinám.



- ÖNORM EN 71-3  
Potvrzeno externím zkušebním certifikátem.  
Bezpečnost hraček, Migrace určitých prvků (bez obsahu těžkých kovů).



- Francouzská směrnice DEVL1104875A  
Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+

#### Oblasti použití



Na povrchovou úpravu běžně namáhaných povrchů nábytku a interiérového vybavení, např. zařízení ložnic a obývacích pokojů.

Na povrchovou úpravu stěnových a stropních prvků.

### ZPRACOVÁNÍ

#### Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt pečlivě rozmíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně + 15 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování jsou v rozmezí 20 - 25 °C při relativní vzdušné vlhkosti 40 - 60 %.

- **Upozornění:** Zajistěte rovnoměrné přebroušení dřeva a dbejte na rovnoměrné nanášení produktu!
- **Upozornění:** U tvrdého dřeva a tropických dřevin bohatých na extraktivní látky se provádí zkušební ošetření pomocí Legno Aqua-Öl Plus (7060) které je třeba provést.
- Není vhodný pro použití na mořených nebo bělených podkladech.
- Při nanášení lakýrnickým válečkem se pro optimální výsledek doporučuje použít váleček typu superflock (např. váleček 958500030017).
- Pro dosažení co nejmatnějšího a nejpřirozenějšího vzhledu doporučujeme nanést silně základní vrstvu a následně tenký nános finální vrstvy.
- Pro optimální smáčivost pórů u hrubo pórovitých dřevin se doporučuje nanést silnou vrstvu základního nátěru pomocí lakovacího válečku a následně provést finální úpravu pomocí stříkácí pistole.
- Pro potlačení zvýraznění dřeva, např. na starém dřevě nebo světlých dřevinách, se doporučuje přidat 1% Aqua-Tint Polarweiß (9009040114). Pro obzvlášť zvýrazňující účinek lze přidat až 3 % Aqua-Tint Polarweiß (9009040114). Pečlivě rozmíchejte Aqua-Tint (9009) v Legno Aqua-Öl Plus (7060) a postupujte podle technického listu pro Aqua-Tint (9009).
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.

### Technika nanášení



|                                               | Nádobková pistole | Válečkování | Navalování |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------|------------|
| Tryska Ø (mm)                                 | 1,8               | -           | -          |
| Stříkácí tlak (bar)                           | 2,5 - 3,5         | -           | -          |
| Vydatnost na jednu vrstvu (m <sup>2</sup> /l) | -                 | 10 - 15     | -          |
| Spotřeba na jednu vrstvu (g/m <sup>2</sup> )  | 80 - 120          | -           | 20 - 30    |

Uvedená vydatnost zahrnuje ztrátu prostředkem.

Produkt je připravený k okamžitému použití.

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

### Doby schnutí (při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)




|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Nelepivý na prach (ISO 1517) | cca. 40 min.      |
| Další úprava                 | cca. 3 hod.       |
| Úplné proschnutí             | cca. 7 den/dny/-ů |

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu, relativní vlhkosti vzduchu, tlaku při stohování a podmínkách stohování.

Pro dosažení dokonalého schnutí zajistěte dostatečné větrání místnosti při aplikaci. Snížená výměna vzduchu, např. kvůli hustému stohování, prodlužuje dobu schnutí.

Nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou výrazně prodloužit dobu schnutí. U dřevin bohatých na extraktivní látky (jako např. iroko) může dojít k prodloužení doby schnutí.

### Čištění pracovních nástrojů



Umyjte ihned po použití vodou.

K odstranění zaschlých zbytků materiálu doporučujeme Clean Aqua-Cleaner (8029) (1:1 zředěný vodou).

| PODKLAD                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Druh podkladu                                                                                                                                                                                     | Listnaté a jehličnaté dřeviny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vlastnosti podkladu                                                                                                                                                                               | Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.                                                                                                                                                          |
| Příprava podkladu                                                                                                                                                                                 | <p><b>Listnaté dřeviny:</b> Broušení dřeva Zrnitost 150–220</p> <p><b>Jehličnaté dřeviny:</b> Broušení dřeva Zrnitost P 100 - 150</p> <p>Pro dosažení lepších výsledků doporučujeme broušené dřevo navlhčit a po vyschnutí přebrousit brusným papírem zrnitosti P 180 - 220; u masivního dubu je tento krok naprosto nezbytný.</p>                                    |
| KROKY ZPRACOVÁNÍ                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Základní ošetření                                                                                                                                                                                 | 1 x Legno Aqua-Öl Plus (7060)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mezibroušení<br>                                                                                                 | <p>Lehké přebroušení Zrnitost P 220 – 280</p> <p>Můžete pracovat s vhodným brusným rounem (např. Scotch-Brite od společnosti 3M).</p> <p>Zamezte probroušení!</p> <p>Odstraňte prach vzniklý broušením.</p>                                                                                                                                                           |
| Konečná úprava                                                                                                                                                                                    | 1 x Legno Aqua-Öl Plus (7060)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ČIŠTĚNÍ & OŠETŘOVÁNÍ                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Čištění a ošetřování                                                                                                                                                                              | <p>Čistěte vodou a jemným čisticím prostředkem pro domácnost nebo neutrálním čisticím prostředkem, nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.</p> <p>Čištění je možné provést nejdříve 14 dní po nanesení oleje/vosku/tvrdeho voskového oleje.</p> <p>Dodržujte prosím naše pracovní směrnice 264 - Návod na údržbu povrchů ošetřených Legno Aqua-Öl Plus (7060).</p> |
| POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Velikosti balení                                                                                                                                                                                  | 750 ml a 2,5 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Související produkty                                                                                                                                                                              | <p>Clean Aqua-Cleaner 8029 (8029)</p> <p>Aqua-Tint Polarweiß (9009040114)</p> <p>Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.</p>                                                                                                                                                                                                                |
| DALŠÍ POKYNY                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Životnost / skladování<br>  | <p>Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.</p> <p>Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).</p> <p>Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.</p>                                                                                                                                      |
| GIS KÓD                                                                                                                                                                                           | BSW20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

---

**Prohlášení o obsahu látek  
podle VdL-RL 01**

Alkydové pryskyřice / Voda / Glykole / Přísady pro rozhraní / Smáčedlo / Neutralizační činidlo / Konzervační prostředky používané při skladování

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, reakční směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu (v poměru 3:1).

---

**Bezpečnostně technické údaje**

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na [www.lakyadler.cz](http://www.lakyadler.cz).

---