

Legno Aqua-Öl Plus

7060

Olio per legno a base acqua e resistente, con componenti derivati da materie prime rinnovabili, per mobili e arredi interni, per il fai da te, il professionista e l'industria

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice(i) di prodotto

7060000200

Indicazioni generali

Olio per legno a base acqua con componenti derivati da materie prime rinnovabili, per mobili e arredi interni. Il prodotto consente di ottenere superfici opache dall'aspetto naturale e dalla consistenza al tatto autentica. Il prodotto si contraddistingue per la rapida essiccazione, la buona carteggiabilità, la piacevole sensazione al tatto e l'estetica gradevole, nonché per un'ottima protezione della superficie, in particolare per la resistenza alle creme e ai grassi.

L'indurimento avviene tramite assorbimento dell'ossigeno atmosferico (essiccazione ossidativa). Il prodotto è privo di solventi aromatici e plastificanti, nonché di metalli pesanti (secondo la norma EN 71-3).

Caratteristiche particolari e norme



- **DIN 53160-1 e DIN 53160-2**
Certificato da un certificato di prova esterno.
Resistenza al sudore e alla saliva.



- **ÖNORM EN 71-3**
Certificato da un certificato di prova esterno.
Sicurezza dei giocattoli, rimozione di determinati elementi (privo di metalli pesanti).



- **Regolamento francese DEVL1104875A**
Relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+.

Campi di applicazione



Per il trattamento delle superfici normalmente sollecitate in mobili e arredamento interno, come ad esempio per la camera da letto e il soggiorno.

Per il trattamento delle superfici di pannelli per pareti e soffitti.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Una temperatura minima di + 15 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.

3-0 ZKL 7060 | 09/26 | sostituisce 2-0

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)

Tel.: +39/0464/425308, Fax: +39/0464/480957, Mail: info@adler-italia.it

Le nostre istruzioni si basano sullo stato attuale e hanno lo scopo di consigliare l'acquirente/utilizzatore al meglio delle nostre conoscenze, ma devono essere adattate individualmente ai settori di applicazione e alle condizioni di lavorazione. L'acquirente/utilizzatore è responsabile della decisione sull'idoneità e sull'uso del prodotto fornito, per cui consigliamo di produrre un campione per verificare l'idoneità del prodotto. Per il resto, valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita. Tutte le schede tecniche precedenti perdono la loro validità con la presente edizione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle dimensioni delle confezioni, alle tonalità di colore e ai livelli di brillantezza disponibili.

- Le condizioni ottimali per lavorazione sono comprese tra 20 - 25 °C con un'umidità relativa dell'aria tra il 40 - 60 %.
- **Attenzione:** assicurarsi dell'uniformità della carteggiatura del legno e dell'uniformità dell'applicazione del prodotto!
- **Attenzione:** Per i legni duri e tropicali ricchi di sostanze è necessario effettuare un trattamento di prova con Legno Aqua-Öl Plus (7060).
- Non idoneo per l'applicazione su supporti tinti o sbiancati.
- Quando si applica con un rullo da verniciatura, si raccomanda l'uso di un rullo flock concavo (ad esempio il rullo da pittura Konkav Superflock 958500030017) per ottenere risultati ottimali.
- Per ottenere un aspetto più opaco e naturale possibile, si consiglia di applicare un trattamento di base abbondante seguito da un trattamento di finitura sottile.
- Per garantire una perfetta bagnabilità dei pori nei supporti a pori grossi, si consiglia di applicare uno strato abbondante di fondo con un rullo, seguito da una mano di finitura con pistola a tazza.
- Per ridurre ulteriormente il ravvivamento, ad esempio su legni vecchi o chiari, si consiglia l'aggiunta dell'1% di Aqua-Tint Polarweiß (9009040114). Per un effetto particolarmente schiarente, si può aggiungere fino al 3% di Aqua-Tint Polarweiß (9009040114). A tale scopo, mescolare accuratamente Aqua-Tint (9009) in Legno Aqua-Öl Plus (7060) e seguire la scheda tecnica di Aqua-Tint (9009).
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.

Metodo di applicazione



	Pistola a tazza	A rullo	Verniciatrice a rullo
Ugello Ø (mm)	1,8	-	
Pressione spruzzo (bar)	2,5 - 3,5	-	
Resa per mano (m²/l)	-	10 - 15	-
Quantità da applicare per mano (g/m²)	80 - 120	-	20 - 30

La resa indicata comprende l'overspray.

Il prodotto è pronto all'uso.

La forma e le condizioni superficiali dell'oggetto e il tipo di applicazione influenzano il consumo effettivo del prodotto. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)




Fuori polvere (ISO 1517)	ca. 40 minuti
Sovraverniciabile	ca. 3 ora/e
Completamente asciutto	ca. 7 giorno/i

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende dal supporto, dallo spessore dello strato, dalla temperatura, dal ricambio d'aria, dall'umidità relativa, dalla pressione di accatastamento e dalle condizioni di accatastamento.

Per ottenere un'asciugatura perfetta, è necessario garantire una buona aerazione dell'ambiente. Lo scarso ricambio d'aria, ad esempio a causa di un accatastamento compatto, ritarda l'essiccazione.

Temperature basse e/o un'elevata umidità dell'aria possono prolungare i tempi di essiccazione. Su legni ricchi di sostanze interne (es. iroko) può verificarsi un rallentamento dell'essiccazione.

Pulizia degli utensili

Con acqua subito dopo l'uso.

Per l'eliminazione di resti induriti di vernice raccomandiamo Clean Aqua-Cleaner (8029) (diluito 1:1 con acqua).

SUPPORTO**Tipo di supporto**

Legni di latifoglia e di conifera.

Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, resina, ecc. e privo di polvere di legno; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura.

Preparazione del supporto

Legno di latifoglia: Carteggiatura del legno Grana 150-220

Legno di conifera: Carteggiatura del legno Grana 100 - 150

È consigliabile bagnare il legno carteggiato e, dopo l'essiccazione, carteggiarlo leggermente con grana 180-220; se si tratta di rovere massiccio quest'operazione è assolutamente indispensabile.

FASI DI LAVORAZIONE**Trattamento di base**

1 x Legno Aqua-Öl Plus (7060)

Carteggiatura intermedia

Carteggiatura leggera: Grana 220 – 280

È possibile lavorare con un tessuto abrasivo adeguato (ad esempio Scotch-Brite di 3M).

Evitare di carteggiare in profondità fino al legno!

Rimuovere la polvere di carteggiatura.

Trattamento finale

1 x Legno Aqua-Öl Plus (7060)

PULIZIA E MANUTENZIONE**Pulizia e manutenzione**

Pulire con un panno inumidito con acqua e un detergente domestico delicato o un detergente neutro, non è consentito l'uso di detergenti abrasivi.

La pulizia non deve essere eseguita prima di 14 giorni dopo l'applicazione dell'olio/cera/dell'olio-cera duro.

Si prega di osservare la nostra ARL 264 – Direttiva di lavoro per la manutenzione di superfici trattate con Legno Aqua-Öl Plus (7060).

INDICAZIONI PER GLI ORDINI**Confezioni**

750 ml e 2,5 l

Prodotti complementari

Clean Aqua-Cleaner 8029 (8029)
Aqua-Tint Polarweiß (9009040114)

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio



Almeno 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.

GISCODE

BSW20

Dichiarazione degli ingredienti secondo VdL-RL 01

Resine alchidiche / Acqua / Glykole / Additivi interfacciali / Agenti umettanti / Agenti neutralizzanti / Conservanti per prodotti in scatola

Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, miscela di reazione composta da 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1).

Indicazioni tecniche di sicurezza



Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.