

Legno Aqua-Öl Plus

7060

Vodou riediteľný odolný olej na drevo na báze obnoviteľných surovín, určený pre nábytok a interiérové vybavenie pre domáce, remeselné i, priemyselné použitie

POPIS PRODUKTU

Číslo produktu

7060000200

Všeobecne

Olej na drevo na vodnej báze s obsahom obnoviteľných surovín určený pre nábytok a interiérové vybavenie. S týmto produktom je možné dosiahnuť prirodzene vyzerajúce matné povrchy s prírodným dotykom. Produkt sa vyznačuje rýchlym schnutím, dobrou brúsiteľnosťou, príjemným dotykom a vzhľadom, ako aj veľmi dobrou ochranou povrchu, najmä odolnosťou voči krémom a masťom. Vytvrdzovanie prebieha absorpciou kyslíka zo vzduchu (oxidatívne schnutie). Produkt neobsahuje aromatické rozpúšťadlá ani zmäkčovadlá a je bez obsahu ťažkých kovov (podľa normy EN 71-3).

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- DIN 53160-1 a DIN 53160-2
Potvrdené externým skúšobným certifikátom.
Odolnosť voči slinám a potu.



- ÖNORM EN 71-3
Potvrdené externým skúšobným certifikátom.
Bezpečnosť hračiek; Migrácia určitých elementov (uvoľňovanie ťažkých kovov).



- Francúzska smernica DEVL1104875A
Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

Oblasti použitia



Na povrchovú úpravu bežne namáhaných povrchov nábytku a interiérového vybavenia, ako je vybavenie spální a obývacích izieb.

Na povrchovú úpravu stenových a stropných prvkov.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sa pohybujú medzi 20 - 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 - 60 %.

- **Upozornenie:** Zaisťte rovnomerné prebrúsenie dreva a dbajte na rovnomerné nanášanie produktu!
- **Pozor:** Pri tvrdom dreve a tropických drevinách bohatých na zložky sa musí vykonať skúšobné ošetrenie s Legno Aqua-Öl Plus (7060).
- Nevhodný na použitie na morených alebo bielených podkladoch.
- Pri nanášaní maliarskym valčekom sa na dosiahnutie optimálneho výsledku odporúča použiť konkávny valček (napr. maliarsky valček Superflock 958500030017).
- Ak chcete dosiahnuť čo najmatnejší a najprirodzenejší vzhľad, odporúčame naniesť bohatú základnú vrstvu, po ktorej nasleduje tenká finálna vrstva.
- Pre optimálne smáčanie pórov u hrubo pórovitých drevin sa odporúča naniesť bohatú základnú vrstvu pomocou lakovacieho valčeka a následne povrch dokončiť striekaním z pohárikovej pištole.
- Na ďalšie zníženie zvýraznenia, napr. na starom dreve alebo svetlých druhoch dreva, sa odporúča pridať 1 % Aqua-Tint Polarweiß (9009040114). Na dosiahnutie obzvlášť rozjasňujúceho účinku možno pridať až 3 % Aqua-Tint Polarweiß (9009040114). Na tento účel starostlivo premiešajte Aqua-Tint (9009) do Legno Aqua-Öl Plus (7060) a postupujte podľa technického listu pre Aqua-Tint (9009).
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.

Technika nanášania



	Nádobková pištoľ	Valčekovanie	Naväňovanie
Tryska Ø (mm)	1,8	-	-
Striekací tlak (bar)	2,5 - 3,5	-	-
Výdatnosť na nános (m ² /l)	-	10 - 15	-
Množstvo na nános (g/m ²)	80 - 120	-	20 - 30

Uvedená výdatnosť zahŕňa straty pri striekaní.

Produkt je pripravený na okamžité použitie.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)




Suchý na dotyk (ISO 1517)	cca 40 min.
Následné spracovanie	cca 3 hod.
Dôkladne vysušené	cca 7 deň/dni/-í

Uvedené doby sú orientačné. Schnutie závisí od podkladu, hrúbky nánosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vzdušnej vlhkosti, tlaku pri stohovaní a podmienok pri stohovaní.

Na dosiahnutie dokonalého sušenia zaisťte pri aplikácii dostatočné vetranie miestnosti. Slabá výmena vzduchu, napr. kvôli hustému stohovaniu, predlžuje sušenie.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia. Na drevinách s vysokým obsahom živíc (napr. iroko) môže dôjsť k spomaleniu schnutia.

Čistenie náradia



Vodou, ihneď po použití.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov farby odporúčame Clean Aqua-Cleaner (8029) (zriedený vodou v pomere 1:1)

PODKLAD	
Druh podkladu	Listnaté a ihličnaté dreviny
Vlastnosti podkladu	Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.
Príprava podkladu	Listnaté dreviny: Brúsenie dreva Zrnitosť 150 – 220 Ihličnaté dreviny: Brúsenie dreva zrnitosti P100 - P150 Je výhodné brúsené drevo namočiť a po vyschnutí vyhladiť brúsením zrnitosťou 180 – 220; tento krok je pri masívnom dubovom dreve absolútne nevyhnutný.
PRACOVNÉ KROKY	
Základná vrstva	1 x Legno Aqua-Öl Plus (7060)
Medzibrúsenie 	Ľahké prebrúsenie Zrnitosťou 220 – 280 Môžete opracovať vhodným brúsnyim rúnom (napr. Scotch-Brite od spoločnosti 3M). Zabrániť prebrúseniu! Brúsny prach odstrániť.
Vrchná vrstva	1 x Legno Aqua-Öl Plus (7060)
ČISTENIE & OŠETROVANIE	
Čistenie a starostlivosť	Čistite handričkou navlhčenou vodou a jemným čistiacim prostriedkom pre domácnosť alebo neutrálnym čistiacim prostriedkom; nesmú sa používať abrazívne čistiace prostriedky. Čistenie sa môže vykonať najskôr 14 dní po aplikácii oleja / vosku / tvrdého voskového oleja. Prosím, dodržujte naše pokyny ARL 264 – Pokyny na údržbu povrchov ošetrovaných Legno Aqua-Öl Plus (7060).
POKYNY PRE OBJEDNANIE	
Veľkosti balenia	750 ml a 2,5 l
Súvisiace produkty	Clean Aqua-Cleaner 8029 (8029) Aqua-Tint Polarweiß (9009040114) Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.
ĎALŠIE POKYNY	
Trvanlivosť/skladovanie  	Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale. Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C). Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.
GISCODE	BSW20

**Vyhlásenie o obsahu látok
podľa VdL-RL 01**

Alkydové živice / Voda / Glykole / Prísady pre rozhranie / Zmäčadlá / Neutralizačné činidlo / Konzervačné prostriedky používané počas skladovania

Obsahuje 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ón, reakčnú zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (v pomere 3:1).

Technicko-bezpečnostné údaje

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.
