

Legno Wachs

7008

Univerzální vosk pro povrchovou úpravu **nábytku a vybavení interiérů**, pro **domácí a řemeslné použití**

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Snadno zpracovatelný, rychle schnoucí vosk určený k ošetření listnatého a jehličnatého dřeva. Ošetřeným dřevěným dílům dodává elegantní matný vzhled, sametově jemný povrch a příjemný pocit na dotek. Antistatický. Vytvrzování probíhá absorpcí kyslíku ze vzduchu (oxidativní schnutí).

Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- **Francouzská směrnice DEVL1104875A**

Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+

Oblasti použití



Na povrchovou úpravu lehce a běžně namáhaných povrchů nábytku a v interiéru, jako je vybavení ložnic a obývacích pokojů, obložení stěn nebo dřevěné stropy.

Nevhodný pro použití na místech, kde stříká voda!

Účinné látky

Modifikované rostlinné oleje, vosky, benzín bez zápachu, bezolovnatá a bezkobaltová sušidla.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt pečlivě rozmíchejte.
- Produkt je připravený k okamžitému použití.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí musí být minimálně +10 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování jsou v rozmezí 20 - 25 °C při relativní vzdušné vlhkosti 40 - 60 %.
- Nanesený olej nechte působit několik minut a potom setřete přebytek bavlněným hadříkem nebo klubkem gázy ve směru dřevních vláken. Je nutné za každou cenu zabránit tvorbě vrstev (vytírejte do sucha).
- Kvůli možnému horšímu odvětrání zápachu produktu naneste na vnitřní části nábytku pouze jednu tenkou vrstvu tohoto produktu.
- Dobře vyschlé povrchy vykartáčujte vyhlazovacím kartáčem (kombinace štětín a kůže) nebo strojním kartáčovacím zařízením ve směru vláken dřeva, čímž dosáhnete hedvábně lesklého, na dotek sametového povrchu.
- **Upozornění:** Zajistěte rovnoměrné přebroušení dřeva a dbejte na rovnoměrné nanášení produktu!

- **Upozornění:** U tvrdého dřeva a tropických dřevin bohatých na extraktivní látky se provádí zkušební ošetření pomocí Legno Wachs (7008) které je třeba provést.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.
- Vezměte prosím na vědomí naše pracovní směrnice ARL 013 - Bezpečnostní opatření pro zpracování oxidativně schnoucích materiálů a ARL 160 - Pracovní směrnice pro laky/lazury a oleje na bázi alkydových pryskyřic.

Technika nanášení



1L
↓
15-30m²

	Nádobková pistole	Natírání	Válečkování	Vytírání
Tryska Ø (mm)	1,8	-	-	-
Rozprašovací tlak (bar)	2 - 3	-	-	-
Vydatnost na jednu vrstvu (m²/l)	15 - 30			
Spotřeba na jednu vrstvu (g/m²)	30 - 50	-	-	-

Uvedená vydatnost zahrnuje ztrátu prostředkem.

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Pro přetírání	6 hod.
Zaschlé	7 den/dny/-ů


Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Pro dosažení dokonalého schnutí zajistěte dostatečné větrání místnosti při aplikaci. Snížená výměna vzduchu, např. kvůli hustému stohování, prodlužuje dobu schnutí.

Nízké teploty a /nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou výrazně prodloužit dobu schnutí.

U dřevin bohatých na obsah extraktivních látek (jako je dub a iroko) může být prodloužená doba schnutí.

Čištění pracovních nástrojů



Okamžitě po použití s Legno-Reiniger (7003) nebo Adlerol-Verdünner (7231).

PODKLAD

Druh podkladu

Jemné a hrubě pórovité listnaté dřeviny, jehličnaté dřeviny.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Vlhkost dřeva

Listnaté dřeviny: 12 ± 2%

Jehličnaté dřeviny: 15 ± 2%

Příprava podkladu

Odstupňované broušení dřeva Zrnitost 180 - 240

KROKY ZPRACOVÁNÍ**Základní ošetření**

1 x Legno Wachs (7008)

Pokud si přejete výraznější kresbu dřeva, doporučujeme Legno Öl (7006).

Mezibroušení

Lehké přebroušení Zrnitost P 280 – 360

Odstraňte prach vzniklý broušením.

Konečná úprava

1 x Legno Wachs (7008)

ČIŠTĚNÍ & OŠETŘOVÁNÍ**Čištění**

Čistěte vodou, výrobkem Clean-Möbelreiniger (7202) nebo jemným čistícím prostředkem pro domácnost. Na mastné znečištění použijte Legno Reiniger (7003).

Čištění je možné provést nejdříve 14 dní po nanesení oleje/vosku/tvrdeho voskového oleje.

Nesmí se používat abrazivní čistící prostředky.

Ošetřování

Pro osvěžení a údržbu naneste 1 x Legno Wachs (7008) a odstraňte přebytek.

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ**Velikosti balení**

750 ml, 5 l

Související produkty

Adlerol-Verdünner 7231 (7231)

Clean-Möbelreiniger (7202)

Legno Öl (7006)

Legno Reiniger (7003)

Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY**Životnost / skladování**

Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Doporučujeme přelit obsah načatého balení do menší nádoby, aby se předešlo želatinaci/tvorbě škraloupů.

Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.

GIS KÓD

Ö60

Bezpečnostně technické údaje

Je bezpodmínečně nutné zabránit vdechování aerosolů z laků a barev při nanášení stříkáním. To zajistíte správným použitím ochranné masky (kombinovaný filtr A2/P2).

U napuštěných hadrů hrozí nebezpečí samovznícení! Nechte napuštěné hadry vyschnout. Je nutné skladování v uzavřených kovových nádobách nebo pod vodou.

Při broušení používejte jako osobní ochranné prostředky prachový filtr P2 minimálně proti broušení a dřevěnému prachu.

Zpracování materiálu ve stříkacích kabinách, které jsou znečištěné prachem obsahujícím nitrocelulózu, je vzhledem na nebezpečí samovznícení zakázané!

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na **www.lakyadler.cz**.
