

Pigmofix RF

8103

Zusatzmittel für lösemittelbasierte 2K-PUR-Möbellacke für Industrie und Gewerbe

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktnummer(n)

90695

Allgemeines

Zusatzmittel für lösemittelbasierende pigmentierte 2K-PUR-Lacke zur Erzielung einer sehr guten Ringfestigkeit und Erhöhung der Nagelhärte.

Anwendungsgebiete



Als Zusatz zu Pigmopur G50 (2406) für den letzten, abschließenden Lackauftrag zur Erhöhung der Ring- und Kratzfestigkeit.

Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufrühren.
- **Das Produkt sorgfältig und knollenfrei unter Rühren in den Lack einarbeiten.**
- Pigmofix RF (8103) beeinflusst die Trocknung von Pigmopur G50 (2406) nicht. Die ausgezeichnete Ringfestigkeit wird nach 1 bis 2 Tagen erreicht.
- Bei Reparaturlackierung zu reparierende Fläche mit DD-Verdünner 8519 (8519) gut reinigen und sorgfältig anschleifen.
- Pigmofix RF (8103) beeinflusst den Glanzgrad der resultierenden Fläche nicht.
- Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen.
- Bitte beachten Sie unsere **ARL 131 – Arbeitsrichtlinien für PUR-Möbellacke**.

Zugabemenge



10% auf Lack (ohne Härter- und Verdünnungsmenge)

Reinigung der Arbeitsgeräte

Sofort nach Gebrauch mit DD-Verdüner 8519 (8519) oder Waschverdüner 8501 (8501).

BESTELLHINWEISE**Gebindegrößen**

400 g

WEITERE HINWEISE**Haltbarkeit/Lagerung**

Mindestens 1 Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Angebrochene Gebinde gut verschließen und Inhalt möglichst rasch verbrauchen.

Sicherheitstechnische Angaben

Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet.

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter **www.adler-lacke.com** abgerufen werden.