

Pigmofix V

8118

Verögerer für die Glaslackierung mittels Lackroller für Industrie und Gewerbe

PRODUKTBE SCHREIBUNG


Produktnummer(n)

8118000210

Allgemeines

Spezielle Lösemittelmischung zur Optimierung der Verarbeitbarkeit der Mischung aus Aduro Pigmopur (2406) / Pigmofix G und PUR-Hardener (8419) durch Verzögerung der Trocknung, wenn Glasrückseiten mittels Lackroller beschichtet werden sollen.

Anwendungsgebiete



Als Zusatz zu Pigmopur G50 (2406) für die rückseitige Beschichtung von Glasteilen, deren Kanten konstruktionsbedingt (z. B. Holzrahmen) vor direktem Kontakt mit Nässe geschützt sind, mittels Lackroller.

Das Produkt nimmt keinen Einfluss auf die Oberflächenqualität des Lacksystems (chemische und mechanische Beständigkeiten).

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise

- Pigmofix V (8118) sorgfältig in den abgehärteten Lack einrühren.
- Der Auftrag erfolgt mittels Lackroller (Kurzhaarroller - siehe Zusatzprodukte).
- Abgemischte Lacke können wie im entsprechenden technischen Merkblatt angeführt verarbeitet werden.
- Jegliche Veränderung des Verarbeitungsablaufes, der Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die Verwendung nicht angeführter Produkte können das Ergebnis ungünstig beeinflussen.
- Bitte beachten Sie unsere **ARL 143 - Arbeitsrichtlinien für die rückseitige Glaslackierung mit Möbellacken**.

Zugabemenge



Mischungsverhältnis	
Pigmopur (2406) im gewünschten Farbton	100 Gew.-%
Pigmofix G 90699	5 Gew.-%
PUR-Hardener 8419 (8419)	20 Gew.-%
Pigmofix V (8118)	10 - 20 Gew.-%

Reinigung der Arbeitsgeräte

8519



8501

Sofort nach Gebrauch mit DD-Verdüner 8519 (8519) oder Waschverdünner 8501 (8501).

BESTELLHINWEISE**Gebindegrößen**

400 ml, 10 l

Zusatzprodukte

DD-Verdüner 8519 (8519)
Pigmofix G (90699)
Pigmopur G50 (2406)
PUR-Hardener 8419 (8419)
Waschverdünner 8501 (8501)

Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.

WEITERE HINWEISE**Haltbarkeit/Lagerung**

Mindestens 2 Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen Temperaturen (über 30 °C) geschützt lagern.

Angebrochene Gebinde gut verschließen und Inhalt möglichst rasch verbrauchen.

Sicherheitstechnische Angaben

Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet.

Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter **www.adler-lacke.com** abgerufen werden.