

Pigmofix V

8118

Ritardante per la verniciatura del vetro tramite rullo, per l'industria e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice(i) di prodotto

8118000210

Indicazioni generali

Miscela speciale di solventi per ottimizzare la lavorabilità della miscela composta da Aduro Pigmopur (2406) / Pigmofix G e PUR-Hardener (8419), ritardandone l'essiccazione, nel caso in cui si debba verniciare il retro dei vetri con un rullo.

Campi di applicazione



Da utilizzare in combinazione con Pigmopur G50 (2406) per il rivestimento del retro di elementi in vetro i cui bordi, per motivi strutturali (ad es. telai in legno), sono protetti dal contatto diretto con l'umidità, applicando il prodotto con un rullo.

Il prodotto non ha alcuna influenza sulla qualità superficiale del sistema verniciante (resistenza chimica e meccanica).

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione

- Mescolare accuratamente Pigmofix V (8118) nella vernice catalizzata.
- L'applicazione è fatta con un rullo per verniciare (rullo a pelo corto - vedi prodotti complementari).
- Le vernici miscelate possono essere trattate come specificato nella relativa scheda tecnica.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.
- Si prega di osservare la nostra **ARL 143 - Direttive per l'utilizzazione per la verniciatura posteriore del vetro**.

Quantità aggiunta



Rapporto di miscela	
Pigmopur (2406) nella tonalità desiderata	100% in peso
Pigmofix G 90699	5% in peso
PUR-Hardener 8419 (8419)	20% in peso
Pigmofix V (8118)	10 - 20% in peso

Pulizia degli utensili

8519



8501

Con DD-Verdünner 8519 (8519) o Waschverdünner (8501) subito dopo l'uso.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI**Confezioni**

400 ml, 10 l

Prodotti complementari

DD-Verdünner 8519 (8519)
Pigmofix G (90699)
Pigmopur G50 (2406)
PUR-Hardener 8419 (8419)
Waschverdünner 8501 (8501)

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

ULTERIORI INDICAZIONI**Durata / Magazzinaggio**

Almeno 2 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.

Indicazioni tecniche di sicurezza

Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.