

Poly-Feinspachtel

7526

Stucco universale bicomponente per mobili e arredi interni per l'industria e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali


Stucco poliestere bicomponente universale per il livellamento delle imperfezioni. Buone proprietà di livellamento grazie alla consistenza particolarmente cremosa. Elevato riempimento e stabilità, livellamento di grandi cavità e irregolarità, indurimento rapido, buona carteggiabilità, ottima adesione a metallo e legno, anche a temperature elevate (fino a circa 100°C). Resistente ad acqua, benzina, oli minerali, acidi e alcali diluiti.

Caratteristiche particolari e norme



- **Regolamento francese DEVL1104875A**
Relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+.

Campi di applicazione



Difetti del legno nel settore del mobile e dell'arredamento d'interni e per eguagliare superfici di metallo.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- È necessario che il prodotto, l'oggetto e la temperatura ambiente siano di almeno +10 °C.
- Le condizioni ottimali per lavorazione sono comprese tra 15 - 25 °C con un'umidità relativa dell'aria tra il 40 - 80 %.
- Il calore accelera, il freddo ritarda la reazione di indurimento.
- Se sono richiesti spessori più elevati, è consigliabile applicare il prodotto con piccoli quantitativi di catalizzatore o in più mani.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.

Rapporto di miscela



100 parti in peso di Poly-Feinspachtel (7526)
1 - 4 parti in peso di Poly-Hardener 7517 (7517)

1 g corrisponde a ca. 4 - 5 cm dal tubo a vite.

Entrambi i componenti vengono mescolati insieme fino ad ottenere una tonalità omogenea.

Quantità di catalizzatore superiori al 4 % riducono l'adesione e possono peggiorare l'essiccazione della superficie.

Quantità di catalizzatore inferiori all'1 % ritardano l'indurimento, oppure a basse temperature si verifica un indurimento incompleto e la superficie rimane molto appiccicosa.

Pot-Life



ca. 2 - 6 min

Un ulteriore prolungamento della durata del prodotto catalizzato non è possibile.

Temperature elevate riducono durata del prodotto catalizzato.

Preparare solo la quantità di materiale che può essere lavorata entro la durata del pot life.

Metodo di applicazione



Metodo di applicazione

Spatola

La forma e le condizioni superficiali dell'oggetto e il tipo di applicazione influenzano il consumo effettivo del prodotto. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



Carteggiabile (levigatura, foratura, fresatura)

ca. 30 minuti

Sovraverniciabile

ca. 3 - 5 ora/e

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende dal supporto, dallo spessore dello strato, dalla temperatura, dal ricambio d'aria, dall'umidità relativa, dalla pressione di accatastamento e dalle condizioni di accatastamento.

Temperature basse e/o un'elevata umidità dell'aria possono prolungare i tempi di essiccazione.

Pulizia degli utensili



8501



8017

Con Waschverdünner (8501) o Nitro-Verdünner (8017) subito dopo l'uso.

Lo stucco indurito non può più essere rimosso con solventi, ma solo meccanicamente o mediante temperature elevate (> 200 °C).

SUPPORTO

Tipo di supporto

Legno / Metallo (ferro, acciaio, alluminio)

Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, resina, ecc. e privo di polvere di legno; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura.

Preparazione del supporto

Metallo:

Eliminare la ruggine e tutti i residui. Rimuovere a fondo lo sporco grasso ed oleoso con lo sgrassante Clean Multi-Entfetter (7233). Carteggiare con vello abrasivo e Clean Multi-Entfetter (7233).

Legno e derivati del legno:

L'applicazione del prodotto deve essere fatta appena dopo la carteggiatura per evitare una riduzione dell'adesione.

Legni di latifolia: grana 150 - 180

Legni di conifera: grana 100 - 150

Vecchi strati di vernice:

La vernice vecchia non indurita o la vernice acrilica termoplastica non indurita devono essere rimosse.

CICLO DI VERNICIATURA	
Indicazioni generali	I seguenti cicli di verniciatura sono esemplari.
Applicazione del prodotto	1 x Poly-Feinspachtel (7526)
Carteggiatura intermedia	Carteggiare i punti stuccati con una grana adeguata al supporto. La carteggiatura intermedia va eseguita poco prima della successiva applicazione della vernice per garantire una buona adesione intermedia.
Verniciatura successiva	Cicli laccati: La superficie trattata con lo stucco può essere sovraverniciata con i seguenti fondi: Legno e derivati del legno: Aduro Spritzfüller (2410) / Aduro Ecofill (2416) / Aduro Ecofill Smart (2317) / Bluefin Isospeed (3134) / etc. Finitura a seconda delle esigenze con Pigmopur G50 (2406), Bluefin Pigmocryl NG diverse qualità etc. Metallo: Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni (5604) Finitura a seconda delle esigenze con Vivido 2K-PU-Multilack M (4526), Vivido 2K-PU-Multilack G (4527), etc. Rivestimento incolore (nel settore del mobile): Poly-Feinspachtel può essere sovraverniciato con i sistemi di verniciatura PUR bicomponenti Aduro Legnopur (2513), Aduro Vento (2660), Aduro Strong (2528) e Aduro Naturmatt (2525), nonché con i sistemi di verniciatura per mobili a base d'acqua Bluefin Terra-Resist (2972) e Bluefin Unistar Thix (2966).
INDICAZIONI PER GLI ORDINI	
Confezioni	1 kg
Tonalità	Tonalità standard: Weiß - inkl. Härter (7526080972) Schwarz - inkl. Härter (7526080973) Braun - inkl. Härter (7526081070) Dunkelbraun - inkl. Härter (7526081071)
Prodotti complementari	Aduro Ecofill (2416) Aduro Ecofill Smart (2317) Aduro Naturmatt (2525) Aduro Legnopur (2513) Aduro Spritzfüller (2410) Aduro Strong (2528) Aduro Vento (2660) Bluefin Isospeed (3134) Bluefin Resist (2963) Bluefin Unistar Thix (2966) Clean Multi-Entfetter (7233) Nitro-Verdünner 8017 (8017) Pigmopur G50 (2406) Poly-Hardener 7517 (7517) Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni (5604) Vivido 2K-PU-Multilack G (4527) Vivido 2K-PU-Multilack M (4526) Waschverdünner 8501 (8501) Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio



Almeno 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.

Indicazioni tecniche di sicurezza



Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.