

Poly-Feinspachtel

7526

Univerzálny dvojzložkový stierkový tmel pre nábytok a vybavenie interiérov pre priemysel a remeslá

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Univerzálny dvojzložkový polyesterový tmel na vyrovnávanie poškodených miest. Dobrá roztierateľnosť vďaka špeciálne krémovej konzistencii. Vysoká plniaca a stabilizačná schopnosť, vyrovnávanie malých škrabancov a nerovností vďaka špeciálne jemnej štruktúre, rýchle vytvrdzovanie, dobrá brúsiteľnosť, veľmi dobrá príľnavosť na kov a drevo, aj pri vyšších teplotách (do cca 100 °C). Odolný voči vode, benzínu, minerálnym olejom, zriedeným lúhom a kyselinám.

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy




- **Francúzska smernica DEVL1104875A**

Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

Oblasti použitia

Poruchy dreva v nábytku a interiéri, ako aj na vyrovnanie kovových povrchov.



SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +10 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sa pohybujú medzi 15 - 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 - 80 %.
- Vytvrdzovacia reakcia sa teplom zrýchľuje, chladom spomaľuje.
- Ak sa má produkt nanášať v hrubších vrstvách, mal by sa spracovávať s čo najmenším pomerom tuženia alebo vo viacerých vrstvách.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.

Pomer miešania



100 hmotnostných dielov Poly-Feinspachtel (7526)
1 – 4 hmotnostné diely Poly-Hardener 7517 (7517)

1 g zodpovedá približne 4 – 5 cm z tuby.

Obidve zložky sa spolu miešajú tak dlho, kým sa nedosiahne homogénny farebný odtieň.

Množstvo tvrdidla presahujúce 4 % znižuje príľnavosť a môže zhoršiť vytvrdzovanie.

Množstvo tvrdidla nižšie ako 1 % spomaľuje vytvrdzovanie, resp. pri nízkych teplotách dochádza k neúplnému vytvrdzovaniu a povrch zostáva veľmi lepkavý.

Doba spracovateľnosti



cca 2 – 6 min

Ďalšie predlžovanie doby spracovateľnosti nie je možné.

Zvýšená teplota skracuje dobu spracovateľnosti.

Pripravte si vždy len toľko materiálu, koľko je možné spracovať v rámci doby spracovateľnosti.

Technika nanášania



Spôsob nanášania

Tmelenie/stierkovanie

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



Možnosť obrábania (brúsenie, vŕtanie, frézovanie)

cca 30 min.

Možno prelakovať

cca 3 - 5 hod.

Uvedené doby sú orientačné. Schnutie závisí od podkladu, hrúbky nánosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vzdušnej vlhkosti, tlaku pri stohovaní a podmienok pri stohovaní.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

Čistenie náradia



8501



8017

Ihneď po použití s Waschverdünner (8501) alebo Nitro-Verdünner (8017).

Vytvrdnutý tmel už nie je možné odstrániť rozpúšťadlami, ale len mechanicky alebo pôsobením vysokých teplôt (> 200 °C).

PODKLAD

Druh podkladu

Drevo / Kov (železo, oceľ, hliník)

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Príprava podkladu

Kov:

Úplne odstráňte hrdzu z kovu. Dôkladne odstráňte masť alebo olejové nečistoty pomocou Clean Multi-Entfetter (7233). Prebrúste brúsny rúnom a Clean Multi-Entfetter (7233) do matného vzhľadu.

Drevo a materiály na báze dreva:

Produkt by sa mal nanášať čo najskôr po brúsení, aby sa zabránilo zníženiu priľnavosti.

Listnaté dreviny: zrnitosťou P150 – P180

Ihličnaté dreviny: zrnitosťou P100 - P150

Staré nátery:

Nevytvrdený starý náter alebo termoplastické akrylátové lakovanie musia byť odstránené.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Všeobecne

Uvedené skladby povrchovej úpravy slúžia ako príklad.

Nános produktu	1 x Poly-Feinspachtel (7526)
Medzibrúsenie	Vytmelené miesta prebrúsiť zrnitosťou vhodnou pre podklad. Medzibrúsenie sa musí previesť bezprostredne pred následným lakovaním, aby sa zabezpečila dobrá priľnavosť.
Následná povrchová úprava	Krycie povrchové úpravy: Tmelená plocha môže byť prelakovaná nasledujúcim základom: Drevo a materiály na báze dreva: Aduro Spritzfüller (2410) / Aduro Ecofill (2416) / Aduro Ecofill Smart (2317) / Bluefin Isospeed (3134) / atď. Záverečná vrstva podľa požiadaviek s Pigmpur G50 (2406), Bluefin Pigmcryl NG v rôznych kvalitách atď. Kov: Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni (5604) Záverečná vrstva podľa požiadaviek s Vivido 2K-PU-Multilack M (4526), Vivido 2K-PU-Multilack G (4527), atď. Bezfarebné povrchové úpravy (nábytku) Poly-Feinspachtel je možné použiť s 2K-PUR lakovými systémami Aduro Legnopur (2513), Aduro Vento (2660), Aduro Strong (2528) a Aduro Naturmatt (2525), ako aj s náterovými systémami na nábytok na vodnej báze Bluefin Terra-Resist (2972) a Bluefin Unistar Thix (2966) je možné prelakovať.
POKYNY PRE OBJEDNANIE	
Veľkosti balenia	1 kg
Farebné odtiene	Štandardné farebné odtiene Weiß - inkl. Härter (7526080972) Schwarz - inkl. Härter (7526080973) Braun - inkl. Härter (7526081070) Dunkelbraun - inkl. Härter (7526081071)
Súvisiace produkty	Aduro Ecofill (2416) Aduro Ecofill Smart (2317) Aduro Naturmatt (2525) Aduro Legnopur (2513) Aduro Spritzfüller (2410) Aduro Strong (2528) Aduro Vento (2660) Bluefin Isospeed (3134) Bluefin Resist (2963) Bluefin Unistar Thix (2966) Clean Multi-Entfetter (7233) Nitro-Verdünner 8017 (8017) Pigmpur G50 (2406) Poly-Hardener 7517 (7517) Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni (5604) Vivido 2K-PU-Multilack G (4527) Vivido 2K-PU-Multilack M (4526) Waschverdünner 8501 (8501) Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/skladovanie



Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Technicko-bezpečnostné údaje



Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.