

Poly-Spachtel

7518

2-složkový stěrkový tmel pro vnitřní i venkovní použití pro průmysl a řemeslné zpracování

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace


2-složkový polyesterový tmel na bázi rozpouštědel určený k vyrovnání nerovností na namáhaných površích. Rychlé vytvrzení, dobrá brousitelnost, velmi dobrá přilnavost k plastu a dřevu. Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům.

Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- **Francouzská směrnice DEVL1104875A**
Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+

Oblasti použití



Opravy poškozených míst ve dřevě nebo plastových materiálech v interiéru i exteriéru (nábytek, dveře, podlahy, okna, lišty)

Opravování trhlin

Lepení míst zlomení

Vhodné pro opravy a retušování na částečných plochách. Pro celoplošné stěrkování doporučujeme použít vhodné stěrkové hmoty, jako např. Feinspachtel (7525) nebo Kunstharzspachtel (7523).

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Teplota materiálu, podkladu a okolí musí být minimálně +10 °C.
- Teplem se zrychluje, chladem zpomaluje vytvrzovací reakce.
- Nelze použít stěrkování ploch; v tenkých vrstvách neztuhne. Pro tento účel doporučujeme použít např. Poly-Feinspachtel (7526).
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.

Poměr tužení



100 hmotnostních dílů tmelu Poly (7518)

3 hmotnostní díly tužící pasty

Pěčlivě se zapracujte!

Předávkování vede k poškození struktury tmelu a může způsobit změny odstínu následného lakování.

Doba zpracovatelnosti

ca. 2 - 6 min

**Technika nanášení****Způsob nanášení**

špachtlí

Produkt je připravený k okamžitému použití.

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Lze přelakovat

cca 30 min.

Lze brousit
(broušení, vrtání, frézování)

cca 20 min.

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou výrazně prodloužit dobu schnutí.

Čištění pracovních nástrojů

8017



8501

Okamžitě po použití s Nitro-Verdünner (8017) nebo Waschverdünner (8501). Vytvrzený tmel již nelze odstranit rozpouštědly, ale pouze mechanicky nebo při vysokých teplotách (> 200 °C).

PODKLAD**Druh podkladu**

Dřevo, plast, přírodní nebo umělý kámen

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

SYSTÉMOVÁ SKLADBA**Nános produktu**

Poly-Spachtel (7518)

Mezibroušení

Vytmelená místa přebruste zrnitostí vhodnou pro broušení podkladu.

Odstraňte prach vzniklý broušením.

Mezibroušení musí být provedeno bezprostředně před dalším lakováním, aby byla zaručena dobrá přilnavost jednotlivých vrstev.

Následná povrchová úprava

Opravená místa lze přelakovat téměř všemi běžně používanými lakovacími systémy.

Doporučuje se provést zkušební nános.

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ**Velikosti balení**

250 g včetně tužidla

Barevné odstíny / stupně lesku

Poly-Spachtel Transparent (7518000232)

Související produkty

Nitro-Verdünner 8017 (8017)
Poly-Feinspachtel (7526)
Waschverdünner 8501 (8501)
Feinspachtel (7525)
Kunstharzspachtel (7523)

Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY**Životnost / skladování**

Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Ihned po použití nádobu pevně uzavřete.

Bezpečnostně technické údaje

Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.