

V-Fugensiegel

7509

Produit de vitrification des joints à base aqueuse pour fenêtres en bois et portes d'entrée, à usage industriel et professionnel

DESCRIPTION DU PRODUIT

Généralités


Produit de vitrification des joints à base aqueuse pour l'extérieur et l'intérieur, à base de dispersion acrylique. Ce produit facile à appliquer offre une très bonne protection contre l'humidité dans la zone du bois de bout et dans la zone des joints d'allège. Le produit se caractérise par un séchage rapide, une résistance à l'eau rapide et un bon pouvoir de remplissage.

Propriétés particulières et normes d'essai



- "Baubook Ökologisch ausschreiben" (cahier des charges d'adjudication écologique)
Critères satisfaits
- Ordonnance française DEVL1104875A
relative à l'étiquetage des produits de revêtement pour le bâtiment concernant leurs émissions de polluants volatils : A+

Domaines d'utilisation



Éléments de construction en bois présentant une stabilité dimensionnelle à l'extérieur et à l'intérieur, comme les fenêtres ou les portes d'entrée en bois.

APPLICATION

Indications d'application



- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 15 °C minimum.
- Les conditions optimales de traitement sont comprises entre 15 - 25 °C à une humidité d'air relative de 40 - 80 %.
- Vérifier la teinte et la compatibilité ainsi que l'adhérence avec le support en réalisant une surface d'essai.
- Pour obtenir une adhérence optimale et de bonnes propriétés mécaniques, il faut éviter les inclusions d'air.
- Si nécessaire, couper l'embout de la buse en biais de sorte à obtenir l'orifice de sortie souhaité. Appliquer le produit directement dans le joint en débordant légèrement. Lisser ensuite proprement avec un outil approprié ou avec le doigt (utiliser un gant !).
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat. Les écarts entraînent des défauts de film et des problèmes

d'adhérence ainsi que des altérations de la stabilité aux intempéries et des teintes.

- Veuillez respecter nos **ARL 300 - Directives de travail pour le revêtement d'éléments de construction à stabilité dimensionnelle et à stabilité dimensionnelle limitée - Partie générale** ainsi que les normes et directives relatives à la fabrication de fenêtres.

Technique d'application



Remplir les joints de V-Fugensiegel avec le flacon PE à embout. Si nécessaire, lisser avec le doigt ou une spatule.

La forme et l'état de surface de la pièce ainsi que le type d'application influencent la consommation réelle. Les valeurs de consommation exactes peuvent seulement être déterminées en réalisant un essai de revêtement au préalable.

Temps de séchage

(à 23 °C et 50 % d'humidité rel.)



Recouvrable à température ambiante

après env. 1 heure(s)

Les valeurs citées doivent servir de référence. Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de la couche, de la température, de la ventilation et de l'humidité relative de l'air.

Des températures basses et/ou une humidité importante de l'air sont susceptibles de prolonger le temps de séchage.

Éviter les rayons directs du soleil !

Nettoyage des outils



8029

Laver à l'eau immédiatement après usage.

Pour l'élimination des restes du produit séchés, nous recommandons Clean Aqua-Cleaner (8029) (dilué à l'eau à proportion de 1 pour 1).

SUPPORT

Type de support

Bois conformément aux directives pour la fabrication de fenêtres.

Qualité du support

Le support doit être sec, propre, bien adhérent, exempt de substances ségrégatives telles que graisse, cire, silicone, résine, etc. et de poussière de bois, mais il doit également être approprié au revêtement.

Humidité du bois

13 % ± 2 %

STRUCTURE DE REVÊTEMENT

Généralités

Les structures de revêtement suivantes sont exemplaires.

Imprégnation

Transparent :

Aquawood Primo (5453)

Couvrant :

1 x Aquawood Primo A2 (5452)

Séchage intermédiaire : env. 4 heure(s)

Utiliser les produits de protection du bois avec précaution. Avant usage, toujours lire l'étiquette et respecter les fiches techniques de chaque produit.

Veuillez respecter notre **ARL 056 – Directive de travail pour l'utilisation de produits de protection du bois.**

Couche intermédiaire

Transparent :

Aquawood Intermedio DQ (5706) ou Aquawood Intermedio ISO (5705)

Séchage intermédiaire : env. 2 heures

Couvrant :

Aquawood Intercare ISO (5503) ou Aquawood Intercare SQ (5522) ou Aquawood Intercare ES (5501)

Séchage intermédiaire : env. 4 heure(s)

Ponçage intermédiaire

Grain 220 – 240

Éliminer la poussière de bois.

Application du produit

1 x V-Fugensiegel Farblos, tönbar (7509000220) ou V-Fugensiegel Weiß (7509050000)

Couche de finition**Transparent :**

Aquawood Finatop 40 (5140) ou Aquawood Finapro 20 (5101)

Couvrant :

Aquawood Covatop XT 20 (5020) ou Aquawood Covapro 20 (5023)

Pour les portes d'entrée

Afin d'atteindre une résistance chimique et mécanique optimale, une application supplémentaire d'Aquawood Protect (5128) (revêtement transparent incolore à deux composants) est recommandée, ou à défaut l'utilisation du système Aquawood Protor ou Aquawood Dura. Toute divergence par rapport à cette recommandation de système peut entraîner une résistance réduite de la surface.

INDICATIONS DE COMMANDE**Conditionnement**

Flacon PE à embout 250 ml

Teintes / Degrés de brillance**Teinte(s) standard :**

Farblos, tönbar (7509000220)

Weiß (7509050000)

Produits complémentaires

Clean Aqua-Cleaner 8029 (8029)

Aquawood Primo A2 (5452)

Aquawood Primo (5453)

Aquawood Intermedio ISO (5705)

Aquawood Intermedio DQ (5706)

Aquawood Intercare ISO (5503)

Aquawood Intercare SQ (5522)

Aquawood Finatop 40 (5140)

Aquawood Intercare ES (5501)

Aquawood Finapro 20 (5101)

Aquawood Covatop XT 20 (5020)

Aquawood Covapro 20 (5023)

Aquawood Protect (5128)

Veuillez respecter les fiches techniques de chaque produit.

AUTRES REMARQUES**Délai de conservation/stockage**

Au moins 1 année(s) dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Bien refermer les récipients entamés et utiliser leur contenu au plus vite.

GISCODE

BSW20

Données techniques de sécurité



Le produit est uniquement approprié pour l'application industrielle et professionnelle.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet **www.adler-lacke.com**.
