

V-Fugensiegel

7509

Sigillante all'acqua per commessure e giunti, per finestre in legno e portoncini d'ingresso per l'industria e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Sigillante per fughe a base acqua per interni ed esterni, a base di dispersione acrilica. Questo prodotto, di facile applicazione, offre un'ottima protezione dall'umidità nella zona del legno di testa e nelle fughe dei parapetti. Si contraddistingue per l'essiccazione rapida, la rapida impermeabilità e il buon potere riempitivo.

Caratteristiche particolari e norme




- **Dichiarato nel baubook**
Il prodotto è dichiarato e convalidato.



- **Regolamento francese DEVL1104875A**
Relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+.

Campi di applicazione



Componenti costruttivi in legno a precisione dimensionale per l'esterno e l'interno, come ad esempio finestre in legno e portoncini d'ingresso.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Una temperatura minima di + 15 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Le condizioni ottimali per lavorazione sono comprese tra 15 - 25 °C con un'umidità relativa dell'aria tra il 40 - 80 %.
- Si devono verificare la tonalità del colore, la compatibilità e l'adesione con il supporto con delle superfici di prova.
- Per ottenere un'adesione ottimale e buone caratteristiche meccaniche, bisogna evitare l'inglobamento di aria.
- Se necessario, tagliare la punta dell'ugello in diagonale per ottenere l'apertura di uscita desiderata. Applicare il prodotto direttamente nella fessura, riempiendola leggermente in eccesso. Successivamente, livellare accuratamente con un attrezzo adatto o con le dita (indossare guanti protettivi!).
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non

elencati possono incidere negativamente sul risultato. Questi cambiamenti comportano problemi al film e di adesione, oltre a compromettere la resistenza agli agenti atmosferici e la stabilità delle tinte.

- Prego, consultare la nostra **ARL 300 - Direttiva per la verniciatura di elementi costruttivi a precisione dimensionale e a precisione dimensionale limitata - Parte generale** incluse le norme e direttive per la costruzione delle finestre.

Metodo di applicazione



Riempire le fughe con il sigillante V-Fugensiegel contenuto nel flacone a punta in PE. Se necessario, lisciare con un dito o una spatola.

La forma e le condizioni superficiali dell'oggetto e il tipo di applicazione influenzano il consumo effettivo del prodotto. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



Sovraverniciabile	ca. 1 ora/e
-------------------	-------------

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende dal fondo, spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e l'umidità relativa dell'aria.

Temperature basse e/o un'elevata umidità dell'aria possono prolungare i tempi di essiccazione.

Evitare l'esposizione diretta al sole!

Pulizia degli utensili



8029

Con acqua subito dopo l'uso.

Per l'eliminazione di resti induriti di vernice raccomandiamo Clean Aqua-Cleaner (8029) (diluito 1:1 con acqua).

SUPPORTO

Tipo di supporto

Legno, in conformità alle direttive per la costruzione delle finestre.

Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, resina, ecc. e privo di polvere di legno; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura.

Umidità del legno

13 % ± 2 %

CICLO DI VERNICIATURA

Indicazioni generali

I seguenti cicli di verniciatura sono esemplari.

Impregnazione

Trasparente:

Aquawood Primo (5453)

Coprente:

1 x Aquawood Primo A2 (5452)

Essiccazione intermedia: ca. 4 ora/e

Utilizzate con attenzione i protettivi del legno. Prima dell'uso consultare sempre le etichette e le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

Prego, consultare la nostra **ARL 056 - Direttiva per l'utilizzazione dei protettivi del legno**.

Applicazione intermedia

Trasparente:

Aquawood Intermedio DQ (5706) oppure Aquawood Intermedio ISO (5705)

Essiccazione intermedia: ca. 2 ore

Coprente:

Aquawood Intercare ISO (5503) oppure Aquawood Intercare SQ (5522) oppure Aquawood Intercare ES (5501)

Essiccazione intermedia: ca. 4 ore

Carteggiatura intermedia



Grana 220 – 240

Rimuovere la polvere di carteggiatura.

Applicazione del prodotto

1 x V-Fugensiegel Farblos, tönbar (7509000220) oppure V-Fugensiegel Weiß (7509050000)

Finitura

Trasparente:

Aquawood Finatop 40 (5140) oppure Aquawood Finapro 20 (5101)

Coprente:

Aquawood Covatop XT 20 (5020) oppure Aquawood Covapro 20 (5023)

Per portoncini d'ingresso

Per ottenere una resistenza chimica e meccanica ottimale, si consiglia un'ulteriore applicazione di Aquawood Protect (5128) (rivestimento trasparente incolore bicomponente) oppure, in alternativa, l'uso del sistema Aquawood Protor o Aquawood Dura. Deviazioni da questa raccomandazione di sistema possono comportare una riduzione della resistenza della superficie.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

250 ml flacone a punta in PE

Tonalità / gradi di brillantezza

Tonalità standard:

Farblos, tönbar (7509000220)

Weiß (7509050000)

Prodotti complementari

Clean Aqua-Cleaner 8029 (8029)
 Aquawood Primo A2 (5452)
 Aquawood Primo (5453)
 Aquawood Intermedio ISO (5705)
 Aquawood Intermedio DQ (5706)
 Aquawood Intercare ISO (5503)
 Aquawood Intercare SQ (5522)
 Aquawood Finatop 40 (5140)
 Aquawood Intercare ES (5501)
 Aquawood Finapro 20 (5101)
 Aquawood Covatop XT 20 (5020)
 Aquawood Covapro 20 (5023)
 Aquawood Protect (5128)

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio



Almeno 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.

GISCODE	BSW20
Indicazioni tecniche di sicurezza	Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito www.adler-lacke.com.

