

V-Fugensiegel

7509

Watergedragen **voegverzegeling** voor **houten vensters en voordeuren** voor de industrie en professioneel gebruik

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen

Watergedragen voegverzegeling voor binnen en buiten op basis van acrylaatdispersie. Het gemakkelijk aan te brengen product biedt een zeer goede vochtbescherming aan de kopse kant en in voegen tussen horizontale en verticale planken. Het product wordt gekenmerkt door snelle droging, snelle watervastheid en goede vulkracht.

Speciale eigenschappen en testnormen




- **Gedeclareerd in baubook**
Product is gedeclareerd en gevalideerd



- **Franse verordening DEVL1104875A**
Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige schadelijke stoffen: A+

Toepassingsgebieden



Maatvast houten delen in het exterieur en interieur, zoals houten vensters of voordeuren.

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens +15 °C is vereist.
- De optimale verwerkingscondities liggen tussen 15 - 25 °C bij een relatieve luchtvochtigheid van 40 - 80 %.
- De kleur en de compatibiliteit evenals de hechting met de ondergrond moeten worden gecontroleerd door het creëren van testoppervlakken.
- Voor een optimale hechting en goede mechanische eigenschappen moet luchtinsluiting worden vermeden.
- Snijd indien nodig het uiteinde van de tuitfles schuin af om de gewenste uitstroomopening te verkrijgen. Breng het product rechtstreeks en ietsje ruim aan op de voeg. Vervolgens gladstrijken met geschikt gereedschap of met uw vinger (gebruik een handschoen!).
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.

Afwijkingen leiden tot film- en hechtingsproblemen en tot beperkingen met betrekking tot verwerking en kleurstabiliteit.

- Neem onze **ARL 300 - Werkrichtlijn voor het coaten van maatvast en beperkt maatvast delen – Algemeen deel** inclusief normen en richtlijnen voor de vensterbouw in acht.

Opbrengtechniek



Vul de voegen met V-Fugensiegel uit de PE-tuitfles. Strijk indien nodig glad met een vinger of spatel.

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik. Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen slechts worden bepaald door eerst een proefstuk te lakken.

Droogtijden

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigh.)



Overschilderbaar

ca. 1 uur(en)

De vermelde waarden zijn richtwaarden. Het droogproces is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, temperatuur, luchtverversing en relatieve luchtvochtigheid.

Lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd verlengen.

Vermijd direct zonlicht!

Gereedschap schoonmaken



8029

Onmiddellijk na gebruik met water.

Voor het verwijderen van opgedroogde lakresten adviseren wij Clean Aqua-Cleaner (8029) (1:1 met water verdund).

ONDERGROND

Soort ondergrond

Hout volgens richtlijnen voor vensterbouw

Ondergrondhoedanigheid

De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende stoffen zoals vet, was, silicone, hars enz. en vrij van houtstof zijn en moet worden getest op geschiktheid voor het aanbrengen van een coating.

Houtvochtigheid

13 % ± 2 %

COATINGOPBOUW

Algemeen

De volgende coatingopbouwen zijn voorbeelden.

Impregnering

Lazurend:

Aquawood Primo (5453)

Dekkend:

1 x Aquawood Primo A2 (5452)

Tussendroging: ca. 4 uur(en)

Gebruik houtverduurzamingsmiddelen met zorg. Neem voor gebruik altijd het etiket en de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

Neem onze **ARL 056 - Werkrichtlijn voor het gebruik van houtverduurzamingsmiddelen** in acht.

Tussenlaag

Lazurend:

Aquawood Intermedio DQ (5706) of Aquawood Intermedio ISO (5705)

Tussendroging: ca. 2 uur

Dekkend:

Aquawood Intercare ISO (5503) of Aquawood Intercare SQ (5522) of Aquawood Intercare ES (5501)

Tussendroging: ca. 4 uur

Tussenschuurgang

Korrel 220 – 240

Verwijder het schuurstof.

Opbrengen van het product

1 x V-Fugensiegel Farblos, tönbar (7509000220) of V-Fugensiegel Weiß (7509050000)

Aflaklaag**Lazurend:**

Aquawood Finatop 40 (5140) of Aquawood Finapro 20 (5101)

Dekkend:

Aquawood Covatop XT 20 (5020) of Aquawood Covapro 20 (5023)

Voor voordeuren

Voor het verkrijgen van een optimale chemische en mechanische bestendigheid wordt een extra applicatie van Aquawood Protect (5128) (kleurloze twee-componenten transparante coating) aanbevolen, of als alternatief het gebruik van het Aquawood Protor- of Aquawood Dura-systeem. Afwijkingen van deze systeemaanbeveling kunnen leiden tot een verminderde bestendigheid van het oppervlak.

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING**Formaten van de verpakkingen**

250 ml PE-tuitfles

Kleuren / glansgraden**Standaardkleur(en):**

Farblos, tönbar (7509000220)

Weiß (7509050000)

Toevoegingsproducten

Clean Aqua-Cleaner 8029 (8029)
 Aquawood Primo A2 (5452)
 Aquawood Primo (5453)
 Aquawood Intermedio ISO (5705)
 Aquawood Intermedio DQ (5706)
 Aquawood Intercare ISO (5503)
 Aquawood Intercare SQ (5522)
 Aquawood Finatop 40 (5140)
 Aquawood Intercare ES (5501)
 Aquawood Finapro 20 (5101)
 Aquawood Covatop XT 20 (5020)
 Aquawood Covapro 20 (5023)
 Aquawood Protect (5128)

Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

OVERIGE AANWIJZINGEN**Houdbaarheid / opslag**

Minstens 1 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Geopende verpakkingen goed sluiten en inhoud zo snel mogelijk opgebruiken.

GISCODE

BSW20

Veiligheidstechnische informatie



Het product is uitsluitend geschikt voor industriële en commerciële verwerking.

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.
