

V-Fugensiegel

7509

Wodorozcieńczalny **uszczelniaacz do fug** stosowany do **drewnianych okien i drzwi wejściowych** dedykowany dla przemysłu i rzemiosła

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Wodorozcieńczalny uszczelniaacz do fug do zastosowań na zewnątrz oraz w wnętrzach na bazie dyspersji akrylowej. Ten łatwy w stosowaniu produkt zapewnia bardzo dobrą ochronę przed wilgocią w obszarze drewna czołowego oraz w obszarze spoin przy parapetach. Produkt charakteryzuje się szybkim schnięciem, szybkim uzyskiwaniem odporności na wodę oraz dobrą siłą wypełnienia.

Szczególne właściwości i normy badań




- **Wpisany do baubook**
Produkt spełnia kryteria budownictwa ekologicznego



- **Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A**
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Obszary zastosowania



Drewniane elementy budowlane utrzymujące wymiar w zastosowaniach zewnętrznych i wewnętrznych, jak np. drewniane okna i drzwi zewnętrzne.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej + 15°C.
- Optymalna temperatura stosowania mieści się w przedziale między 15 - 25 °C przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 40 - 80 %.
- Wykonując próbki należy sprawdzić kolor, kompatybilność, jak również przyczepność do podłoża.
- Aby uzyskać optymalną przyczepność i dobre właściwości mechaniczne, należy unikać przedostawania się powietrza.
- W razie potrzeby końcówkę dyszy należy ściąć pod kątem, aby uzyskać pożądany otwór wylotowy. Produkt należy nakładać bezpośrednio na fugę, lekko ją wypełniając. Następnie należy go starannie wygładzić odpowiednim narzędziem lub palcem (należy używać rękawic ochronnych!).

- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy. Niestosowanie się do powyższego prowadzi do powstawania wad powłoki i problemów z przyczepnością, jak również pogorszenia odporności na czynniki atmosferyczne i stabilności koloru.
- Prosimy przestrzegać naszych wytycznych **ARL 300 – Wytyczne lakierowania elementów budowlanych utrzymujących wymiar i częściowo utrzymujących wymiar - część ogólna** oraz norm i wytycznych dotyczących budowy okien.

Technika nanoszenia



Fugi należy wypełnić produktem V-Fugensiegel z butelki PE z wąskim dozownikiem. W razie potrzeby wygładzić palcem lub szpachlą.

Kształt i jakość powierzchni elementu, jak również rodzaj aplikacji wpływają na rzeczywiste zużycie. Dokładne ilości zużywane można określić tylko na podstawie przeprowadzonych wcześniej prób lakierowania.

Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)



Można nanosić kolejną warstwę	ok. 1 godz.
-------------------------------	-------------

Podane wartości są tylko orientacyjne. Czas schnięcia uzależniony jest od podłoża, grubości warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego względnej wilgotności.

Niskie temperatury i/lub wysoka wilgotność powietrza mogą wydłużyć czas schnięcia.

Należy unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych!

Czyszczenie narzędzi



8029

Wodą, natychmiast po użyciu.

Do usuwania zaschniętych pozostałości lakieru zaleca się stosowanie produktu Clean Aqua-Cleaner (8029) (rozcieńczonego z wodą w stosunku 1:1).

PODŁOŻE

Rodzaj podłoża

Drewno zgodnie z wytycznymi dotyczącymi budowy okien.

Właściwości podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, wytrzymałe, wolne od substancji znacząco obniżających przyczepność, takich jak tłuszcz, wosk, silikon, żywica itd. oraz od pyłu drzewnego, a także sprawdzone, czy nadaje się pod dany system lakierniczy.

Wilgotność drewna

13 % ± 2 %

BUDOWA POWŁOKI

Informacje ogólne

Przedstawione poniżej budowy powłoki są przykładowe.

Impregnacja

Systemy lazurujące:

Aquawood Primo (5453)

Systemy kryjące:

1 x Aquawood Primo A2 (5452)

Schnięcie międzyoperacyjne: ok. 4 godz.

Środki ochrony drewna należy stosować ostrożnie. Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z etykietą i kartami technicznymi danych produktów.

Prosimy zapoznać się z naszymi wytycznymi **ARL 056 - Wytyczne stosowania środków ochrony drewna**.

Międzywarstwa	Systemy lazurujące: Aquawood Intermedio DQ (5706) lub Aquawood Intermedio ISO (5705) Schnięcie międzyoperacyjne: ok. 2 godziny Systemy kryjące: Aquawood Intercare ISO (5503) lub Aquawood Intercare SQ (5522) lub Aquawood Intercare ES (5501) Schnięcie międzyoperacyjne: ok. 4 godziny
Szlifowanie międzyoperacyjne 	Granulacja papieru 220 – 240 Usunąć pył ze szlifowania.
Naniesienie produktu	1 x V-Fugensiegel Farblos, tönbar (7509000220) lub V-Fugensiegel Weiß (7509050000)
Warstwa nawierzchniowa	Systemy lazurujące: Aquawood Finatop 40 (5140) lub Aquawood Finapro 20 (5101) Systemy kryjące: Aquawood Covatop XT 20 (5020) lub Aquawood Covapro 20 (5023)
Drzwi zewnętrzne	W celu uzyskania podwyższonej odporności chemicznej i mechanicznej zaleca się dodatkową aplikację Aquawood Protect (5128) (bezbarwna dwuskładnikowa powłoka transparentna) lub alternatywnie zastosowanie systemu Aquawood Protor lub Aquawood Dura. Odstępstwa od tego zalecenia systemowego mogą prowadzić do obniżonej odporności powierzchni.
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA	
Wielkości opakowań	Butelka z wąskim dozownikiem o pojemności 250 ml, wykonana z polietylenu
Odcienie barwy / stopnie połysku	Kolor(y) standardowy(e): Farblos, tönbar (7509000220) Weiß (7509050000)
Produkty dodatkowe	Clean Aqua-Cleaner 8029 (8029) Aquawood Primo A2 (5452) Aquawood Primo (5453) Aquawood Intermedio ISO (5705) Aquawood Intermedio DQ (5706) Aquawood Intercare ISO (5503) Aquawood Intercare SQ (5522) Aquawood Finatop 40 (5140) Aquawood Intercare ES (5501) Aquawood Finapro 20 (5101) Aquawood Covatop XT 20 (5020) Aquawood Covapro 20 (5023) Aquawood Protect (5128) Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

POZOSTAŁE INFORMACJE**Trwałość / przechowywanie**

Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, mrozem i wysokimi temperaturami (powyżej 30°C).

Napoczęte pojemniki dobrze zamykać i w miarę możliwości szybko zużyć zawartość.

GISCODE

BSW20

Dane BHP

Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony **www.adler-lakiery.pl**