

V-Fugensiegel

7509

Škárovací tmel na báze vody na rohové spoje **drevených okien a vchodových dverí** pre priemyselné a remeselné použitie

POPIS PRODUKTU

Všeobecne


Tmel na spáry na vodnej báze pre exteriér a interiér na báze akrylátovej disperzie. Tento produkt sa ľahko nanáša a poskytuje veľmi dobrú ochranu proti vlhkosti v oblasti čelnej časti dreva a v oblasti spojov. Vyznačuje sa rýchlym schnutím, rýchlou odolnosťou proti vode a dobrou výplňovou schopnosťou.

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- **Registrované v Baubook**
Produkt zodpovedá požiadavkám podľa databázy materiálov pre udržateľné a ekologické stavebníctvo Baubook.
- **Francúzska smernica DEVL1104875A**
Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

Oblasti použitia



Rozmerovo stabilné drevené prvky v exteriéri aj interiéri, ako napr. drevené okná alebo vchodové dvere.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +15 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sa pohybujú medzi 15 - 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 - 80 %.
- Vhodnosť materiálu na podklad je nutné overiť vytvorením skúšobnej vzorky na originálnom podklade.
- Aby bola dosiahnutá optimálna priľnavosť a dobré mechanických vlastností, je potrebné sa vyvarovať vzduchových vreckám.
- V prípade potreby šikmo odrežte špičku, aby ste dosiahli požadovaný výstupný otvor. Produkt naneste priamo do škáry tak, aby mierne pretekal. Následne ho vhodným nástrojom alebo prstom (použite ochranu rúk!) hladko vyhladzte.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť. Odchýlky a zmeny v postupe spracovania

môžu viesť k tvorbe defektov v lakovom filme, zníženiu príľnavosti a farebnej stálosti a k zníženiu odolnosti voči poveternostným vplyvom.

- Dodržujte, prosím, našu pracovnú smernicu **ARL 300 – Pracovná smernica pre povrchovú úpravu rozmerovo stabilných a čiastočne rozmerovo stabilných stavebných prvkov – Všeobecná časť – spolu so všetkými normami a smernicami pre konštrukciu okien.**

Technika nanášania



V-škáry vyplniť s V-Fugensiegel v PE fľaši s plniacou špičkou. Podľa potreby zahľadiť s prstom alebo špachtľou.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



Prelakovateľný pri izbovej teplote

cca 1 hod.

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

Zabrániť priamemu slnečnému žiareniu!

Čistenie náradia



8029

Vodou, ihneď po použití.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov farby odporúčame Clean Aqua-Cleaner (8029) (zriedený vodou v pomere 1:1)

PODKLAD

Druh podkladu

Drevo v súlade so smernicami pre výrobu okien.

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Vlhkosť dreva

13 % ± 2 %

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Všeobecne

Uvedené skladby povrchovej úpravy slúžia ako príklad.

Impregnácia

Lazúrovací:

Aquawood Primo (5453)

Nepriehľadný:

1 x Aquawood Primo A2 (5452)

Medzisušenie: cca 4 hod.

Prostriedky na ochranu dreva používať bezpečne. Pred použitím si vždy prečítať etiketu a príslušné technické listy produktov.

Prosíme, dodržujte našu pracovnú smernicu **ARL 056 – Smernica pre použitie ochranných prostriedkov na drevo.**

Medzivrstva

Lazúrovací:

Aquawood Intermedio DQ (5706) alebo Aquawood Intermedio ISO (5705)

Medzisušenie: cca 2 hod.

Nepriehľadný:

Aquawood Intercare ISO (5503) alebo Aquawood Intercare SQ (5522) alebo Aquawood Intercare ES (5501)

Medzisušenie: cca 4 hod.

Medzibrúsenie



Zrornosťou 220 – 240

Brúsny prach odstrániť.

Nános produktu

1 x V-Fugensiegel Farblos, tönbar (7509000220) alebo V-Fugensiegel Weiß (7509050000)

Vrchná vrstva

Lazúrovací:

Aquawood Finatop 40 (5140) alebo Aquawood Finapro 20 (5101)

Nepriehľadný:

Aquawood Covatop XT 20 (5020) alebo Aquawood Covapro 20 (5023)

Na vchodové dvere

Na dosiahnutie optimálnej chemickej a mechanickej odolnosti sa odporúča dodatočný náter Aquawood Protect (5128) (bezfarebný dvojzložkový transparentný náter) alebo alternatívne použitie systému Aquawood Protor alebo Aquawood Dura. Odchýlky od tohto systémového odporúčania môžu viesť k zníženej odolnosti povrchu.

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosti balenia

250 ml PE-fľaša s plniacou špičkou

Farebné odtiene/stupne lesku

Štandardné farebné odtiene

Farblos, tönbar (7509000220)

Weiß (7509050000)

Súvisiace produkty

Clean Aqua-Cleaner 8029 (8029)
 Aquawood Primo A2 (5452)
 Aquawood Primo (5453)
 Aquawood Intermedio ISO (5705)
 Aquawood Intermedio DQ (5706)
 Aquawood Intercare ISO (5503)
 Aquawood Intercare SQ (5522)
 Aquawood Finatop 40 (5140)
 Aquawood Intercare ES (5501)
 Aquawood Finapro 20 (5101)
 Aquawood Covatop XT 20 (5020)
 Aquawood Covapro 20 (5023)
 Aquawood Protect (5128)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/skladovanie



Min. 1 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

GISCODE

BSW20

Technicko-bezpečnostné údaje

Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.
