

Vivido 5in1-Buntlack Matt

4132

Univerzální **matná barva vhodná jako základní i vrchní vrstva** s penetračním účinkem pro domácí a řemeslné použití

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Snadno zpracovatelná matná základní a vrchní barva na vodou ředitelné bázi pro vnitřní i venkovní použití s velmi dobrými všestrannými vlastnostmi. Univerzální použití na různých podkladech. Produkt se vyznačuje vynikající odolností proti povětrnostním vlivům a trvalou pružností, dobrým izolačním účinkem proti látkám obsaženým ve dřevě a dobrou ochranou proti korozi. Tento produkt s nízkým zápachem je odolný proti ulpívání prachu, neobsahuje aromáty ani formaldehyd a nežloutne.

Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- **Stabilita odstínu dle technického listu BFS č. 26**
Třída A
skupina 1-3 (v závislosti na odstínu)
- **ČSN EN 71-3**
Bezpečnost hraček – Část 3: Migrace určitých prvků
Bez obsahu těžkých kovů
- **DIN 53160-1 a DIN 53160-2**
Stálost barev – Stanovení odolnosti vůči potu a slinám
Odolnost vůči potu a slinám
- **Francouzská směrnice DEVL1104875A**
Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+

Oblasti použití



Povrchová úprava na dřevo, kov, tvrzené PVC a staré nátěry s dostatečnou přilnavostí v exteriéru a interiéru.

Rozměrově stabilní dřevěné prvky v exteriéru, např. dřevěná okna nebo vchodové dveře.

Pro rozměrově nestálé dřevěné prvky v exteriéru doporučujeme Pullex Holzfarbe (4451).

Není vhodné pro povrchovou úpravu pochozích ploch.

Na kov v exteriéru doporučujeme Vivido Rostschutzlack (4525).

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt pečlivě rozmíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí musí být minimálně +10 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování jsou v rozmezí 15 - 25 °C při relativní vzdušné vlhkosti 40 - 80 %.
- Povrchová úprava nezabraňuje výronu pryskyřice.
- Je třeba se vyvarovat předčasnému zatížení vodou (deštěm nebo rosou)!
- Použijte těsnicí profily a maskovací pásy vhodné pro vodou ředitelné systémy.
- Pro aplikaci vodou ředitelných povrchových úprav používejte vhodné štetce a válečky.
- Plochy, které nemají být natřeny, pečlivě zamaskujte.
- Vhodnost materiálu na podklad, je nutné ověřit vytvořením zkušební vzorku na originálním podkladu.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek. Odchylky a změny v postupu zpracování mohou vést ke tvorbě defektů v lakovém filmu, snížení přilnavosti a barevné stálosti a ke snížení odolnosti vůči povětrnostním vlivům.

Technika nanášení



	Natírání	Válečkování
Spotřeba na jednu vrstvu (ml/m²)	100 - 125	

Produkt je připravený k okamžitému použití.

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Lze přetírat při pokojové teplotě	ca. 6 hod.
-----------------------------------	------------

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou výrazně prodloužit dobu schnutí.

Zamezte přímým slunečním paprskům při nanášení!

Čištění pracovních nástrojů



Umyjte ihned po použití vodou.

Pro odstranění zaschlých zbytků barvy nebo laku doporučujeme použít prostředek Clean Abbeizer-Express (8313).

PODKLAD

Druh podkladu

Dřevo, materiály na bázi dřeva, kov, tvrdé PVC

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Dodržujte prosím:

- ÖNORM B 2230-1
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Aktuální BFS technický list

Vlhkost dřeva	Listnaté dřeviny: $12 \pm 2\%$ Jehličnaté dřeviny: $15 \pm 2\%$
Příprava podkladu	Dřevo a materiály na bázi dřeva: Ostré hrany zaoblete, odstraňte výrony látek obsažených ve dřevě, jako např. pryskyřice a smolníky. Broušení dřeva Zrnitost P 120 - 150 Železo a ocel Odstraňte rez až na čistý kov. Zbývající místa po rzi natřete 1x silně výrobkem Vivido Ferrobloc (4105). Důkladně odstraňte mastné a olejové nečistoty přípravkem Clean Multi-Entfetter (7233). Zinek, hliník a jiné neželezné kovy: Přebruste brusným rounem a Clean Multi-Entfetter (7233) do matného vzhledu. Tvrzené PVC a přetíratelné plasty Přebruste brusným rounem a Clean Multi-Entfetter (7233) do matného vzhledu. Staré nátěry: Nosné staré nátěry obracejte zrnitostí P 120 a povrch očistěte. Odstraňte nesoudržné staré nátěry. Na neporušené původní povrchové úpravě je před novým lakováním nutné otestovat kompatibilitu s novou povrchovou úpravou.
SYSTÉMOVÁ SKLADBA	
Všeobecné informace	Uvedené skladby povrchové úpravy slouží jako příklad.
Impregnace	Dřevo a materiály na bázi dřeva pro venkovní použití: V případě, že je nezbytná ochrana proti modráni, plísním a hmyzu, impregnujte 1 x s Pullex Imprägnier-Grund (4436) (platí pro dřeviny s třídou odolnosti 3-5 podle EN 350). Prostředky na ochranu dřeva používejte opatrně. Před použitím si vždy prostudujte příslušné technické listy a bezpečnostní listy použitých produktů. Dodržujte prosím naše ARL 056 – Pracovní směrnice pro použití prostředků na ochranu dřeva.
Základní vrstva	Dřevo a materiály na bázi dřeva: 1 x Vivido 5in1-Buntlack Matt (4132) Železo a ocel v interiéru: 1 x Vivido 5in1-Buntlack Matt (4132) Zinek, hliník a jiné neželezné kovy: 1 x Vivido 5in1-Buntlack Matt (4132) Tvrzené PVC a přetíratelné plasty 1 x Vivido 5in1-Buntlack Matt (4132) Z důvodu velkého množství různých druhů plastů se doporučuje provést zkoušku přilnavosti.

Staré nátěry:

U nosných, nepoškozených starých nátěrů není nutné základování, je však třeba vyzkoušet jejich přilnavost a kompatibilitu s novou povrchovou úpravou. Poškozená místa na původních povrchových úpravách, musí být předem ošetřena příslušným vhodným základem.

Mezibroušení

Pokud je to nutné, přebruste základované plochy brusným papírem 240 – 280.

Odstraňte prach vzniklý broušením.

Mezivrstva nebo vrchní vrstva

1 – 2 x Vivido 5in1-Buntlack Matt (4132)

ÚDRŽBA & RENOVACE**Údržba**

Životnost je závislá na mnoha faktorech: je to především působení povětrnostních vlivů, konstrukční ochrana, mechanické namáhání a volba barevného odstínu. Pro zajištění dlouhé životnosti je nutná pravidelná kontrola, údržba a případně okamžitá údržba.

V případě potřeby očistěte ještě nepoškozené plochy od prachu a nečistot, následně naneste 1 – 2 nátěr Vivido 5in1-Buntlack Matt (4132).

Renovace

Při renovaci povrchu rozměrově stálých dřevěných prvků (okna a vstupní dveře) je nutné zkontrolovat i povrchovou úpravu i ze strany interiéru a případně jej ošetřit stejným systémem.

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ**Velikosti balení**

125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l (vybrané barevné odstíny)

Barevné odstíny / stupně lesku**Standardní odstíny:**

RAL1021 Rapsgeib (4132001021)
 RAL3020 Verkehrsrot (4132003020)
 RAL5010 Enzianblau (4132005010)
 RAL6005 Moosgrün (4132006005)
 RAL7016 Anthrazitgrau (4132007016)
 RAL7035 Lichtgrau (4132007035)
 RAL8011 Nussbraun (4132008011)
 RAL9001 Cremeweiß (4132009001)
 RAL9005 Tiefschwarz (4132009005)
 RAL9016 Verkehrsweiß (4132009016)

Aby byla zajištěna shoda barevného odstínu, použijte na jedné ploše a výrobku pouze materiál se stejným číslem výrobní šarže.

Pro posouzení výsledného barevného odstínu doporučujeme vyhotovit zkušební vzorek na originálním podkladu.

Související produkty

Clean Abbeizer-Express (8313)
 Clean Multi-Entfetter (7233)
 Vivido Ferrobloek (4105)
 Vivido Rostschutzlack (4525)
 Pullex Imprägnier-Grund (4436)
 Pullex Plus-Lasur (4415)

Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY

Životnost / skladování



Min. 3 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.

Technická data

Obsah těkavých organických látek (VOC): Limitní hodnota dle směrnice 2004/42/ES pro Vivido 5in1-Buntlack Matt (Kat A/d): 130 g/l.

Vivido 5in1-Buntlack Matt obsahuje max. 50 g/l VOC.

GIS KÓD

BSW30

Prohlášení o obsahu látek podle VdL-RL 01

Akrylátové disperze / Anorganické bílé a barevné pigmenty / Organické pigmenty / Minerální plniva / Antikorozní pigmenty / Voda / Glykolový éter / Reologické přísady / Písady pro rozhraní / Neutralizační činidlo / Konzervační prostředky používané při skladování

Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, reakční hmotu z 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu (3:1), deriváty benzotriazolu (směs).

Může způsobit alergické reakce.

Informace pro alergiky jsou k dispozici na telefonním čísle +43 5242 6922-713.

Bezpečnostně technické údaje



Při zpracování produktů s nízkým obsahem znečišťujících látek je třeba dodržovat obvyklá ochranná opatření.

Při broušení použijte prachový filtr P2/P3.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek produktu.

V případě zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře!

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Během zpracování a schnutí zajistěte dobré větrání.

Při aplikaci nejezte, nepijte a nekuřte.

Zamezte úniku do kanalizace, vodních toků nebo půdy.

K recyklaci zasílejte pouze prázdné nádoby. Zbytky tekutých materiálů zlikvidujte jako odpad z nátěrových hmot na vodou ředitelné bázi. Zaschlé zbytky materiálů lze zlikvidovat jako vytvrzené barvy nebo domácí odpad.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.