

Vivido 5in1-Buntlack Matt

4132

Universele **matte grond- en aflak** met primerwerking voor doe-het-zelf en professioneel gebruik

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen

Gemakkelijk te verwerken, watergedragen matte grond- en aflak voor binnen en buiten met zeer goede allrounder-eigenschappen. Universeel toepasbaar op diverse ondergronden. Het product onderscheidt zich door een uitstekende weersbestendigheid en permanente elasticiteit, een goede isolerende werking tegen houtbestanddelen en een goed antiroesteffect. Het geurloze product is blokvast, vrij van aromaten en formaldehyde en vergeelt niet.

Speciale eigenschappen en testnormen



- **Kleurechtheid volgens BFS informatieblad nr. 26**
Categorie A
groep 1-3 (afhankelijk van de kleur)
- **ÖNORM EN 71-3**
Veiligheid van speelgoed; Migratie van bepaalde elementen (vrij van zware metalen)
- **DIN 53160-1 resp. DIN 53160-2**
Zweet- en speekselbestendigheid
- **Franse verordening DEVL1104875A**
Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige schadelijke stoffen: A+

Toepassingsgebieden



Efficiënte coating voor hout, metaal, hard PVC en draagkrachtige oude verflagen voor binnen- en buiten.

Maatvast houten delen in het exterieur en interieur, zoals houten vensters of voordeuren.

Voor niet maatvast houten onderdelen buiten adviseren wij Pullex Holzfarbe (4451).

Niet geschikt voor het coaten van vloer- en dakoppervlakken.

Voor metaal in buitenruimten adviseren wij Vivido Rostschutzlack (4525).

VERWERKING


Verwerkingsinstructies



- Roer het product voor gebruik goed door.
- Er is een product-, object- en kamertemperatuur van minstens + 10 °C vereist.

- De optimale verwerkingscondities liggen tussen 15 - 25 °C bij een relatieve luchtvochtigheid van 40 - 80 %.
- Het is technisch niet mogelijk met een verflaag te voorkomen dat er hars uitvloeit.
- Koste wat het kost moet worden vermeden dat de primer vroegtijdig in contact komt met water (regen of dauw)!
- Gebruik geschikte afdichtingsprofielen en afplaktape voor watergedragen lakken.
- Gebruik geschikte kwasten en rollers voor watergedragen coatings.
- Bedek zorgvuldig de gebieden die niet gecoat moeten worden en plak ze af.
- De kleur en de compatibiliteit evenals de hechting met de ondergrond moeten worden gecontroleerd door het creëren van testoppervlakken.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan. Afwijkingen leiden tot film- en hechtingsproblemen en tot beperkingen met betrekking tot verwerking en kleurstabiliteit.

Opbrengtechniek



100 -
125 ml
↓
1 m²

	Kwasten	Rollen
Aanbrenghoeveelheid per laag (ml/m²)	100 - 125	

Het product is direct klaar voor gebruik.

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik. Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen slechts worden bepaald door eerst een proefstuk te lakken.

Droogtijden

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigh.)



Overschilderbaar	ca. 6 uur(en)
------------------	---------------

De vermelde waarden zijn richtwaarden. Het droogproces is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, temperatuur, luchtverversing en relatieve luchtvochtigheid.

Lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd verlengen.

Vermijd direct zonlicht!

Gereedschap schoonmaken



Onmiddellijk na gebruik met water.

Voor het verwijderen van achtergebleven productrestanten adviseren wij Clean Abbeizer-Express (8313).

ONDERGROND

Soort ondergrond

Hout, houten materialen, metaal, hard PVC

Ondergrondhoedanigheid

De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende stoffen zoals vet, was, silicone, hars enz. en vrij van houtstof zijn en moet worden getest op geschiktheid voor het aanbrengen van een coating.

Raadpleeg de aanvullende documenten:

- ÖNORM B 2230-1
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Actuele BFS gegevensbladen

Houtvochtigheid	Loofhout: 12 ± 2% Naaldhout: 15 ± 2%
Ondergrondvoorbereiding	Hout en houten materialen: Scherpe randen afronden, substanties die het hout heeft afgescheiden zoals hars en harsdruppels verwijderen. Houtschuurgang Korrel 120 - 150 IJzer en staal: Roest van kale metalen oppervlakken verwijderen. Breng op achtergebleven roestplekken met de kwast één flinke laag Vivido Ferrobloc (4105) aan. Verwijder vet- of oliehoudende onzuiverheden grondig met Clean Multi-Entfetter (7233). Zink, aluminium en andere non-ferrometalen: Mat opschuren met schuurvlies en Clean Multi-Entfetter (7233). Hard PVC en coatbare kunststoffen: Mat opschuren met schuurvlies en Clean Multi-Entfetter (7233). Oude verflagen: Draagkrachtige oude verflagen met korrel 120 opschuren en schoonmaken. Verwijder niet-draagkrachtige oude verflagen. Op intacte oude verflagen moet de lakcompatibiliteit worden gecontroleerd.
COATINGOPBOUW	
Algemeen	De volgende coatingopbouwen zijn voorbeelden.
Impregnering	Hout en houten materialen in de buitenruimte Indien nodig in buitenruimten, ter bescherming tegen (blauw)schimmel en aantasting door insecten, 1 x impregneren met Pullex Imprägnier-Grund (4436) (geldt voor hout van duurzaamheidsklasse 3-5 volgens EN 350). Gebruik houtverduurzamingsmiddelen met zorg. Neem voor gebruik altijd het etiket en de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht. Neem onze ARL 056 - Werkrichtlijn voor het gebruik van houtverduurzamingsmiddelen in acht.
Grondlaag	Hout en houten materialen: 1 x Vivido 5in1-Buntlack Matt (4132) IJzer en staal in binnenruimten: 1 x Vivido 5in1-Buntlack Matt (4132) Zink, aluminium en andere non-ferrometalen: 1 x Vivido 5in1-Buntlack Matt (4132) Hard PVC en coatbare kunststoffen: 1 x Vivido 5in1-Buntlack Matt (4132) Vanwege het grote aantal kunststoffen wordt een hechtingstest aanbevolen. Oude verflagen: Bij draagkrachtige, intacte oude verflagen is geen grondlaag nodig, maar moet de compatibiliteit van de verflaag worden gecontroleerd. Beschadigde plekken op oude verflagen die niet intact zijn, moeten op basis van de betreffende ondergrond worden voorbehandeld.

Tussenschuurgang

Schuur het oppervlak met primer indien nodig op met korrel 240 – 280.
Verwijder het schuurstof.

Tussenlaag / aflaklaag

1 – 2 x Vivido 5in1-Buntlack Matt (4132)

ONDERHOUD**Service**

De houdbaarheid van constructies buiten is afhankelijk van veel factoren. Dit zijn met name het type verwerking, constructieve bescherming, mechanische belasting en de keuze van de verwerkte kleur; regelmatige inspectie, onderhoud en, indien nodig, reparatiemaatregelen zijn nodig voor een lange houdbaarheid.

Verwijder indien nodig stof en vuil van de nog intacte oppervlakken en breng 1 – 2 x met Vivido 5in1-Buntlack Matt (4132) op.

Reparaties

Bij renovatiewerkzaamheden aan de buitenzijde van maatvasten delen (vensters en voordeuren) moet u de coating aan de binnenzijde controleren en eventueel in hetzelfde systeem meelakken.

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING**Formaten van de verpakkingen**

125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l (geselecteerde kleurtinten)

Kleuren / glansgraden**Standaardkleur(en):**

RAL1021 Rapsgeelb (4132001021)
RAL3020 Verkehrsrot (4132003020)
RAL5010 Enzianblau (4132005010)
RAL6005 Moosgrün (4132006005)
RAL7016 Anthrazitgrau (4132007016)
RAL7035 Lichtgrau (4132007035)
RAL8011 Nussbraun (4132008011)
RAL9001 Cremeweiß (4132009001)
RAL9005 Tiefschwarz (4132009005)
RAL9016 Verkehrsweiß (4132009016)

Het oppervlak mag uitsluitend met materiaal met hetzelfde chargennummer worden bewerkt om te garanderen dat de kleuren niet afwijken.

Voor de beoordeling van de uiteindelijke kleur is het aan te raden om een proefstuk te maken met de gekozen opbouw van de lagen op de originele ondergrond.

Toevoegingsproducten

Clean Abbeizer-Express (8313)
Clean Multi-Entfetter (7233)
Vivido Ferrobloc (4105)
Vivido Rostschutzlack (4525)
Pullex Imprägnier-Grund (4436)
Pullex Plus-Lasur (4415)

Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

OVERIGE AANWIJZINGEN**Houdbaarheid / opslag**

Minstens 3 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Geopende verpakkingen goed sluiten en inhoud zo snel mogelijk opgebruiken.

Technische gegevens	VOS-gehalte van het gebruiksklare mengsel: Grenswaarde volgens Richtlijn 2004/42/EG voor Vivido 5in1-Buntlack Matt (Cat A/d): 130 g/l. Vivido 5in1-Buntlack Matt bevat maximaal 50 g/l VOS.
GISCODE	BSW30
Verklaring van ingrediënten volgens VdL-RL 01	Acryl dispersies / Anorganische witte en gekleurde pigmenten / Organische pigmenten / Minerale vulstoffen / Anti-corrosie pigmenten / Water / Glycolether / Reologische additieven / Interfaciale additieven / Neutralisatiemiddel / Pot conserveringsmiddelen Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, reactiemassa van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Benzotriazoolderivaten (mengsel). Kan allergische reacties veroorzaken Informatie voor allergiepatiënten is beschikbaar via tel. +43 5242 6922-713.
Veiligheidstechnische informatie 	Ook bij de verwerking van producten arm aan schadelijke stoffen moeten de gebruikelijke beschermingsmaatregelen in acht worden genomen. Gebruik bij schuurwerkzaamheden stoffilter P2 / P3. Als er medisch advies nodig is, houd dan de verpakking of het etiket bij de hand. Spoel bij aanraking met de ogen onmiddellijk met water. Het moet buiten het bereik van kinderen worden bewaard. Zorg voor goede ventilatie tijdens de verwerking en droging. Tijdens het werken mag er niet gegeten, gedronken of gerookt worden. Niet in de riolering, waterwegen of grond terecht laten komen. Alleen volledig lege containers kunnen worden afgevoerd voor recycling, vloeibare materiaalresten kunnen worden afgevoerd als verfafval op waterbasis, opgedroogde materiaalresten als uitgeharde verf of huishoudelijk afval. Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via www.adler-lacke.com inzien.