

Vivido 5in1-Buntlack Matt

4132

Univerzálna **matná základná a vrchná farba** s penetračným účinkom na remeselné aj hobby použitie

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Ľahko spracovateľná matná základná aj vrchná farba na vodnej báze pre interiéru a exteriéru s veľmi dobrými univerzálnymi vlastnosťami. Všeobecné použitie na rôznych podkladoch. Produkt sa vyznačuje vynikajúcou odolnosťou voči poveternostným vplyvom a trvácnu elasticitou, dobrým izolačným účinkom proti látkam obsiahnutým v dreve a dobrou ochranou proti korózii. Tento produkt s nízkou zápachovou intenzitou je odolný proti zlepeniu, neobsahuje arómaty ani formaldehyd a nezžltne.

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- Farebná stálosť podľa technického listu BFS č. 26
Trieda A
skupina 1-3 (v závislosti od odtieňa)
- ČSN EN 71-3
Bezpečnosť hračiek – Časť 3: Migrácia určitých prvkov
Bez obsahu ťažkých kovov
- DIN 53160-1 a DIN 53160-2
Stálosť farieb – Stanovenie odolnosti voči potu a slinám
Odolnosť voči potu a slinám
- Francúzska smernica DEVL1104875A
Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

Oblasti použitia



Účinný náter na drevo, kov, tvrdé PVC a staré nosné nátery na použitie v exteriéri a interiéru.

Rozmerovo stabilné drevené prvky v exteriéri aj interiéru, ako napr. drevené okná alebo vchodové dvere.

Odporúčame Pullex Holzfarbe (4451) pre rozmerovo nestabilné drevené komponenty vo vonkajších priestoroch.

Nie je vhodné na natieranie podlahových a strešných plôch.

Pre kovy na vonkajšie použitie odporúčame Vivido Rostschutzlack (4525).

SPRACOVANIE


Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +10 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sa pohybujú medzi 15 - 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 - 80 %.

- Povrchová úprava nezabraňuje výronu živice.
- Bezpodmienečne sa treba vyhnúť predčasnému vystaveniu vode v dôsledku dažďa alebo rosy!
- Používajte tesniace profily a maskovacie pásy vhodné pre farby na báze vody.
- Na aplikáciu vodou riediteľných povrchových úprav používajte vhodné štetce a valčeky.
- Plochy, ktoré nemajú byť natreté, starostlivo zamaskujte.
- Vhodnosť materiálu na podklad je nutné overiť vytvorením skúšobnej vzorky na originálnom podklade.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť. Odchýlky a zmeny v postupe spracovania môžu viesť k tvorbe defektov v lakovom filme, zníženiu príľnavosti a farebnej stálosti a k zníženiu odolnosti voči poveternostným vplyvom.

Technika nanášania



	Natieranie	Valčkovanie
Množstvo na nános (ml/m²)	100 - 125	

Produkt je pripravený na okamžité použitie.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



Prelakovateľný pri izbovej teplote	cca 6 hod.
------------------------------------	------------

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

Zabrániť priamemu slnečnému žiareniu!

Čistenie náradia



Vodou, ihneď po použití.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov farby alebo laku odporúčame použiť prostriedok Clean Abbeizer-Express (8313).

PODKLAD

Druh podkladu

Drevo, drevené materiály, kov, tvrdené PVC

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Pozrite si, prosím, nasledujúce dokumenty:

- ÖNORM B 2230-1
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Aktuálny BFS technický list

Vlhkosť dreva

Listnaté dreviný: 12 ± 2 %

Ihličnaté dreviný: 15 ± 2 %

Príprava podkladu

Drevo a materiály na báze dreva:

Odlomte ostré hrany, odstráňte výťažky z dreva, ako sú živice a živicové škvrny.

Brúsenie dreva Brúsenie P120 - P150

Železo a oceľ:

Úplne odstráňte hrdzu z kovu. Všetky zostávajúce miesta hrdze raz nahusto natrite Vivido Ferrobloc (4105). Dôkladne odstráňte masť alebo olejové nečistoty pomocou Clean Multi-Entfetter (7233).

Zinok, hliník a iné farebné kovy:

Prebrúste brúsnym rúnom a Clean Multi-Entfetter (7233) do matného vzhľadu.

Tuhé PVC a povrchovo upraviteľné plasty:

Prebrúste brúsnym rúnom a Clean Multi-Entfetter (7233) do matného vzhľadu.

Staré nátery:

Nosné staré vrstvy prebrúste a očistite zrnitosťou 120. Odstráňte nenosné staré nátery. Na neporušenej pôvodnej povrchovej úprave je pred novým lakovaním nutné otestovať kompatibilitu s novou povrchovou úpravou.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Všeobecne

Uvedené skladby povrchovej úpravy slúžia ako príklad.

Impregnácia

Drevo a materiály na báze dreva vo vonkajších priestoroch:

V prípade, že je potrebná ochrana dreva v exteriéri proti zamodraníu, drevokazným hubám a hmyzu, impregnujte 1x s Pullex Imprägnier-Grund (4436) (platí pre drevinu s triedou odolnosti 3 – 5 podľa EN 350).

Prostriedky na ochranu dreva používať bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a príslušné technické listy produktov.

Prosíme, dodržujte našu pracovnú smernicu **ARL 056 – Smernica pre použitie ochranných prostriedkov na drevo**.

Základná vrstva

Drevo a materiály na báze dreva:

1 x Vivido 5in1-Buntlack Matt (4132)

Železo a oceľ v interiéri:

1 x Vivido 5in1-Buntlack Matt (4132)

Zinok, hliník a iné farebné kovy:

1 x Vivido 5in1-Buntlack Matt (4132)

Tuhé PVC a povrchovo upraviteľné plasty:

1 x Vivido 5in1-Buntlack Matt (4132)

Z dôvodu veľkého množstva rôznych druhov plastov sa odporúča vykonať skúšku príľnavosti.

Staré nátery:


V prípade zdravých, neporušených starých náterov nie je potrebný základný náter, ale musí sa skontrolovať kompatibilita náteru. Poškodené miesta v starých náteroch, ktoré nie sú neporušené, sa musia vopred upraviť tak, aby vyhovovali príslušnému podkladu.

Medzihrúsenie



V prípade potreby prebrúste základný náter zrnitosťou 240 – 280.

Brúsny prach odstráňte.

Medzi vrstva, resp. vrchná vrstva	1 – 2 x Vivido 5in1-Buntlack Matt (4132)
OŠETROVANIE & RENOVÁCIA	
Ošetrovanie & renovácia	Životnosť závisí od mnohých faktorov: je to predovšetkým pôsobenie poveternostných vplyvov, konštrukčná ochrana, mechanické namáhanie a voľba farebného odtieňa. Pre zaistenie dlhej životnosti je nutná pravidelná kontrola, údržba a v prípade potreby okamžité opravné opatrenia. V prípade potreby očistite ešte nepoškodené plochy od prachu a nečistôt, následne naneste 1 – 2 x Vivido 5in1-Buntlack Matt (4132)
Renovácia	Pri renovácii vonkajšieho povrchu rozmerovo stabilných komponentov (okien a vchodových dverí) je potrebné skontrolovať náter na vnútornej strane a v prípade potreby ho natrieť rovnakým systémom.
POKYNY PRE OBJEDNANIE	
Veľkosti balenia	125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l (vybrané farebné odtiene)
Farebné odtiene/stupne lesku	Štandardné farebné odtiene RAL1021 Rapsgeib (4132001021) RAL3020 Verkehrsrot (4132003020) RAL5010 Enzianblau (4132005010) RAL6005 Moosgrün (4132006005) RAL7016 Anthrazitgrau (4132007016) RAL7035 Lichtgrau (4132007035) RAL8011 Nussbraun (4132008011) RAL9001 Cremeweiß (4132009001) RAL9005 Tiefschwarz (4132009005) RAL9016 Verkehrsweiß (4132009016) Na dosiahnutie rovnomerného farebného odtieňa na jednej ploche používať iba materiál s rovnakou šaržou. Na posúdenie výsledného farebného odtieňa odporúčame vyhotoviť vzorku na originálnom podklade so zvoleným typom povrchovej úpravy.
Súvisiace produkty	Clean Abbeizer-Express (8313) Clean Multi-Entfetter (7233) Vivido Ferrobloack (4105) Vivido Rostschutzlack (4525) Pullex Imprägnier-Grund (4436) Pullex Plus-Lasur (4415) Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.
ĎALŠIE POKYNY	
Trvanlivosť/skladovanie	Min. 3 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale. Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C). Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.
	
Technické údaje	Obsah VOC zmesi pripravenej na použitie: limitná hodnota podľa smernice 2004/42/EG pre Vivido 5in1-Buntlack Matt (Kat A/d): 130 g/l. Vivido 5in1-Buntlack Matt obsahuje max. 50 g/l VOC.
GISCODE	BSW30

**Vyhlasenie o obsahu látok
podľa VdL-RL 01**

Akrylátové disperzie / Anorganické biele a farebné pigmenty / Organické pigmenty / Minerálne plnivá / Antikorózne pigmenty / Voda / Glykoléter / Reologické prísady / Prísady pre rozhranie / Neutralizačné činidlo / Konzervačné prostriedky používané počas skladovania

Obsahuje 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ón, reakčnú zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1), benzotriazolové deriváty (zmes).

Môže spôsobiť alergické reakcie.

Informácie pre alergikov sú k dispozícii na telefónnom čísle +43 5242 6922-713.

Technicko-bezpečnostné údaje

Pri spracovaní produktov s nízkym obsahom znečisťujúcich látok je potrebné dodržiavať obvyklé ochranné opatrenia.

Pri brúsení použite prachový filter P2/P3.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu produktu.

V prípade zasiahnutia očí ich okamžite vypláchnite vodou a vyhľadajte lekára!

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Počas spracovania a sušenia zabezpečte dobré vetranie.

Pri aplikácii nejedzte, nepite a nefajčite.

Zabráňte úniku do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy.

Na recykláciu zasielajte iba prázdne nádoby. Zvyšky tekutých materiálov zlikvidujte ako odpad z náterových hmôt na báze vody. Zaschnuté zvyšky materiálov je možné zlikvidovať ako vytvrdené farby alebo domáci odpad.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.
