

Vivido Acryl-Klarlack

3004

Vodou ředitelný transparentní lak pro domácí použití

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Bezbarvý lak na vodou ředitelné bázi, volitelně lesklý nebo matný, určený jako základní i vrchní nátěr v interiéru, případně jako ochranný nátěr pro lakované povrchy v interiéru i exteriéru. Produkt s minimálním zápachem je blokově odolný, nežloutne a snadno se nanáší. Vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům s trvalou elasticitou.

Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- DIN 53160-1 a DIN 53160-2
Stálost barev – Stanovení odolnosti vůči potu a slinám
Odolnost vůči potu a slinám



- ČSN EN 71-3
Bezpečnost hraček – Část 3: Migrace určitých prvků
Bez obsahu těžkých kovů



- Francouzská směrnice DEVL1104875A
Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+

Oblasti použití



Transparentní ochranný lak na povrchy lakované krycí barvou v interiéru i exteriéru.


Pro lakování běžně namáhaných ploch nábytku a vybavení interiéru.

Vhodné pro lakování dětských hraček.

Nepoužívejte přímo na železo a ocel.

ZPRACOVÁNÍ


Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt pečlivě rozmíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí musí být minimálně +10 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování jsou v rozmezí 15 - 25 °C při relativní vzdušné vlhkosti 40 - 80 %.
- Povrchová úprava nezabraňuje výronu pryskyřice.
- Použijte těsnící profily a maskovací pásky vhodné pro vodou ředitelné systémy.
- Pro aplikaci natíráním doporučujeme štětec vhodný pro nanášení vodou ředitelných materiálů. Při nanášení válečkem použijte váleček s krátkým chlupem.
- Plochy, které nemají být natřeny, pečlivě zamaskujte.

- Vhodnost materiálu na podklad, je nutné ověřit vytvořením zkušebního vzorku na originálním podkladu.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek. Odchyly a změny v postupu zpracování mohou vést ke tvorbě defektů v lakovém filmu, snížení přilnavosti a barevné stálosti a ke snížení odolnosti vůči povětrnostním vlivům.

Technika nanášení



100 -
125 ml
↓
1 m²

	Natírání	Válečkování
Spotřeba na jednu vrstvu (ml/m²)	100 - 125	

Produkt je připravený k okamžitému použití.

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Lze přelakovat při pokojové teplotě	cca. 6 hod.
Výsledná tvrdost	cca. 7 den/dny/-ů

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou výrazně prodloužit dobu schnutí.

Zamezte přímým slunečním paprskům při nanášení!

Čištění pracovních nástrojů



Umyjte ihned po použití vodou.

Pro odstranění zaschlých zbytků barvy nebo laku doporučujeme použít prostředek Clean Abbeizer-Express (8313).

PODKLAD

Druh podkladu

Dřevo, materiály na bázi dřeva, kov, tvrdé PVC

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Vlhkost dřeva

Listnaté dřeviny: 12 ± 2%

Jehličnaté dřeviny: 15 ± 2%

Příprava podkladu

Dřevo a materiály na bázi dřeva:

Ostré hrany zaoblete, odstraňte výrony látek obsažených ve dřevě, jako např. pryskyřice a smolníky.

Zrnitost P 120 - 150

Staré nátěry:

Nosné staré nátěry obruste zrnitostí P 120 a povrch očistěte. Odstraňte nesoudržné staré nátěry. Na neporušené původní povrchové úpravě je před novým lakováním nutné otestovat kompatibilitu s novou povrchovou úpravou.

SYSTÉMOVÁ SKLADBA

Všeobecné informace	Uvedené skladby povrchové úpravy slouží jako příklad.
Impregnace	Dřevo a materiály na bázi dřeva: V případě, že je nezbytná ochrana proti modráni, plísním a hmyzu, impregnujte 1 x s Pullex Imprägnier-Grund (4436) (platí pro dřeviny s třídou odolnosti 3-5 podle EN 350). Prostředky na ochranu dřeva používejte opatrně. Před použitím si vždy prostudujte příslušné technické listy a bezpečnostní listy použitých produktů. Dodržujte prosím naše ARL 056 – Pracovní směrnice pro použití prostředků na ochranu dřeva.
Základní vrstva	Dřevo a materiály na bázi dřeva v interiéru: Bezbarvý (farblos): 1 – 2 x Vivido Acryl-Klarlack (3004) Krycí: 1 x Vivido 5in1-Buntlack Matt (4132) Dřevo a materiály na bázi dřeva pro venkovní použití: Krycí: 1 x Vivido 5in1-Buntlack Matt (4132) Železo a ocel 1 x Vivido 5in1-Buntlack Matt (4132) Tvrzené PVC a přetíratelné plasty 1 x Vivido 5in1-Buntlack Matt (4132) Z důvodu velkého množství různých druhů plastů se doporučuje provést zkoušku přilnavosti. Staré nátěry: U nosných, nepoškozených starých nátěrů není nutné základování, je však třeba vyzkoušet jejich přilnavost a kompatibilitu s novou povrchovou úpravou. Poškozená místa na původních povrchových úpravách, musí být předem ošetřena příslušným vhodným základem. Skladba jako u nového nátěru.
Mezibroušení	Pokud je to nutné, přebruste základované plochy brusným papírem 240. Odstraňte prach vzniklý broušením.
	
Mezivrstva	Krycí: 1 x Vivido 5in1-Buntlack Matt (4132) Bezbarvý (farblos): Není třeba nanášet mezivrstvu.
Vrchní vrstva	1 – 2 x Vivido Acryl-Klarlack (3004)


ÚDRŽBA & RENOVACE

Údržba	Životnost je závislá na mnoha faktorech: je to především působení povětrnostních vlivů, konstrukční ochrana, mechanické namáhání a volba barevného odstínu. Pro zajištění dlouhé životnosti je nutná pravidelná kontrola, údržba a případně okamžitá údržba. V případě potřeby očistěte ještě nepoškozené plochy od prachu a nečistot, následně naneste 1 – 2 x Vivido Acryl-Klarlack (3004).
---------------	---

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Velikosti balení	125 ml, 375 ml, 750 ml
Barevné odstíny / stupně lesku	Standardní odstíny: Farblos, Glänzend (3004050252) Farblos, Matt (3004050253)
Související produkty	Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni (5604) Clean Abbeizer-Express (8313) Clean Multi-Entfetter (7233) Vivido 5in1-Buntlack Matt (4132) Pullex Imprägnier-Grund (4436) Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY

Životnost / skladování	Min. 3 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu. Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C). Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.
	
Technická data	Obsah těkavých organických látek (VOC): Limitní hodnota dle směrnice 2004/42/ES pro Vivido Acryl-Klarlack (Kat A/d): 130 g/l. Vivido Acryl-Klarlack obsahuje max. 40 g/l VOC.
GIS KÓD	BSW20
Prohlášení o obsahu látek podle VdL-RL 01	Akrylátové disperze / Voda / Glykolový éter / Reologické přísady / Přísady pro rozhraní / Smáčedlo / Neutralizační činidlo / Konzervační prostředky používané při skladování Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, reakční směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu (3:1). Může způsobit alergické reakce. Informace pro alergiky jsou k dispozici na telefonním čísle +43 5242 6922-713.
Bezpečnostně technické údaje	Při zpracování produktů s nízkým obsahem znečišťujících látek je třeba dodržovat obvyklá ochranná opatření. Při broušení použijte prachový filtr P2/P3. Je za potřeby zabránit vdechnutí aerosolu při nanášení stříkáním. Použijte kombinovaný filtr A2 / P2 a ochranné brýle. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek produktu. V případě zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře! Uchovávejte mimo dosah dětí. Během zpracování a schnutí zajistěte dobré větrání. Při aplikaci nejezte, nepijte a nekuřte. Zamezte úniku do kanalizace, vodních toků nebo půdy. K recyklaci zasílejte pouze prázdné nádoby. Zbytky tekutých materiálů zlikvidujte jako odpad z nátěrových hmot na vodou ředitelné bázi. Zaschlé zbytky materiálů lze zlikvidovat jako vytvrzené barvy nebo domácí odpad. Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz .
	