

Vivido Acryl-Klarlack

3004

Vodou riediteľný bezfarebný lak pre domáce použitie

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Transparentný lak na vodnej báze, podľa výberu lesklý alebo matný, určený ako základný a vrchný náter do interiéru, resp. ako ochranný náter na lakované povrchy v interiéru aj exteriéri. Produkt s nízkou zápachovou zložkou je odolný proti zlepeniu, nezžltne a ľahko sa nanáša. Vyniká odolnosťou voči poveternostným vplyvom a trvácnou elasticitou.

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- DIN 53160-1 a DIN 53160-2
Stálosť farieb – Stanovenie odolnosti voči potu a slinám
Odolnosť voči potu a slinám



- ČSN EN 71-3
Bezpečnosť hračiek – Časť 3: Migrácia určitých prvkov
Bez obsahu ťažkých kovov



- Francúzska smernica DEVL1104875A
Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

Oblasti použitia



Bezfarebný ochranný lak na nepriehľadné lakované povrchy v interiéru aj exteriéri.


Na lakovanie povrchov vystavených bežnému opotrebovaniu na nábytok a interiérové vybavenie.

Vhodné na lakovanie detských hračiek.

Nepoužívajte priamo na železo a oceľ.

SPRACOVANIE


Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +10 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sa pohybujú medzi 15 - 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 - 80 %.
- Povrchová úprava nezabraňuje výronu živice.
- Používajte tesniace profily a maskovacie pásy vhodné pre farby na báze vody.
- Na nanášanie štetcom sa odporúča použiť akrylový štetec. Valčekovanie sa vykonáva pomocou valčeka s krátkym vlasom.
- Plochy, ktoré nemajú byť natreté, starostlivo zamaskujte.

- Vhodnosť materiálu na podklad je nutné overiť vytvorením skúšobnej vzorky na originálnom podklade.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť. Odchýlky a zmeny v postupe spracovania môžu viesť k tvorbe defektov v lakovom filme, zníženiu príľnavosti a farebnej stálosti a k zníženiu odolnosti voči poveternostným vplyvom.

Technika nanášania



	Natieranie	Valčkovanie
Množstvo na nános (ml/m²)	100 - 125	

Produkt je pripravený na okamžité použitie.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



prelakovateľný pri izbovej teplote	ca. 6 hod.
Výsledná tvrdosť	ca. 7 deň/dni/-í

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

Zabrániť priamemu slnečnému žiareniu!

Čistenie náradia



Vodou, ihneď po použití.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov farby alebo laku odporúčame použiť prostriedok Clean Abbeizer-Express (8313).

PODKLAD

Druh podkladu

Drevo, drevené materiály, kov, tvrdené PVC

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený dreveného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Vlhkosť dreva

Listnaté dreviný: 12 ± 2 %

Ihličnaté dreviný: 15 ± 2 %

Príprava podkladu

Drevo a materiály na báze dreva:

Odlomte ostré hrany, odstráňte výťažky z dreva, ako sú živice a živicové škvrny.

Brúsenie P120 - P150

Staré nátery:

Nosné staré vrstvy prebrúste a očistite zrnitosťou 120. Odstráňte nenosné staré nátery. Na neporušenej pôvodnej povrchovej úprave je pred novým lakovaním nutné otestovať kompatibilitu s novou povrchovou úpravou.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Všeobecne

Uvedené skladby povrchovej úpravy slúžia ako príklad.

Impregnácia

Drevo a materiály na báze dreva:

V prípade, že je potrebná ochrana dreva v exteriéri proti zamodraníu, drevokazným hubám a hmyzu, impregnujte 1x s Pullex Imprägnier-Grund (4436) (platí pre dreviny s triedou odolnosti 3 – 5 podľa EN 350).

Prostriedky na ochranu dreva používať bezpečne. Pred použitím si vždy prečítať etiketu a príslušné technické listy produktov.

Prosíme, dodržujte našu pracovnú smernicu **ARL 056 – Smernica pre použitie ochranných prostriedkov na drevo**.

Základná vrstva	Drevo a materiály na báze dreva na použitie v interiéri: Transparentná: 1 – 2 x Vivido Acryl-Klarlack (3004) Nepriehľadný: 1 x Vivido 5in1-Buntlack Matt (4132) Drevo a materiály na báze dreva vo vonkajších priestoroch: Nepriehľadný: 1 x Vivido 5in1-Buntlack Matt (4132) Železo a oceľ: 1 x Vivido 5in1-Buntlack Matt (4132) Tuhé PVC a povrchovo upraviteľné plasty: 1 x Vivido 5in1-Buntlack Matt (4132) Z dôvodu veľkého množstva rôznych druhov plastov sa odporúča vykonať skúšku priľnavosti. Staré nátery: V prípade zdravých, neporušených starých náterov nie je potrebný základný náter, ale musí sa skontrolovať kompatibilita náteru. Poškodené miesta v starých náteroch, ktoré nie sú neporušené, sa musia vopred upraviť tak, aby vyhovovali príslušnému podkladu. Štruktúra ako nový náter.
Medzibrúsenie 	V prípade potreby prebrúste základný náter zrnitosťou 240. Brúsny prach odstrániť.
Medzivrstva	Nepriehľadný: 1 x Vivido 5in1-Buntlack Matt (4132) Transparentná: Nie je potrebná žiadna medzivrstva.
Vrchná vrstva	1 – 2 x Vivido Acryl-Klarlack (3004)
OŠETROVANIE & RENOVÁCIA	
Ošetrovanie & renovácia	Životnosť závisí od mnohých faktorov: je to predovšetkým pôsobenie poveternostných vplyvov, konštrukčná ochrana, mechanické namáhanie a voľba farebného odtieňa. Pre zaistenie dlhej životnosti je nutná pravidelná kontrola, údržba a v prípade potreby okamžité opravné opatrenia. V prípade potreby očistite ešte nepoškodené plochy od prachu a nečistôt a následne naneste 1 – 2 x Vivido Acryl-Klarlack (3004).
POKYNY PRE OBJEDNANIE	
Veľkosti balenia	125 ml, 375 ml, 750 ml
Farebné odtiene/stupne lesku	Štandardné farebné odtiene Farblos, Glänzend (3004050252) Farblos, Matt (3004050253)
Súvisiace produkty	Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni (5604) Clean Abbeizer-Express (8313)

Clean Multi-Entfetter (7233)
 Vivido Sin1-Buntlack Matt (4132)
 Pullex Imprägnier-Grund (4436)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/skladovanie



Min. 3 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Technické údaje

Obsah VOC zmesi pripravenej na použitie: limitná hodnota podľa smernice 2004/42/EG pre Vivido Acryl-Klarlack (Kat A/d): 130 g/l.
 Vivido Acryl-Klarlack obsahuje max. 40 g/l VOC.

GISCODE

BSW20

Vyhlasenie o obsahu látok podľa VdL-RL 01

Akrylátové disperzie / Voda / Glykoléter / Reologické prísady / Prísady pre rozhranie / Zmäčadlá / Neutralizačné činidlo / Konzervačné prostriedky používané počas skladovania

Obsahuje 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ón, reakčnú zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1). Môže spôsobiť alergické reakcie.

Informácie pre alergikov sú k dispozícii na telefónnom čísle +43 5242 6922-713.

Technicko-bezpečnostné údaje



Pri spracovaní produktov s nízkym obsahom znečisťujúcich látok je potrebné dodržiavať obvyklé ochranné opatrenia.

Pri brúsení použite prachový filter P2/P3. Nevdychujte rozprašované častice. Používajte kombinovaný filter A2/P2 a ochranné okuliare.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu produktu.

V prípade zasiahnutia očí ich okamžite vypláchnite vodou a vyhľadajte lekára!

Uchovávať mimo dosahu detí.

Počas spracovania a sušenia zabezpečte dobré vetranie. Pri aplikácii nejedzte, nepite a nefajčite.

Zabráňte úniku do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy.

Na recykláciu zasielajte iba prázdne nádoby. Zvyšky tekutých materiálov zlikvidujte ako odpad z náterových hmôt na báze vody. Zaschnuté zvyšky materiálov je možné zlikvidovať ako vytvrdené farby alebo domáci odpad.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.