

## Vivido Allwetterlack

4502

Bezfarebný lak zo syntetickej živice na drevo v interiéri a exteriéri na domáce a remeselné použitie

### POPIS PRODUKTU

#### Všeobecne

Bezfarebný vrchný lak na báze rozpúšťadla z umelej živice pre interiér a exteriér s dobrou odolnosťou voči poveternostným vplyvom. Produkt sa vyznačuje rýchlym schnutím, vysokou plniacou schopnosťou, optimálnym rozlivom, dobrou odolnosťou proti stekaniu a veľmi dobrou odolnosťou voči krémom a masťotám.

Kvalita lodného náteru.

#### Oblasti použitia



Na povrchovú úpravu dreva v exteriéri aj interiéri, napr. drevených dverí, záhradného nábytku, dosiek stolov, pívnych stolov a brán.

Ochranný lak na nepriehľadné laky KH alebo lazúry na drevo.

Výrobok nie je vhodný na vnútorné povrchy nábytku a skriň z dôvodu možného neprijemného zápachu.

### SPRACOVANIE

#### Pokyny pre spracovanie



- Striekacie je povolené len v striekacích kabínach, ktoré podliehajú smernici VOC.
- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota materiálu, podkladu a okolia pri aplikácii musí dosahovať minimálne +5 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sa pohybujú medzi 15 - 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 - 80 %.
- Nenášajte na priamom slnečnom žiarení, za dažďa, pri extrémne vysokej vzdušnej vlhkosti, silnom vetre alebo pri hrozíacom mraze.
- Povrchová úprava nezabraňuje výronu živice.
- Vhodnosť materiálu na podklad je nutné overiť vytvorením skúšobnej vzorky na originálnom podklade.
- Vymývanie vodouriediteľných látok obsiahnutých v drevinách, špeciálne pri výdatnom daždi, je možné minimalizovať kompletným náterom zo všetkých strán a dodatočným náterom čelných rezných hrán.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Dodržujte, prosím, našu pracovnú smernicu **ARL 500 – Pracovná smernica pre povrchovú úpravu rozmerovo nestabilných a čiastočne rozmerovo stabilných stavebných prvkov – všeobecná časť**.
- Dodržujte, prosím, pracovnú smernicu **ARL 505 – Pracovná smernica pre laky, lazúry a oleje z alkydových živíc**.

**Technika nanášania**

0-5% 7231



20% 8014



|                           | Nádobková pištoľ               | Natieranie | Valčekovanie                     |
|---------------------------|--------------------------------|------------|----------------------------------|
| Tryska Ø (mm)             | 1,8 - 2,0                      | -          | -                                |
| Striekač tlak (bar)       | 3 - 4                          | -          | -                                |
| Riedenie                  | KH-Spritzverdünner 8014 (8014) | -          | Adlerol-Terpentinölersatz (7231) |
| Prídavok riedidla v %     | 20                             | -          | 0 - 5                            |
| Množstvo na nános (ml/m²) | 80 - 100                       | 60 - 80    |                                  |

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Pre dobré vysušenie je potrebné bezpodmienečne dodržať odporúčané nanášané množstvo. Príliš veľká hrúbka vrstvy vedie k výraznému oneskoreniu sušenia!

**Čas schnutia**

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



12h

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Prelakovateľný pri izbovej teplote | cca 12 hod. |
|------------------------------------|-------------|

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Pre dobré vysušenie je potrebné bezpodmienečne dodržať odporúčané nanášané množstvo.

Pri drevinách bohatých na obsah extraktívnych látok (ako je dub a iroko) môže byť predĺžená doba sušenia.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

Zabrániť priamemu slnečnému žiareniu!

**Čistenie náradia**

7231



7231

Ihneď po použití s Adlerol-Terpentinölersatz (7231).

Na odstránenie zaschnutých zvyškov farby alebo laku odporúčame použiť prostriedok Clean Abbeizer-Express (8313).

**PODKLAD****Druh podkladu**

Ihličnaté a listnaté drevinu a tiež drevené vrstvené materiály vhodné na vonkajšie použitie, napr. masívne drevené panely, lepené lamelové drevo (BSH), konštrukčné stavebné drevo (KVH).

**Vlastnosti podkladu**

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený dreveného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Predpokladom dlhej životnosti povrchovej úpravy je dodržiavanie zásad konštrukčnej ochrany dreva.

Pozrite si, prosím, nasledujúce dokumenty:

- ÖNORM B 3430-1
- ÖNORM B 2230-1
- DIN 18363
- Aktuálny BFS technický list

**Vlhkosť dreva**

Listnaté drevinu:  $12 \pm 2 \%$

Ihličnaté drevinu:  $15 \pm 2 \%$

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Príprava podkladu</b>                                                                                    | <p><b>Drevo a materiály na báze dreva:</b></p> <p>Pre optimálnu trvanlivosť odporúčame hladké drevené povrchy obrúsiť zrnitosťou 80 - 120 v smere vlákien, dôkladne vyčistiť a odstrániť vytekajúce zložky obsiahnuté v dreve, napr. živice a zásmoľky. Ostré hrany by mali byť zaoblené.</p> <p>Dreviny s vysokým obsahom živice a látok, ktoré spomaľujú sušenie, očistite pomocou Nitro-Verdünner 8017 (8017) .</p> <p><b>Brúsenie</b> Zrnitosť 120</p> <p><b>Staré nátery:</b></p> <p>Nepoškodený starý lak obrúsiť a/alebo vylúhovať. Odstrániť nenosné staré nátery. Na neporušenej pôvodnej povrchovej úprave je pred novým lakovaním nutné otestovať kompatibilitu s novou povrchovou úpravou.</p> <p>Riasy, zelený povlak alebo plesne v exteriéri odstráňte produktom Aviva Fungisan (8308) .</p> |
| <b>POVRCHOVÁ ÚPRAVA</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Všeobecne</b>                                                                                            | <p>Uvedené skladby povrchovej úpravy slúžia ako príklad.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Impregnácia</b>                                                                                          | <p><b>Drevo a materiály na báze dreva vo vonkajších priestoroch:</b></p> <p>V prípade, že je potrebná ochrana dreva v exteriéri proti zamodraniu, drevokazným hubám a hmyzu, impregnujte 1x s Pullex Imprägnier-Grund (4436) (platí pre dreviny s triedou odolnosti 3 – 5 podľa EN 350).</p> <p>Medzisušenie: cca 12 hod.</p> <p>Prostriedky na ochranu dreva používať bezpečne. Pred použitím si vždy prečítať etiketu a príslušné technické listy produktov.</p> <p>Prosíme, dodržujte našu pracovnú smernicu <b>ARL 056 – Smernica pre použitie ochranných prostriedkov na drevo.</b></p>                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Základná vrstva</b>                                                                                      | <p>1 x Vivido Allwetterlack (4502)</p> <p>Medzisušenie: cca 12 hod.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Medzihrúsenie</b><br> | <p>Zrnitosťou 240 – 280</p> <p>Brúsny prach odstrániť.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Vrchná vrstva</b>                                                                                        | <p>1 x Vivido Allwetterlack (4502)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>OŠETROVANIE &amp; RENOVÁCIA</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ošetrovanie &amp; renovácia</b>                                                                          | <p>Životnosť závisí od mnohých faktorov: je to predovšetkým pôsobenie poveternostných vplyvov, konštrukčná ochrana, mechanické namáhanie a voľba farebného odtieňa. Pre zaistenie dlhej životnosti je nutná pravidelná kontrola, údržba a v prípade potreby okamžité opravné opatrenia.</p> <p>V prípade potreby očistite ešte nepoškodené plochy od prachu a nečistôt, následne naneste 1 x Vivido Allwetterlack (4502)</p> <p>Pri bezfarebných náteroch v exteriéri treba počítať so skrátenými intervalmi renovácie. Odporúča sa ročná údržba. Poškodenie by sa malo opraviť čo najrýchlejšie, aby sa zabránilo zošednutiu dreva.</p> <p>Pri listnatých drevinách s hlbokými pórmí (napr. dub a iroko) je treba počítať s kratšími intervalmi údržby.</p>                                                |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Renovácia</b>                                                                                                           | Dodržujte, prosím, <b>ARL 504 – Pracovná smernica pre povrchovú úpravu rozmerovo nestabilných a čiastočne rozmerovo stabilných prvkov – údržba a renovácia.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>POKYNY PRE OBJEDNANIE</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Veľkosti balenia</b>                                                                                                    | 375 ml, 750 ml, 2,5 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Farebné odtiene/stupne lesku</b>                                                                                        | <b>Štandardné farebné odtiene</b><br>Farblos, Glänzend (4502050252)<br>Farblos, Matt (4502050253)<br>Pozor: Mierne žltkastá prirodzená farba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Súvisiace produkty</b>                                                                                                  | Adlerol-Verdünner 7231 (7231)<br>Aviva Fungisan (8308)<br>KH-Spritzverdünner 8014 (8014)<br>Nitro-Verdünner 8017 (8017)<br>Pullex Imprägnier-Grund (4436)<br>Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ĎALŠIE POKYNY</b>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Trvanlivosť/skladovanie</b><br>       | Min. 5 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.<br>Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).<br>Odporúčame preliať obsah otvoreného balenia do menšej nádoby, aby sa predišlo želatínácii/tvorbe kože.<br>Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Technické údaje</b>                                                                                                     | Obsah VOC zmesi pripravenej na použitie: limitná hodnota podľa smernice 2004/42/EG pre Vivido Allwetterlack (Kat A/e): 400 g/l.<br>Vivido Allwetterlack obsahuje max. 390 g/l VOC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GISCODE</b>                                                                                                             | BSL20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Vyhlasenie o obsahu látok podľa VdL-RL 01</b>                                                                           | Alkydové živice / Alifáty / Povrchová prísada / Glykoléter / Zmäčadlá / Suché látky (sikatíva) / Prípravky na ochranu pred svetlom / Činidlá na ochranu pred olupovaním<br>Obsahuje ftalanhydrid. Môže spôsobiť alergické reakcie.<br><b>Informácie pre alergikov sú k dispozícii na telefónnom čísle +43 5242 6922-713.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Technicko-bezpečnostné údaje</b><br> | Pri handrách, ktoré sú nasiaknuté oxidatívne schnúcimi produktmi, hrozí nebezpečenstvo samovznietenia! Nasiaknuté handry nechať sušiť rozprestreté. Je nutné uchovávať ich v uzavretých kovových nádobách alebo pod vodou.<br>Spracovanie produktu v striekacích kabínach, ktoré sú kontaminované prachom obsahujúcim nitrocelulózu, je zakázané z dôvodu rizika samovznietenia!<br>Je bezpodmienečne nutné zabrániť vdýchnutiu aerosólu laku. Toto je zabezpečené správnym použitím ochrannej masky (kombinovaný filter A2/P2).<br>Pri brúsení používajte ako osobné ochranné prostriedky protiprachový filter minimálne P2 proti brúsneému a drevnému prachu. Pri listnatých drevinách (predovšetkým buk, dub) odporúčame protiprachový filter P3.<br>Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte |

bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke  
**[www.adler.sk](http://www.adler.sk)**.

---