

Vivido Ferroblock

4105

Stabilizzatore per ruggine per il fai da te e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Convertitore di ruggine a base d'acqua per il trattamento preliminare e la stabilizzazione della ruggine. Blocca la ruggine residua e protegge contemporaneamente i componenti in ferro e acciaio da un'ulteriore corrosione. Ottima sovraverniciabilità con vernici a base acqua e a base solvente.


Campi di applicazione

Ruggine residua sulle parti in ferro e acciaio.




LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Agitare bene il prodotto prima dell'uso.
- È necessario che il prodotto, l'oggetto e la temperatura ambiente siano di almeno +10 °C.
- Le condizioni ottimali per lavorazione sono comprese tra 15 - 25 °C con un'umidità relativa dell'aria tra il 40 - 80 %.
- Non applicare in caso di forte irraggiamento solare, pioggia, umidità estremamente elevata, vento forte poco prima del gelo.
- Si deve assolutamente evitare una sollecitazione prematura causata dalla pioggia o dalla rugiada!
- Coprire accuratamente le aree che non devono essere rivestite.
- Si devono verificare la tonalità del colore, la compatibilità e l'adesione con il supporto con delle superfici di prova.
- Applicare abbondante. Dopo l'essiccazione, deve formarsi un film coprente di colore nero intenso.
- In caso di forte presenza di ruggine si consiglia un'applicazione dopo ca. 60 minuti.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato. Questi cambiamenti comportano problemi al film e di adesione, oltre a compromettere la resistenza agli agenti atmosferici e la stabilità delle tinte.

Metodo di applicazione

100 -
200 ml
↓
1 m²

	Pistola a tazza	A pennello	A rullo
Ugello Ø (mm)	1,8 - 2,0	-	-
Pressione spruzzo (bar)	3 - 4	-	-
Quantità per applicazione (ml/m ²)	100 - 200		

Il prodotto è pronto all'uso.

La forma e le condizioni superficiali dell'oggetto e il tipo di applicazione influenzano il consumo effettivo del prodotto. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



Sovraverniciabile (vernici al solvente)	24 ora/e
Sovraverniciabile (vernici all'acqua)	18 ora/e

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende dal fondo, spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e l'umidità relativa dell'aria.

Temperature basse e/o un'elevata umidità dell'aria possono prolungare i tempi di essiccazione.

Evitare l'esposizione diretta al sole!

Pulizia degli utensili

Con acqua subito dopo l'uso.

Per l'eliminazione di resti induriti di vernice raccomandiamo Clean Abbeizer-Express (8313).

SUPPORTO**Tipo di supporto**

Ruggine residua sulle parti in ferro e acciaio.

Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile e privo di distaccanti, quali grasso, cera, silicone, resina ecc., e deve essere verificata l'idoneità per la verniciatura.

Consultare gli altri documenti:

- ÖNORM B 2230-1
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Attuali schede illustrative BFS

Preparazione del supporto

Rimuovere lo sporco, la ruggine sciolta e i residui di vernice infiltrati con ruggine meccanicamente (pulizia ad alta pressione, spazzola metallica, spatola o carta abrasiva) oppure sverniciare con Clean Abbeizer-Express (8313).

Rimuovere vecchi strati di vernice non portanti.

CICLO DI VERNICIATURA**Applicazione del prodotto**

1 – 2 x Vivido Ferroblock (4105)

Fondo, intermedio e finitura

A seconda dell'area di applicazione: ad es: Vivido Alkyd-Primer-Metal (4512) / Vivido Alkyd-Primer Uni (4516) / Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni (5604) / Vivido Aqua-Primer Multi (4129) / Vivido Samtalkyd (4514) / Vivido Brilliantalkyd (4503) oppure Vivido Varicolor (4117)

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

100 ml, 375 ml, 1 l

Prodotti complementari

Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni (5604)
 Vivido Varicolor (4117)
 Clean Abbeizer-Express (8313)
 Vivido Aqua-Primer Multi (4129)
 Vivido Brilliantalkyd (4503)
 Vivido Alkyd-Primer-Metal (4512)
 Vivido Samtalkyd (4514)
 Vivido Alkyd-Primer Uni (4516)

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio



Almeno 2 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.

Dati tecnici

Contenuto di COV della miscela pronta all'uso: Valore limite secondo la direttiva 2004/42/CE per Vivido Ferroblock (Cat A/i): 140 g/l.
 Vivido Ferroblock contiene un massimo di 140 g/l COV.

GISCODE

BSW30

Dichiarazione degli ingredienti secondo VdL-RL 01

Acqua / Alcoli / Pigmenti anticorrosivi / Additive

Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, miscela di reazione composta da 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1).
 Può provocare reazioni allergiche.

Informazioni per gli allergici al numero di telefono +43 5242 6922-713.

Indicazioni tecniche di sicurezza



Durante i lavori di carteggiatura utilizzare filtri anti-polvere P2 / P3. Non inalare i vapori prodotti dall'applicazione a spruzzo. Utilizzare il filtro combinato A2 / P2 e gli occhiali di protezione.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.