

Vivido Floor-Fill

4207

Gel livellante a base d'acqua per la produzione di stucco per legno mediante miscela con polvere di carteggiatura per il fai da te e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Gel livellante a base d'acqua per la produzione di stucco per legno per piccole crepe e danni, nonché per giunture fino a 3 mm, da miscelare con polvere di carteggiatura. Può essere utilizzato universalmente per tutti i comuni tipi di parquet. Il prodotto quasi inodore è caratterizzato da un'ottima lavorabilità, rapida essiccazione, buon potere riempitivo, buona carteggiabilità e buona corrispondenza dei colori.

Caratteristiche particolari e norme



- **Regolamento francese DEVL1104875A**
Relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+.

Campi di applicazione

Pavimenti in parquet e legno



LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare o agitare bene il prodotto prima dell'uso.
- È necessario che il prodotto, l'oggetto e la temperatura ambiente siano di almeno +10 °C.
- Le condizioni ottimali per lavorazione sono comprese tra 15 - 25 °C con un'umidità relativa dell'aria tra il 40 - 80 %.
- Per una carteggiatura efficiente è preferibile lasciare poca eccedenza sulla superficie.
- Per giunti più grandi e zone molto profonde potrebbe essere necessario un secondo intervento di stuccatura.
- Riempire le crepe e i giunti con la miscela di polvere Floor-Fill e livellarle con una spatola in acciaio inox.
- Si devono verificare la tonalità del colore, la compatibilità e l'adesione con il supporto con delle superfici di prova.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.

Rapporto di miscela

1 parte in peso di polvere di carteggiatura pulita proveniente dalla carteggiatura del supporto legnoso
5 parti in peso di Vivido Floor-Fill (4207)

Mescolare la polvere di carteggiatura pulita derivante dalla carteggiatura del legno grana 120 con Vivido Floor-Fill 4207 fino a ottenere una massa spalmabile.

Metodo di applicazione

	A spatola
Strumento d'applicazione	Spatola in plastica o in acciaio inox
Quantità per applicazione (ml/m²)	20 - 30

La forma e le condizioni superficiali dell'oggetto e il tipo di applicazione influenzano il consumo effettivo del prodotto.

Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



Carteggiabile	ca. 30 - 90 minuti
---------------	--------------------

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende dal fondo, spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e l'umidità relativa dell'aria.

Per giunti più grandi, è necessario garantire una sufficiente essiccazione, eventualmente durante la notte.

Per ottenere un'asciugatura perfetta, è necessario garantire una buona aerazione dell'ambiente.

Temperature basse e/o un'elevata umidità dell'aria possono prolungare i tempi di essiccazione.

Evitare l'esposizione diretta al sole!

Pulizia degli utensili

Con acqua subito dopo l'uso.

Per l'eliminazione di resti induriti di vernice raccomandiamo Clean Abbeizer-Express (8313).

SUPPORTO**Tipo di supporto**

Legno di latifoglie e legno di conifera (legno massiccio)

Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, resina, ecc. e privo di polvere di legno; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura.

Umidità del legno

Legno di latifoglie: $12 \pm 2 \%$

Legno di conifera: $15 \pm 2 \%$

Preparazione del supporto

Legno di latifoglie: Carteggiatura del legno Grana 150 - 180

Legno di conifera: Carteggiatura del legno Grana 120 - 150

CICLO DI VERNICIATURA**Applicazione del prodotto**

Miscela Floor-Fill e polvere di levigatura

Carteggiatura intermedia 	Grana 120 – 150 Rimuovere la polvere di carteggiatura.
Fondo	1 x Vivido Floor-Start (4205) Essiccazione intermedia: ca. 2 ore Non carteggiare Vivido Floor-Start (4205).
Applicazione intermedia	1 x Vivido Floor-Finish (4202) oppure 1 x Vivido Holzlack (4208) Essiccazione intermedia: ca. 4 ore
Carteggiatura intermedia 	Prima della verniciatura finale viene eseguita una leggera carteggiatura intermedia con grana 240 o griglia abrasiva a grana 120 o più fine. Un tempo di essiccazione intermedio più lungo (ideale essiccazione per una notte) migliora la carteggiabilità. Evitare di sfondare fino al legno poiché si possono presentare delle differenze nel ravvivamento, le quali potrebbero intensificarsi a causa dell'ingiallimento durante l'invecchiamento. Rimuovere la polvere di carteggiatura.
Finitura	1 x Vivido Floor-Finish (4202) oppure 1 x Vivido Holzlack (4208)
INDICAZIONI PER GLI ORDINI	
Confezioni	1 l
Tonalità	Vivido Floor-Fill (4207000210)
Prodotti complementari	Clean Abbeizer-Express (8313) Vivido Floor-Finish (4202) Vivido Floor-Start (4205) Vivido Holzlack (4208) Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.
ULTERIORI INDICAZIONI	
Durata / Magazzinaggio  	Almeno 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate. Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C). Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.
GISCODE	W2+
Dichiarazione degli ingredienti secondo VdL-RL 01	Dispersioni acriliche / Acqua / Glicoleteri / Additivi reologici / Agenti umettanti / Conservanti per prodotti in scatola

Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, una miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1). Può provocare reazioni allergiche.

Informazioni per gli allergici al numero di telefono +43 5242 6922-713.

Indicazioni tecniche di sicurezza



Le consuete misure di protezione devono essere rispettate anche nella lavorazione di prodotti a basso contenuto di sostanze nocive.

Durante i lavori di carteggiatura utilizzare filtri anti-polvere P2 / P3.

In caso di necessità di consulenza medica, tenere a portata di mano la confezione o l'etichetta.

In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua.

Deve quindi essere tenuta fuori dalla portata dei bambini.

Assicurare una buona ventilazione durante la lavorazione e l'essiccazione.

Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro.

Non disperdere il prodotto nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno.

Smaltire solo le confezioni completamente svuotate per il riciclaggio. Resti di vernici/smalti liquidi possono essere smaltiti come rifiuti di vernici a base acquosa. Resti induriti di vernici/smalti completamente essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.
