

Vivido Interior-Lasur

5309

Vernice colorata a base acqua per ambienti interni, per il fai-da-te e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Vernice trasparente a basso spessore e e traspirante per interni. Il prodotto si distingue per la sua lavorabilità particolarmente buona e per l'effetto trasparente e satinato. L'aspetto naturale del legno rimane inalterato.

Caratteristiche particolari e norme



- **ÖNORM EN 71-3**
Certificato da un certificato di prova esterno.
Sicurezza dei giocattoli, rimozione di determinati elementi (privo di metalli pesanti).



- **DIN 53160-1 e DIN 53160-2**
Resistenza al sudore e alla saliva.



- **Prodotto dichiarato e convalidato in "baubook"**
Criteri di "Baubook Ökologisch ausschreiben" soddisfatti



- **Regolamento francese DEVL1104875A**
Relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+.

Campi di applicazione



Componenti in ambiente interno in legno di conifera, come ad esempio pannelli per pareti e soffitti.

Particolarmente adatto per l'applicazione su legno di abete rosso.

LAVORAZIONE


Istruzioni di lavorazione



- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- È necessario che il prodotto, l'oggetto e la temperatura ambiente siano di almeno +10 °C.
- Le condizioni ottimali per lavorazione sono comprese tra 15 - 25 °C con un'umidità relativa dell'aria tra il 40 - 80 %.
- Non è tecnicamente possibile evitare il flusso di resina tramite la verniciatura.
- Per le tavole con incastro a maschio e femmina consigliamo in linea di principio di verniciare prima del montaggio; nel caso questo non sia possibile, applicare poca vernice nella zona dell'incastro per evitare incollaggi.

- Per l'applicazione a pennello raccomandiamo l'utilizzo di un pennello acrilico.
- Coprire accuratamente le aree che non devono essere rivestite.
- Si devono verificare la tonalità del colore, la compatibilità e l'adesione con il supporto con delle superfici di prova.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.

Metodo di applicazione

0 - 10% H₂O100 - 125 ml
↓
1 m²

	Pistola a tazza	A pennello
Ugello Ø (mm)	1,8 - 2,0	-
Pressione spruzzo (bar)	3 - 4	-
Diluizione	Acqua	-
Aggiunta di diluente in %	0 - 10	-
Quantità per applicazione (ml/m ²)	100 - 125	

Il prodotto è pronto all'uso.

La forma e le condizioni superficiali dell'oggetto e il tipo di applicazione influenzano il consumo effettivo del prodotto. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



1h

Sovraverniciabile

ca. 60 minuti

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende dal fondo, spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e l'umidità relativa dell'aria.

Temperature basse e/o un'elevata umidità dell'aria possono prolungare i tempi di essiccazione.

Evitare l'esposizione diretta al sole!

Pulizia degli utensili



Con acqua subito dopo l'uso.

Per l'eliminazione di resti induriti di vernice raccomandiamo Clean Abbeizer-Express (8313).

SUPPORTO

Tipo di supporto

Legno di conifere

Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, resina, ecc. e privo di polvere di legno; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura.

Consultare gli altri documenti:

- ÖNORM B 2230-1
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Attuali schede illustrative BFS

Umidità del legno

13 % ± 2 %

Preparazione del supporto

Per un'ottima durata si consiglia di carteggiare le superfici lisce del legno con grana 80 - 120 nella direzione delle fibre, pulire accuratamente ed

eliminare le fuoriuscite di sostanze interne del legno come ad es. le resine e le sacche di resina.

Arrotondare gli spigoli vivi.

CICLO DI VERNICIATURA

Prima mano

1 x Vivido Interior-Lasur (5309)

Carteggiatura intermedia



Se necessario, carteggiare la superficie trattata con il fondo con grana 240 – 280.

Rimuovere la polvere di carteggiatura.

Finitura

1 x Vivido Interior-Lasur (5309)

MANUTENZIONE E RINNOVO

Manutezione e rinnovo

Se necessario rimuovere la polvere e la sporcizia dalle superfici ancora intatte e applicare a pennello 1 – 2 x mano di Vivido Interior-Lasur (5309).

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni

375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l (solo incolore)

Tonalità

Color4You

Vernici base:

Vivido Interior-Lasur W10 Weiß, tönbar (5309000010)

Vivido Interior-Lasur Farblos, tönbar (5309000220)

Altre tonalità sono miscelabili tramite il **sistema tintometrico ADLER Color4You**.

Per garantire un colore uniforme, utilizzare sulla superficie da verniciare esclusivamente prodotti con lo stesso numero di lotto.

Consigliamo di eseguire un campione di prova sul supporto originale e con il ciclo scelto, per valutare la tonalità finale.

I toni pastello devono essere utilizzati solo su abete rosso, qualità I, altrimenti fori e crepe risulterebbero visivamente sgradevoli. Con i legni ricchi di resina c'è il rischio che le differenze di colore dovute al legno diventino visibili dopo un certo periodo di tempo e/o che si formino macchie gialle nelle aree nodose.

Tutte le tonalità sono miscelabili tra loro e, se necessario, possono essere schiarite con Vivido Interior-Lasur Farblos, tönbar (5309000220).

I prodotti tinti devono essere utilizzati entro 12 mesi.

Consultare le nostre linee guida **ARL 800 – Direttive per l'utilizzazione per il lavoro (inclusa la cura e la manutenzione)** con i dosatori ADLER Mix, Pur Mix e Color4You.

Prodotti complementari

Clean Abbeizer-Express (8313)

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio



Almeno 3 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.

Dati tecnici	Contenuto di COV della miscela pronta all'uso: Valore limite secondo la direttiva 2004/42/CE per Vivido Interior-Lasur (Cat A/e): 130 g/l. Vivido Interior-Lasur contiene un massimo di 50 g/l COV.
GISCODE	BSW30
Dichiarazione degli ingredienti secondo VdL-RL 01	Dispersioni acriliche / Acqua / Glicoleteri / Additivi reologici / Additivi interfacciali / Agenti umettanti / Agenti neutralizzanti / Conservanti per prodotti in scatola Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, una miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1). Può provocare reazioni allergiche. Informazioni per gli allergici al numero di telefono +43 5242 6922-713.
Indicazioni tecniche di sicurezza 	Le consuete misure di protezione devono essere rispettate anche nella lavorazione di prodotti a basso contenuto di sostanze nocive. Durante i lavori di carteggiatura utilizzare filtri anti-polvere P2 / P3. Non inalare i vapori prodotti dall'applicazione a spruzzo. Utilizzare il filtro combinato A2 / P2 e gli occhiali di protezione. In caso di necessità di consulenza medica, tenere a portata di mano la confezione o l'etichetta. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Deve quindi essere tenuta fuori dalla portata dei bambini. Assicurare una buona ventilazione durante la lavorazione e l'essiccazione. Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro. Non disperdere il prodotto nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. Smaltire solo le confezioni completamente svuotate per il riciclaggio. Resti di vernici/smalti liquidi possono essere smaltiti come rifiuti di vernici a base acquosa. Resti induriti di vernici/smalti completamente essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito www.adler-lacke.com.