

Woodfill-Reparaturspachtel

7519

Stucco bicomponente **universale** per l'industria e il professionista

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Stucco poliestere bicomponente applicabile universalmente per livellare i difetti del legno. Appositamente sviluppato per riparazioni del legno di grandi e piccole dimensioni da 3 a 30 mm in un'unica passata. Lo stucco si contraddistingue per un ritiro minimo durante l'essiccazione, elevata elasticità, ottima lavorabilità ed eccellente carteggiabilità.

Campi di applicazione



Componenti costruttivi in legno a precisione dimensionale per l'esterno e l'interno, come ad esempio finestre in legno e portoncini d'ingresso.

Adatto per lavori di riparazione e ritocco su aree parziali. Per le stuccature su tutta la superficie, consigliamo l'uso di stucchi specifici per grandi superfici, come ad esempio Feinspachtel (7525) o Kunstharzspachtel (7523).

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- È necessario che il prodotto, l'oggetto e la temperatura ambiente siano di almeno +10 °C.
- Il calore accelera, il freddo ritarda la reazione di indurimento.
- Come tutti gli stucchi poliesteri indurisce più rapidamente se applicato con spessori alti che con spessori bassi. Rapido indurimento a partire da circa 3 mm.
- Woodfill-Reparaturspachtel viene dosato con lo speciale dosatore Woodfill.
- Entrambi i componenti vengono mescolati insieme fino ad ottenere una tonalità omogenea.
- Applicare Woodfill sull'area da riparare con una spatola e lisciare.
- Rimuovere immediatamente il materiale in eccesso.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato. Questi cambiamenti comportano problemi al film e di adesione, oltre a compromettere la resistenza agli agenti atmosferici e la stabilità delle tinte.

Rapporto di miscela


Miscelazione esatta con Spachtel Dosiergerät (7521)

Pot-Life



20 minuti

Un ulteriore prolungamento della durata del prodotto catalizzato non è possibile.

Metodo di applicazione**Metodo di applicazione****Spatola**

Il prodotto è pronto all'uso.

La forma e le condizioni superficiali dell'oggetto e il tipo di applicazione influenzano il consumo effettivo del prodotto. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



Carteggiabile

ca. 1 - 3 ora/e

Temperature basse e/o un'elevata umidità dell'aria possono prolungare i tempi di essiccazione.

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende dal fondo, spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e l'umidità relativa dell'aria.

Pulizia degli utensili**8017**

Con Nitro-Verdünner 8017 (8017) subito dopo l'uso. Lo stucco indurito non può essere rimosso con solventi, ma solo meccanicamente o ad alte temperature (> 200 °C).

SUPPORTO**Tipo di supporto**

Legno di latifoglie e legno di conifera (legno massiccio)

Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, resina, ecc. e privo di polvere di legno; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura.

Presupposto per una lunga durata del rivestimento è il rispetto dei principi di protezione costruttiva del legno.

Consultare gli altri documenti:

- ÖNORM B 2230-1
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- La scheda informativa BFS n° 18.

CICLO DI VERNICIATURA**Indicazioni generali**

I seguenti cicli di verniciatura sono esemplari.

Applicazione del prodotto

Woodfill-Reparaturspachtel (7519)

Carteggiatura intermedia

Carteggiare i punti stuccati con una grana adeguata al supporto.

Evitare di sfondare fino al legno poiché si possono presentare delle differenze nel ravvivamento, le quali potrebbero intensificarsi a causa dell'ingiallimento durante l'invecchiamento.

Rimuovere la polvere di carteggiatura.

La carteggiatura intermedia va eseguita poco prima della successiva applicazione della vernice per garantire una buona adesione intermedia.

Impregnazione

Se necessario, per l'esterno, applicare una mano di Pullex Imprägnier-Grund (4436) per proteggere il legno dall'azzurramento e dall'attacco dei funghi e degli insetti (vale per i legni con classe di durata 3 – 5 secondo la norma EN 350).

Non dipingere aree di riempimento più grandi.

Utilizzate con attenzione i protettivi del legno. Prima dell'uso consultare sempre le etichette e le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

Prego, consultare la nostra **ARL 056 - Direttiva per l'utilizzazione dei protettivi del legno**.

Fondo	1 x Vivido Alkyd-Primer (4501)
Carteggiatura intermedia 	grana 220 – 280 Rimuovere la polvere di carteggiatura.
Applicazione intermedia	Vivido Samtalkyd (4514) oppure Vivido Brilliantalkyd (4503) oppure Vivido Varicolor (4117)
Finitura	Vivido Samtalkyd (4514) oppure Vivido Brilliantalkyd (4503) oppure Vivido Varicolor (4117)
INDICAZIONI PER GLI ORDINI	
Confezioni	1350 g; compreso il catalizzatore 96857
Tonalità	Tonalità standard: Beige - inkl.Härter (7519080971) Weiß - inkl.Härter (7519080972)
Prodotti complementari	Vivido Varicolor (4117) Vivido Alkyd-Primer (4501) Vivido Brilliantalkyd (4503) Nitro-Verdünner 8017 (8017) Pullex Imprägnier-Grund (4436) Vivido Samtalkyd (4514) Spachtel Dosiergerät (7521) Feinspachtel (7525) Kunstharzspachtel (7523) Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.
ULTERIORI INDICAZIONI	
Durata / Magazzinaggio  	Almeno 1.5 anno/i in confezioni originariamente sigillate. Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C). Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.
Indicazioni tecniche di sicurezza 	Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale. Durante i lavori di carteggiatura utilizzare almeno il filtro anti-polvere P2 come dispositivo di protezione individuale per la protezione dalla polvere di legno e dalla carteggiatura. In caso di legno di latifoglia (soprattutto faggio, rovere) consigliamo un filtro anti-polvere P3. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito www.adler-lacke.com .