

WurmEx

8305

Prostředek na ochranu dřeva proti živočišným škůdcům pro domácí a řemeslné použití

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Ochranný prostředek na dřevo na vodou ředitelné bázi pro preventivní a likvidační ochranu proti dřevokaznému hmyzu, jako je tesařík domácí (Hylotrupes), červotoč (Anobium) a brouk Lyctus, v interiéru. Preventivní ochrana proti termitům.

Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- **Povolení k ochraně dřeva (PT8)**
dle nařízení EU o obsahu biocidních látek
- **Číslo autorizace:**
Rakousko: AT-0021825 | Německo: DE-0014304-01-0001-08 | Švýcarsko: CH-2019-0005.01.0001 | Česká republika: CZ-0021469-0000 | Polsko: PL/2019/0390/MR/BPF | Itálie: IT/2020/00620/MRP/1-1 | Francie: FR-2019-0017 | Belgie: BE2019-0011-00-00 | Španělsko: ES/MRF(NA)-2019-08-00600
- **EN 46, EN 49 a EN 118**
Použitá účinná látka poskytuje preventivní ochranu proti živočišným škůdcům dřeva (testováno podle §N 46 a EN 49-1) a termitům (EN 118).
Aplikační množství 200 ml/m²
- **EN 1390 a EN 370**
Použitá účinná látka má regulační účinek proti živočišným škůdcům dřeva (test EN 1390 a EN 370).
Aplikační množství cca 200 ml/m².
- **Francouzská směrnice DEVL1104875A**
Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+
- **Účinnost (Iv, Ib, T)**
Účinná látka:
2.7 g/kg (0.27 %) permethrin

Oblasti použití



Stěnové a stropní prvky, krovy, schodiště nebo nábytek.

Výrobek je vhodný na všechny druhy dřeva.

Dřevěné předměty pro skladování krmiva a potravin a úly se nesmí výrobkem WurmEx (8305) ošetřovat.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Prosím před použitím produkt pečlivě promíchejte nebo protřepejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí musí být minimálně +10 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování jsou v rozmezí 15 - 25 °C při relativní vzdušné vlhkosti 40 - 80 %.

- Dobře zakryjte okolní plochy, které nemají být ošetřeny.
- Připraveno k použití, nesmí se ředit!
- Ošetření by se nemělo provádět na mokřém povrchu, protože jinak nedochází k hloubkovému účinku.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.
- Dodržujte prosím naše **ARL 056 – Pracovní směrnice pro použití prostředků na ochranu dřeva**.

Technika nanášení



	Natírání	Nízkotlaké stříkání, stříkání	Impregnace vrtů (injekce)
Množství na jednu aplikaci (ml/m²)	200 - 300		

Produkt je připravený k okamžitému použití.

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Lze přelakovat

12 hod.

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou výrazně prodloužit dobu schnutí.

Čištění pracovních nástrojů



Umyjte ihned po použití vodou.

PODKLAD

Druh podkladu

Dřevo a materiály na bázi dřeva

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Dodržujte prosím:

- ÖNORM B 3430-1
- ÖNORM B 2230-1
- Aktuální BFS technický list
- DIN 18363

Příprava podkladu

Odstranit starý nátěr a silně napadené, nenosné vrstvy dřeva (osekat).

SYSTÉMOVÁ SKLADBA

Nános produktu

2 – 3 x WurmEx (8305)
Bez mezischnutí

Následná povrchová úprava

Po 16 hodinách přetřete vodou ředitelnými přípravky, jako jsou Vivido Interior-Lasur (5309), Vivido Holzlack (4208) nebo Vernice Legno (4209).

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Velikosti balení

Láhev s rozprašovačem pro aplikaci na vývrty: 125 ml
Plechové nádoby: 750 ml, 2,5 l

Barevné odstíny / stupně lesku

Standardní odstíny:
Farblos (8305000200)

Související produkty

Vivido Interior-Lasur (5309)
Vivido Holzlack (4208)
Vernice Legno (4209)
Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY

Životnost / skladování



Min. 2 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.

GIS KÓD

HSW27

Bezpečnostně technické údaje



Prostředky na ochranu dřeva používejte opatrně. Před použitím si vždy prostudujte příslušné technické listy a bezpečnostní listy použitých produktů.

WurmEx (8305) obsahuje biocidní účinné látky na ochranu dřeva proti zamodrávání, dřevokazným houbám a působí preventivně proti napadení hmyzem. Produkt se proto smí používat, pouze pokud je předepsána nebo požadována ochrana dřeva nebo v ojedinělých případech.

Nepoužívejte na dřevo určené pro výrobu úlů, saun a na dřevo s trvalým kontaktem se zemí nebo vodou.

Nedotýkejte se rozlitého materiálu a nechoďte po něm.

Při zpracování používejte ochranné rukavice a brýle.

V případě zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře!

V případě kontaktu s pokožkou okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem!

Při aplikaci nejezte, nepijte a nekuřte.

Vyhnete se vdechování par nebo mlhy.

Během zpracování a schnutí zajistěte dobré větrání.

Nepoužívejte na dřevo, které může přijít do přímého kontaktu s potravinami, krmivem nebo hospodářskými zvířaty.

Nechráněné osoby a zvířata se musí držet mimo ošetřované povrchy po dobu 48 hodin nebo dokud povrchy nezaschnou.

Nedotýkejte se ošetřených povrchů, dokud nejsou suché.

Při aplikaci zabraňte postříkání oděvu a pokožky. Stříkance výrobku na kůži smyjte.

Neznečišťujte potraviny, nádobí ani povrchy přicházející do styku s potravinami.

Pyrethroidy a pyrethriny mohou způsobit parestézii (pálení a bodání kůže bez podráždění). V případě přetrvávajících potíží: vyhledejte lékařskou pomoc.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.