

WurmEx

8305

Sredstva za zaštitu drveta od štetočina za samostalnu i komercijalnu upotrebu

OPIS PROIZVODA

Općenito

Sredstvo za zaštitu drva na bazi vode za suzbijanje i sprječavanje insekata koji uništavaju drvo, kao što su strizibube (Hylotrupes), drvni crvi (Anobium) i drvni kukci (Lyctus) u zatvorenom prostoru. Preventivna zaštita od termita.

Posebna svojstva i ispitne norme



- **Odobreno kao sredstvo za zaštitu drva (PT8)**
u skladu s Uredbom EU-a o biocidnim proizvodima.
- **Broj odobrenja:**
Austrija: AT-0021825 | Njemačka: DE-0014304-01-0001-08 | Švicarska: CH-2019-0005.01.0001 | Češka Republika: CZ-0021469-0000 | Poljska: PL/2019/0390/MR/BPF | Italija: IT/2020/00620/MRP/1-1 | Francuska: FR-2019-0017 | Belgija: BE2019-0011-00-00 | Španjolska: ES/MRF(NA)-2019-08-00600
- **EN 46, EN 49 i EN 118**
Korištenim aktivnim tvarima preventivno se suzbijaju životinjski štetnici u drvu (testirano prema standardima §N 46 i EN 49-1) i termiti (EN 118). Količina nanosa 200 ml/m²
- **EN 1390 i EN 370**
Korištenim aktivnim tvarima suzbijaju se životinjski štetnici u drvu (ispitivanje prema standardima EN 1390 i EN 370). Količina nanosa cca 200 ml/m².
- **Francuska uredba DEVL1104875A**
Označavanje građevinskih premaza na temelju njihovih emisija hlapljivih onečišćujućih tvari: A+
- **Učinkovitost (Iv, Ib, T)**
Aktivna tvar:
2,67 g/kg 0,267 % Permethrin (ISO)

Područja primjene



Zidni i stropni elementi, krovne rešetke, stepenice ili komadi namještaja.

Proizvod je prikladan za sve vrste drveta.

Drveni predmeti za skladištenje stočne hrane i prehrambenih proizvoda, kao i košnice, ne smiju se tretirati proizvodom WurmEx (8305).

OBRADA

Upute za obradu



- Dobro promiješajte proizvod ili ga dobro protresite prije upotrebe.
- Potrebna je temperatura proizvoda, objekta i prostora od minimalno + 10 °C.
- Optimalni uvjeti obrade su između 15 - 25 °C pri relativnoj vlažnosti zraka od 40 - 80 %.

- Pokrijte područja koja se ne smiju dobro tretirati.
- Spremno za obradu, ne smije se razrijeđivati!
- Tretman se ne smije provoditi na mokroj površini, jer neće biti dubinskog učinka.
- Svaka promjena tijeka obrade, uvjeta iz okruženja, nepoštivanja uputa ili nekorištenje navedenih proizvoda mogu nepovoljno utjecati na rezultat.
- Molimo rukovodite se našom radnom smjernicom **ARL 056 za korištenje zaštitnih sredstava za drvo**.

Tehnika nanošenja



	Premazivanje	Niskotlačno raspršivanje, raspršivanje	Impregnacija kroz bušotine (injekcija)
Količina nanošenja po nanosu (ml/m ²)	200 - 300		

Proizvod je spreman za primjenu.

Oblik i svojstva površine izradaka za obradu, kao i vrste nanošenja utječu na stvarnu potrošnju. Točne vrijednosti potrošnje mogu se utvrditi samo uz pomoć prethodnog probnog premaza.

Vremena sušenja (pri 23 °C i 50 % rv)



Može se premazivati

oko 12 Sat(i)

Navedene vrijednosti su samo približne. Sušenje ovisi o podlozi, debljini sloja, temperaturi, razmjeni zraka i relativnoj vlažnosti zraka.

Niske temperature i/ili visoka vlaga zraka mogu produžiti vrijeme sušenja.

Čišćenje radnih uređaja



Nakon upotrebe odmah očistite vodom.

PODLOGA

Vrsta podloge

Drvo i materijali na bazi drva

Svojstva podloge

Podloga mora biti suha, čista, nosiva, bez razdvajajućih tvari kao što su masnoća, vosak, silikon itd. te mora biti bez prašine i ispitana na prikladnost za premazivanje.

Pridržavajte se i ostalih dokumenata:

- ÖNORM B 3430-1
- ÖNORM B 2230-1
- Aktualni informativni listovi udruženja BFS
- DIN 18363

Priprema podloge

Uklonite stare premaze i jako napadnute, nenosive slojeve drva (tesanjem).

STRUKTURA PREMAZA

Nanošenje proizvoda

2 – 3 x WurmEx (8305)
Nema međusušenja

Sekundarni premaz

Nakon 16 sati s proizvodom na bazi vode kao što su Vivido Interior-Lasur (5309), Vivido Holzlack (4208) ili Vernice Legno (4209).

NAPOMENE ZA NARUDŽBU

Veličine ambalaže Boca s raspršivačem za impregnaciju izbušenih otvora: 125 ml
Limena posuda: 750 ml, 2,5 l

Tonovi boje / stupnjevi sjaja **Standardne boje:**
Farblos (8305000200)

Dodatni proizvodi Vivido Interior-Lasur (5309)
Vivido Holzlack (4208)
Vernice Legno (4209)
Pripazite na odgovarajuće tehničke listove proizvoda.

OSTALE NAPOMENE

Rok trajanja / skladištenje



Minimalno 2 Godina/-e u originalno zatvorenim spremnicima.

Skladištite zaštićeno od vlage, direktnog Sunčevog zračenja, mraza i visokih temperatura (iznad 30 °C).

Otvorene spremnike dobro zatvorite i potrošite sadržaj što je moguće brže.

GISCODE

HSW27

Sigurnosno-tehnički podaci



Oprezno koristite zaštitno sredstvo za drvo. Prije upotrebe uvijek je potrebno obratiti pažnju na etiketu i tehničke informativne listove o proizvodu.

WurmEx (8305) sadrži biocidne aktivne sastojke za zaštitu od plavih mrlja i gljivica koje uništavaju drvo te ima preventivni učinak protiv najezde insekata. Proizvod se stoga smije koristiti samo ako je propisana zaštita drva ili ako je ista nužna u pojedinačnim slučajevima.

Ne koristiti za drvo koje se koristi u košnicama ili saunama, niti za drvo koje je u stalnom kontaktu sa zemljom i/ili vodom.

Ne dodirujte niti prolazite kroz prosuti materijal.

Prilikom obrade preporučuje se korištenje zaštitnih rukavica i naočala.

U slučaju kontakta s očima, odmah isperite vodom.

U slučaju kontakta s kožom, odmah isperite s puno sapuna i vode!

Prilikom rada je zabranjeno jesti, piti i pušiti.

Izbjegavajte udisanje pare ili magline.

Dobro prozračite tijekom obrade i sušenja.

Nemojte koristiti na drvu koje može doći u izravan kontakt s hranom, stočnom hranom i stokom.

Nezaštićene osobe i životinje moraju se držati podalje od tretiranih površina tijekom 48 sati ili dok se površine ne osuše.

Ne dodirujte tretirane površine dok se ne osuše.

Tijekom korištenja izbjegavajte prskanje po odjeći i koži. Isperite mrlje od proizvoda na koži.

Ne kontaminirajte hranu, pribor za jelo ili površine koje dolaze u kontakt s hranom.

Piretroidi i piretrini mogu uzrokovati paresteziju (pečenje i bockanje kože bez vidljive iritacije). Ako simptomi potraju, potražite savjet liječnika.

Detaljnije informacije o sigurnosti prilikom transporta, skladištenja i rukovanja te zbrinjavanja možete pronaći u pripadnom sigurnosno-tehničkom listu. Aktualnu verziju možete pronaći na adresi www.adler-lacke.com.