

WurmEx

8305

Houtverduurzamingsmiddel tegen voor hout schadelijk ongedierte voor doe-het-zelf en professioneel gebruik

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen

Watergedragen houtbeschermingsmiddel voor bestrijding en preventie van voor hout schadelijke insecten zoals de huisboktor (Hylotrupes), houtworm (Anobium) en spinthoutkever (Lyctus) binnenshuis. Preventieve bescherming tegen termieten.

Speciale eigenschappen en testnormen

- **Goedgekeurd als houtverduurzamingsmiddel (PT8)**
overeenkomstig de EU-biocidenverordening.
- **Goedkeuringsnummer**
Oostenrijk: AT-0021825 | Duitsland: DE-0014304-01-0001-08 | Zwitserland: CH-2019-0005.01.0001 | Tsjechië: CZ-0021469-0000 | Polen: PL/2019/0390/MR/BPF | Italië: IT/2020/00620/MRP/1-1 | Frankrijk: FR-2019-0017 | België: BE2019-0011-00-00 | Spanje: ES/MRF(NA)-2019-08-00600
- **EN 46, EN 49 en EN 118**
De gebruikte actieve stof biedt preventieve bescherming tegen dierlijke houtplagen (getest volgens §N 46 en EN 49-1) en termieten (EN 118). Gebruikshoeveelheid 200 ml/m²
- **EN 1390 en EN 370**
De gebruikte actieve stof heeft een bestrijdende werking tegen dierlijke houtplagen (test EN 1390 en EN 370). Gebruikshoeveelheid ca. 200 ml/m².
- **Franse verordening DEVL1104875A**
Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige schadelijke stoffen: A+
- **Werkzaamheid (lv, lb, T)**
Werkzame stof:
2.7 g/kg (0.27 %) m-fenoxybenzyl-3-(2,2-dichloorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropaanocarboxylaat



Toepassingsgebieden



Wand- en plafondelementen, dakspanten, trappen of meubelstukken.

Het product is geschikt voor alle houtsoorten.

Houten voorwerpen voor de opslag van voedings- en levensmiddelen alsmede bijenkorven mogen niet met WurmEx (8305) worden behandeld.

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Roer of schud het product goed voor gebruik.
- Er is een product-, object- en kamertemperatuur van minstens + 10 °C vereist.
- De optimale verwerkingscondities liggen tussen 15 - 25 °C bij een relatieve luchtvochtigheid van 40 - 80 %.
- Dek niet te behandelen oppervlakken goed af.
- Gebruiksklaar, mag niet worden verdund!
- De behandeling mag niet op een nat oppervlak worden uitgevoerd omdat er anders geen goede dieptewerking is.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.
- Neem onze **ARL 056 - Werkrichtlijn voor het gebruik van houtverduurzamingsmiddelen** in acht.

Opbrengtechniek



	Schilderen	Lagedruk spuiten, spuiten	Boorgatimpregnering (injectie)
Opbrenghoeveelheid per laag (ml/ m ²)	200 - 300		

Het product is direct klaar voor gebruik.

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik. Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen slechts worden bepaald door eerst een proefstuk te lakken.

Droogtijden

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigh.)



Overschilderbaar	12 uur(en)
------------------	------------

De vermelde waarden zijn richtwaarden. Het droogproces is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, temperatuur, luchtverversing en relatieve luchtvochtigheid.

Lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd verlengen.

Gereedschap schoonmaken



Onmiddellijk na gebruik met water.

ONDERGROND

Soort ondergrond

Hout en houten materialen

Ondergrondhoedanigheid


De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende stoffen zoals vet, was, siliconen enz. en vrij van stof zijn en moet worden gecontroleerd op geschiktheid voor coating.

Raadpleeg de aanvullende documenten:

- ÖNORM B 3430-1
- ÖNORM B 2230-1
- Actuele BFS gegevensbladen
- DIN 18363

Ondergrondvoorbereiding

Verwijder oude verflagen en sterk aangetaste, niet-draagkrachtige houtlagen (afbijten).

COATINGOPBOUW	
Opbrengen van het product	2 – 3 x WurmEx (8305) Geen tussendrogging
Volgende laag	Na 16 uur overschilderen met watergedragen producten zoals Vivido Interior-Lasur (5309), Vivido Holzlack (4208) of Vernice Legno (4209).
AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING	
Formaten van de verpakkingen	Spuitfles voor het bevochtigen van boorgaten: 125 ml Blik: 750 ml, 2,5 l
Kleuren / glansgraden	Standaardkleur(en): Farblos (8305000200)
Toevoegingsproducten	Vivido Interior-Lasur (5309) Vivido Holzlack (4208) Vernice Legno (4209) Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.
OVERIGE AANWIJZINGEN	
Houdbaarheid / opslag 	Minstens 2 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking. Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C). Geopende verpakkingen goed sluiten en inhoud zo snel mogelijk opgebruiken.
GISCODE	HSW27
Veiligheidstechnische informatie 	Gebruik houtverduurzamingsmiddelen met zorg. Neem voor gebruik altijd het etiket en de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht. WurmEx (8305) bevat biociden om te beschermen tegen blauwschimmel en schimmels die schadelijk zijn voor hout, en om preventief aantasting door insecten tegen te gaan. Het product mag daarom alleen worden gebruikt als bescherming van het hout is voorgeschreven of in individuele gevallen vereist is. Niet voor hout dat wordt gebruikt in bijenstallen of saunafaciliteiten en niet voor hout dat constant in contact staat met de grond en/of water. Raak gemorst materiaal niet aan en loop er niet doorheen. Geadviseerd wordt om tijdens de verwerking beschermende handschoenen en een veiligheidsbril te dragen. Spoel bij aanraking met de ogen onmiddellijk met water. Bij aanraking met de huid onmiddellijk met veel water en zeep afwassen! Tijdens het werken mag er niet gegeten, gedronken of gerookt worden. Vermijd inademing van dampen of nevel. Zorg voor goede ventilatie tijdens de verwerking en droging. Geen gebruik op hout dat in direct contact kan komen met voedsel, voer of vee. Personen en dieren die geen bescherming dragen moeten uit de buurt van de behandelde oppervlakken worden gehouden gedurende 48 uur of totdat de oppervlakken zijn opgedroogd.

Raak de bewerkte oppervlakken pas aan als ze droog zijn.

Vermijd spetters op kleding en huid tijdens het aanbrengen. Spoel productspetters op de huid af.

Verontreinig geen voedsel, servies of oppervlakken die met voedsel in aanraking komen.

Pyrethroïden en pyrethrines kunnen paresthesie (branderig en prikkelend gevoel op de huid zonder zichtbare irritatie) veroorzaken. Raadplaag bij aanhoudende klachten een arts.

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.
