

WurmEx

8305

Ochranný prostriedok na drevo proti živočíšnym škodcom dreva na domáce a remeselné použitie

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Prostriedok na ochranu dreva na vodnej báze určený na preventívnu ochranu proti drevokaznému hmyzu, ako je čerepník (Hylotrupes), červotoč (Anobium) a lyctus (Lyctus), v interiéri. Preventívna ochrana proti termitom.

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- **Povolenie na ochranu dreva (PT8)**
podľa nariadenia EÚ o obsahu biocídnych látok.
- **Číslo autorizácie:**
Rakúsko: AT-0021825 | Nemecko: DE-0014304-01-0001-08 | Švajčiarsko: CH-2019-0005.01.0001 | Česká republika: CZ-0021469-0000 | Poľsko: PL/2019/0390/MR/BPF | Taliansko: IT/2020/00620/MRP/1-1 | Francúzsko: FR-2019-0017 | Belgicko: BE2019-0011-00-00 | Španielsko: ES/MRF(NA)-2019-08-00600
- **EN 46, EN 49 a EN 118**
Použitá účinná látka poskytuje preventívnu ochranu proti živočíšnym škodcom dreva (testované podľa §N 46 a EN 49-1) a termitom (EN 118).
Aplikačné množstvo 200 ml/m²
- **EN 1390 a EN 370**
Použitá účinná látka má regulačný účinok proti živočíšnym škodcom dreva (test EN 1390 a EN 370).
Aplikačné množstvo približne 200 ml/m².
- **Francúzska smernica DEVL1104875A**
Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+
- **Účinnosť (Iv, Ib, T)**
Účinné látky:
2.7 g/kg (0.27 %) Permethrin (ISO)

Oblasti použitia



Stenové a stropné prvky, strešné krovy, schodiská alebo kusy nábytku.

Výrobok je vhodný na všetky druhy dreva.

Drevené predmety na skladovanie krmiva a potravín, ako aj úle sa nesmú ošetrovať WurmEx (8305).

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Pred použitím výrobok dobre premiešajte alebo pretrepte.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +10 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sa pohybujú medzi 15 - 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 - 80 %.

- Dobre zakryte povrchy, ktoré sa nemajú ošetrovať.
- Pripravené na spracovanie, nesmie sa riediť!
- Ošetrovanie by sa nemalo vykonávať na mokrom povrchu, pretože inak nedochádza k hĺbkovému účinku.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť.
- Prosíme, dodržujte našu pracovnú smernicu **ARL 056 – Smernica pre použitie ochranných prostriedkov na drevo.**

Technika nanášania



	Natieranie	Nízkotlakové striekanie, striekanie	Impregnácia vrtov (injekcia)
Množstvo náteru na jeden náter (ml/m ²)	200 - 300		

Produkt je pripravený na okamžité použitie.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nánosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



prelakovateľný

cca 12 hod.

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

Čistenie náradia



Vodou, ihneď po použití.

PODKLAD

Druh podkladu

Drevo a materiály na báze dreva

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, pevný, bez separačných látok, ako je tuk, vosk, silikón atď., bez prachu a musí byť otestovaný z hľadiska vhodnosti na nanášanie náteru.

Pozrite si, prosím, nasledujúce dokumenty:

- ÖNORM B 3430-1
- ÖNORM B 2230-1
- Aktuálny BFS technický list
- DIN 18363

Príprava podkladu

Staré nátery a silno napadnuté nenosné časti odstrániť.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Nános produktu

2 – 3 x WurmEx (8305)

Bez medzisušenia


Následná povrchová úprava

Po 16 hodinách premaľujte prípravkami na báze vody, ako sú Vivido Interior-Lasur (5309), Vivido Holzlack (4208) alebo Vernice Legno (4209).

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosti balenia	Fľaša s rozprašovačom na aplikáciu do vývrtov: 125 ml Plechová nádoba: 750 ml, 2,5 l
Farebné odtiene/stupne lesku	Štandardné farebné odtiene Farblos (8305000200)
Súvisiace produkty	Vivido Interior-Lasur (5309) Vivido Holzlack (4208) Vernice Legno (4209) Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/skladovanie	Min. 2 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale. Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C). Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.
	
GISCODE	HSW27

Technicko-bezpečnostné údaje



Prostriedky na ochranu dreva používať bezpečne. Pred použitím si vždy prečítať etiketu a príslušné technické listy produktov.

WurmEx (8305) obsahuje biocídne účinné látky na ochranu dreva proti zamodransiu, drevokazným hubám a pôsobí preventívne proti napadnutiu hmyzom. Výrobok preto použiť len vtedy, keď je predpísaná ochrana dreva alebo v individuálnom prípade.

Nepoužívajte na drevo určené na výrobu úľov, sáun a na drevo s trvalým kontaktom so zemou alebo vodou.

Nedotýkajte sa rozliateho materiálu ani po ňom nechodte.

Pri spracovaní používajte ochranné rukavice a okuliare.

V prípade zasiahnutia očí ich okamžite vypláchnite vodou a vyhľadajte lekára!

V prípade kontaktu s pokožkou je potrebné ju ihneď umyť veľkým množstvom vody a mydlom!

Pri aplikácii nejedzte, nepite a nefajčite.

Zabráňte vdychovaniu pár alebo hmly.

Počas spracovania a sušenia zabezpečte dobré vetranie.

Nepoužívajte na drevo, ktoré môže prísť do priameho kontaktu s potravinami, krmivom alebo hospodárskymi zvieratami.

Nechránené osoby a zvieratá sa musia držať mimo ošetrovaných povrchov na dobu 48 hodín alebo kým povrchy nevyschnú.

Nedotýkajte sa ošetrovaných povrchov, kým nie sú suché.

Počas aplikácie zabráňte postriekaniu odevu a pokožky. Vystreknutý výrobok z pokožky zmyte.

Neznečisťujte potraviny, riad ani povrchy prichádzajúce do styku s potravinami.

Pyretróidy a pyretríny môžu spôsobiť parestéziu (pálenie a štipanie kože bez podráždenia). Ak príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke www.adler.sk.