

FASSADEN

# ADLER Almhütten-Effekt

**Was der Shabby-Chick für das Möbelstück ist, ist der Almhüttenlook für die Holzfassade. Gemeinsam haben beide Anwendungen, dass durch verschieden farbige Anstriche tolle Farbeffekte entstehen. Doch was verbirgt sich hinter dem Almhütteneffekt?**

Almhütten sind den UV-Strahlen und anderen Umwelteinflüssen das ganze Jahr ausgesetzt. So entstehen oft sehr schnell vergraute und verbrannte Holzfassaden mit interessanten Farbeffekten. Doch das braucht Zeit und Geduld, denn diese einzigartigen Fassaden entstehen nicht über Nacht. Oder doch? Mit dem neuen Almhütteneffekt von ADLER können Sie diesen Effekt mit neuem Holz und ganz nach Ihrem Geschmack in wenigen Arbeitsschritten gestalten. Außerdem müssen Sie keine außergewöhnlichen Produkte verwenden, sondern müssen nur die Pullex 3in1-Lasur in zwei unterschiedlichen Farbtönen streichen. Und wie dieser Effekt funktioniert, zeigt Ihnen ADLER Schritt für Schritt:

 26.01.2017

## Verwendete Produkte




Spezialpinsel Solvamaxx Plus



Messingdrahtbürste 4-reihig

## Schritte




### Schritt 1: Vorbereitung

Bürsten Sie unbehandeltes Fichtenholz mit der Bürstmaschine oder verwenden Sie bereits gebürstet Fichtenholz. Die zu streichenden Flächen müssen trocken, sauber und staubfrei sein. Außerdem besorgen Sie sich für diese Farbvariante die **Pullex 3in1 Lasur** abgetönt auf den Farbton RAL 9005 Tiefschwarz und im Farbton Teak.




### Schritt 2: Erster Anstrich

Streichen Sie das gebürstete Fichtenholz mit der Pullex 3in1 im Farbton RAL 9005 Tiefschwarz. Der Anstrich gelingt Ihnen am einfachsten mit dem **Solvamaxx-Pinsel**. Zuerst werden die Kanten beschichtet.




Dann können Sie die große Fläche satt-in-satt streichen. Lassen Sie das Brett 4 bis 6 Stunden antrocknen. Nach dieser Zeit ist das Brett noch nicht durchgetrocknet.




### **Schritt 3: Bürsten nach dem ersten Anstrich**

Bürsten Sie das noch feuchte Holz. Das beste Ergebnis erzielen Sie händisch mit der Drahtbürste. Sie können ruhig auch gegen die Maserung arbeiten. Entfernen Sie den entstandenen Schleifstaub und lassen Sie das Holz weitere 6 Stunden durchtrocknen.




## Schritt 4: Zweiter Anstrich

Der zweite Anstrich erfolgt mit der Pullex 3in1-Lasur im Farbton Teak. Teak wird dem Holz einen rötlichen Schimmer verleihen. Gehen Sie gleich, wie beim ersten Anstrich vor: Zuerst die Kanten...



...dann die Flächen. Die fertig gestrichenen Bretter lassen Sie über Nacht (ca. 12 Stunden) trocknen.



Fertig ist der individuelle Almhüttenlook! Er ist dem rötlichen Erscheinungsbild einer verbrannten Almhütte nachempfunden.

## Weitere Varianten

Einen etwas bräunlich-gelblicheren Effekt erzielen Sie, wenn Sie zuerst die Pullex 3in1-Lasur im Farbton RAL 9005 Tiefschwarz und dann im Farbton Kiefer streichen.

Wollen Sie eine eher helle und vergraute Oberfläche erzielen? Dann greifen Sie zur Pullex 3in1-Lasur im Farbton RAL 7036 Platingrau und im Farbton ST 05/4 Silberrücken.

## Verwendete Produkte

### **Pullex 3in1 Lasur:**

Variante 1: Farbton RAL 9005 Tiefschwarz und im Farbton Teak

Variante 2: Farbton RAL 9005 Tiefschwarz und im Farbton Kiefer

Variante 3: Farbton RAL 7036 Platingrau und im Farbton ST 05/4 Silberrücken.

[Zur Video-Anleitung](#)

**Bildergalerie**

